DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DS-REMUK
LIGANTE ALIFÁTICO

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Execução de pavimentos drenantes para interiores e exteriores (salões de exposição, lojas, armazéns, caminhos pedonais, pátios e terraços). Para as superfícies com trânsito de veículos, utilizar uma espessura de pelo menos 1 cm.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aplicar sobre substratos sólidos, compactos, secos e não sujeitos a humidade ascendente por capilaridade, limpos e isentos de óleos e gorduras. Se necessário, tratar as superfícies por granalhagem ou lixamento, seguido de aspiração dos resíduos. Em alternativa, recomenda-se a execução de um substrato cimentício ou de um contrapiso/betonilha epoxídica. Recomenda-se o uso de um primer adequado.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Misturar o produto com agregados minerais coloridos ou monocromáticos de qualquer granulometria, com mistura manual (furadeira/berbequim com hélice a baixa rotação) ou automática (betoneira).

Para obter um produto acabado com a máxima resistência química e mecânica, recomenda-se o uso de gravilhas limpas de óleos ou gorduras e isentas de humidade.

A relação entre gravilha e ligante depende fortemente da forma, da dimensão e da porosidade da gravilha. A título indicativo:

- 45:1 para gravilha 4-8 mm (cerca de 900 g de DS-REMUK por 25 kg de gravilha);
- 30:1 para gravilha 3-5 mm (cerca de 1 kg de DS-REMUK por 25 kg de gravilha).

A quantidade correta de ligante é a estritamente necessária para molhar apenas a superfície da gravilha, sem fenómenos de escorrimento. Uma vez pronta, verter a mistura sobre o piso sem deixar escorrer a resina em excesso e sem raspar o fundo do recipiente. Caso se forme uma acumulação de resina e gravilha no interior do recipiente utilizado para a mistura, essa acumulação não deve de forma alguma ser vertida sobre o piso: adicionar gravilha seca para absorver toda a resina e só depois estender sobre o piso.

Estender o aglomerado obtido por meio de réguas ou ancinhos e compactar com desempenadeira lisa de plástico duro ou, no caso de grandes metragens, com vibrocompactador mecânico.

Adicionar à mistura de 3% a 5% de quartzo 0,1-0,3. No dia seguinte, aplicar a rolo uma demão de resina Remuk; caso se pretenda melhorar a aderência (grip), polvilhar as microesferas de vidro sobre o pavimento. Outro método é passar uma máquina monodisco com feltro preto.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Sistema monocomponente alifático, isento de solventes, não amarelece, com ótima resistência química e boa cura a frio (não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C).

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	RESINA

Cor	Incolor
Viscosidade a 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Densidade a 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
Trabalhabilidade (mistura, 25°C, 65% H.R.)	h	1 - 2
Seco ao toque (25°C, 65% H.R.)	h	14 - 18
Transitável a pé (15°C, 65% H.R.)	h	14 - 36
Transitável a pé (25°C, 65% H.R.)	h	12 - 14
Endurecimento completo (25°C, 65% H.R.)	dias	7 - 8
Resistência à flexão (gravilha 1-2 mm, 16:1, 3 dias a 25°C, 65% H.R.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Rendimento indicativo de gravilha (4-6 mm, espessura cerca de 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Rendimento indicativo de ligante* (gravilha 4-6 mm, espessura cerca de 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* As quantidades de ligante podem variar em função da distribuição granulométrica da gravilha.

ARMAZENAMENTO E PRECAUÇÕES

ATENÇÃO: todos os produtos são sensíveis tanto às altas como às baixas temperaturas; com temperaturas superiores a 30/35°C, adotar todas as precauções possíveis ou não executar o trabalho.

ARMAZENAMENTO: o produto é sensível à humidade; fechar sempre bem as embalagens após a utilização. O produto pode ser conservado durante seis meses em recipientes bem fechados, em ambiente fresco e seco.

Consultar a ficha de dados de segurança e respeitar as disposições relativas à higiene industrial e à eliminação de resíduos.

Nota para o utilizador: as informações contidas nesta ficha baseiam-se nos conhecimentos disponíveis à data da última revisão. O utilizador deve certificar-se da adequação e da integralidade das informações em relação ao uso específico do produto. O presente documento não deve ser interpretado como garantia de qualquer propriedade específica do produto. Uma vez que o uso do produto não está sob o nosso controle direto, é obrigação do utilizador observar, sob a sua própria responsabilidade, as leis e as disposições em vigor em matéria de higiene e segurança. Não se assumem responsabilidades por usos impróprios.

Data da primeira emissão: 5 de outubro de 2020 | Rev. 1: 11 de maio de 2026