DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE DS-REMUK
LIDHËS ALIFATIK

FUSHAT E APLIKIMIT

Realizim i dyshemeve drenuese (të përshkueshme nga uji) për ambiente të brendshme dhe të jashtme (salla ekspozimi, dyqane, magazina, shtigje këmbësorësh, oborre dhe tarraca). Për sipërfaqet e kalueshme nga automjetet përdorni një trashësi prej të paktën 1 cm.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Aplikoni mbi nënshtresa të ngurta, kompakte, të thata dhe të panënshtruara ngritjes kapilare të lagështisë, të pastra dhe pa vajra e yndyrna. Trajtoni eventualisht sipërfaqet me zmerilim me sfera (shot blasting) ose lëmim, të ndjekur nga thithja e mbetjeve. Si alternativë këshillohet realizimi i një nënshtrese çimentore ose i një shapi epoksid. Këshillohet përdorimi i një primeri të përshtatshëm.

PËRDORIMI I PRODUKTIT

Përzieni produktin me agregate minerale me ngjyrë ose njëngjyrëshe të çdo granulometrie, me përzierje manuale (trapan me helikë me numër të ulët rrotullimesh) ose automatike (betonierë).

Për të përftuar një produkt të përfunduar me rezistencën maksimale kimike dhe mekanike, rekomandohet përdorimi i granilave të pastra nga vajra ose yndyrna dhe pa lagështi.

Raporti midis granilit dhe lidhësit varet fort nga forma, përmasa dhe poroziteti i granilit. Në mënyrë orientuese:

- 45:1 për granil 4-8 mm (rreth 900 g DS-REMUK për 25 kg zhavorr);
- 30:1 për granil 3-5 mm (rreth 1 kg DS-REMUK për 25 kg zhavorr).

Sasia e saktë e lidhësit është ajo rreptësisht e nevojshme për të lagur sado pak sipërfaqen e granilit, pa dukuri rrjedhjeje. Pasi të jetë gati, hidheni përzierjen mbi dysheme pa e lënë rrëshirën e tepërt të rrjedhë dhe pa kruar fundin e enës. Nëse formohet një grumbullim rrëshire dhe zhavorri brenda enës së përdorur për përzierjen, ky grumbullim nuk duhet të hidhet në asnjë mënyrë mbi dysheme: shtoni zhavorr të thatë që të thithë të gjithë rrëshirën dhe vetëm më pas shtrijeni mbi dysheme.

Shtrijeni aglomeratin e përftuar me anë të rrafshuesve (stadhave) ose grabujave dhe ngjesheni me mallë të lëmuar prej plastike të fortë ose, në rastin e sipërfaqeve të mëdha, me vibrongjeshës mekanik.

Në përzierje shtoni nga 3% deri në 5% kuarc 0,1-0,3. Ditën tjetër shtrini me rul një shtresë rrëshire Remuk; nëse dëshironi të përmirësoni kapjen (grip), spërkatni mbi dysheme sfera qelqi. Një metodë tjetër është kalimi i një makine njëfurçëshe me shajak të zi.

INFORMACIONE MBI PRODUKTIN

Sistem njëkomponentësh alifatik, pa tretës, që nuk zverdhet, me rezistencë kimike të shkëlqyer dhe maturim të mirë në të ftohtë (mos e aplikoni në temperatura nën 5°C).

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT	RRËSHIRA

Ngjyra	Pa ngjyrë
Viskoziteti në 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Dendësia në 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

KARAKTERISTIKAT E SISTEMIT

PËRSHKRIMI	NJ.M.	VLERA
Punueshmëria (përzierja, 25°C, 65% L.R.)	h	1 - 2
I thatë në prekje (25°C, 65% L.R.)	h	14 - 18
Kalueshmëria në këmbë (15°C, 65% L.R.)	h	14 - 36
Kalueshmëria në këmbë (25°C, 65% L.R.)	h	12 - 14
Ngurtësimi i plotë (25°C, 65% L.R.)	ditë	7 - 8
Rezistenca në përkulje (granil 1-2 mm, 16:1, 3 ditë në 25°C, 65% L.R.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Rendimenti orientues i granilit (4-6 mm, trashësi rreth 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Rendimenti orientues i lidhësit* (granil 4-6 mm, trashësi rreth 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Sasitë e lidhësit mund të ndryshojnë në varësi të shpërndarjes granulometrike të granilit.

MAGAZINIMI DHE MASAT PARAPRAKE

KUJDES: të gjitha produktet janë të ndjeshme si ndaj temperaturave të larta, ashtu edhe ndaj atyre të ulëta; me temperatura mbi 30/35°C merrni të gjitha masat paraprake të mundshme ose mos e kryeni punën.

MAGAZINIMI: produkti është i ndjeshëm ndaj lagështisë; mbyllini gjithmonë mirë ambalazhet pas përdorimit. Produkti mund të ruhet për gjashtë muaj në enë të mbyllura mirë, në ambient të freskët dhe të thatë.

Konsultoni fletën e të dhënave të sigurisë dhe respektoni dispozitat lidhur me higjienën industriale dhe asgjësimin e mbetjeve.

Shënim për përdoruesin: informacionet e përfshira në këtë fletë bazohen në njohuritë që kemi në dispozicion në datën e rishikimit të fundit. Përdoruesi duhet të sigurohet për përshtatshmërinë dhe plotësinë e informacioneve në lidhje me përdorimin specifik të produktit. Ky dokument nuk duhet të interpretohet si garanci për ndonjë veti specifike të produktit. Meqenëse përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë, përdoruesi është i detyruar të respektojë, nën përgjegjësinë e vet, ligjet dhe dispozitat në fuqi në fushën e higjienës dhe të sigurisë. Nuk merret asnjë përgjegjësi për përdorime të papërshtatshme.

Data e lëshimit të parë: 5 tetor 2020 | Rev. 1: 11 maj 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it