DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DS-REMUK
ALIFATSKO VEZIVO

PODRUCJA PRIMENE

Izrada drenaznih (propusnih) podova za unutrasnje i spoljasnje prostore (izlozbeni saloni, prodavnice, skladista, pesacke staze, dvorista i terase). Za povrsine sa saobracajem vozila koristiti debljinu od najmanje 1 cm.

PRIPREMA PODLOGE

Nanositi na cvrste, kompaktne, suve podloge koje nisu izlozene kapilarnoj vlazi, ciste i bez ulja i masnoca. Po potrebi obraditi povrsine sacmarenjem ili brusenjem, uz naknadno usisavanje ostataka. Alternativno se preporucuje izrada cementne podloge ili epoksidnog estriha. Preporucuje se upotreba odgovarajuceg prajmera.

UPOTREBA PROIZVODA

Mesati proizvod sa mineralnim agregatima u boji ili jednobojnim, bilo koje granulacije, rucnim mesanjem (busnica sa mesacem pri malom broju obrtaja) ili masinskim (mesalica za beton).

Da bi se dobio gotov proizvod sa maksimalnom hemijskom i mehanickom otpornoscu, preporucuje se upotreba granulata ociscenog od ulja i masnoca i bez vlage.

Odnos između granulata i veziva u velikoj meri zavisi od oblika, dimenzija i poroznosti granulata. Orijentaciono:

- 45:1 za granulat 4-8 mm (oko 900 g proizvoda DS-REMUK na 25 kg sljunka);
- 30:1 za granulat 3-5 mm (oko 1 kg proizvoda DS-REMUK na 25 kg sljunka).

Ispravna kolicina veziva je ona koja je strogo neophodna da se povrsina granulata tek ovlazi, bez pojave curenja. Kada je mesavina spremna, izliti je na pod ne dozvoljavajuci da visak smole iscuri i ne strugajuci dno posude. Ako se unutar posude koriscene za mesanje stvori nakupina smole i sljunka, ta nakupina se ni u kom slucaju ne sme izliti na pod: dodati suvog sljunka da upije svu smolu i tek potom razastrti po podu.

Dobijenu smesu razastrti pomocu ravnjaca ili grabulja i sabiti glatkom gletaricom od tvrde plastike ili, u slucaju velikih povrsina, mehanickim vibro-nabijacem.

U mesavinu dodati od 3% do 5% kvarca 0,1-0,3. Sledeceg dana valjkom naneti jedan sloj smole Remuk; ako se zeli poboljsati prianjanje, po podu posuti staklene kuglice. Drugi nacin je prelazak jednodiskovnom masinom sa crnim filcem.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Jednokomponentni alifatski sistem, bez rastvaraca, ne zuti, sa odlicnom hemijskom otpornoscu i dobrim sazrevanjem na hladnom (ne nanositi na temperaturama nizim od 5°C).

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	SMOLA

Boja	Bezbojna
Viskoznost na 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Gustina na 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

KARAKTERISTIKE SISTEMA

OPIS	J.M.	VREDNOST
Obradivost (mešavina, 25°C, 65% R.V.)	h	1 - 2
Suvo na dodir (25°C, 65% R.V.)	h	14 - 18
Prohodnost za pešake (15°C, 65% R.V.)	h	14 - 36
Prohodnost za pešake (25°C, 65% R.V.)	h	12 - 14
Potpuno očvršćavanje (25°C, 65% R.V.)	dana	7 - 8
Čvrstoća na savijanje (granulat 1-2 mm, 16:1, 3 dana na 25°C, 65% R.V.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Orijentaciona potrošnja granulata (4-6 mm, debljina oko 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Orijentaciona potrošnja veziva* (granulat 4-6 mm, debljina oko 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Količine veziva mogu varirati u zavisnosti od granulometrijskog sastava granulata.

SKLADIŠTENJE I MERE PREDOSTROŽNOSTI

PAŽNJA: svi proizvodi su osetljivi kako na visoke tako i na niske temperature; na temperaturama višim od 30/35°C preduzeti sve moguće mere predostrožnosti ili ne izvoditi radove.

SKLADIŠTENJE: proizvod je osetljiv na vlagu, nakon upotrebe uvek dobro zatvoriti pakovanja. Proizvod se može čuvati šest meseci u dobro zatvorenim posudama, na hladnom i suvom mestu.

Konsultovati bezbednosni list i pridržavati se odredbi o industrijskoj higijeni i odlaganju otpada.

Napomena za korisnika: informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na saznanjima kojima raspolažemo na datum poslednje revizije. Korisnik mora da se uveri u prikladnost i potpunost informacija u odnosu na konkretnu upotrebu proizvoda. Ovaj dokument se ne sme tumačiti kao garancija bilo kog posebnog svojstva proizvoda. Budući da upotreba proizvoda nije pod našom neposrednom kontrolom, korisnik je dužan da pod sopstvenom odgovornošću poštuje važeće zakone i odredbe u oblasti higijene i bezbednosti. Ne preuzima se odgovornost za nepravilnu upotrebu.

Datum prvog izdanja: 5. oktobar 2020 | Rev. 1: 11. maj 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it