DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST STAKLENE KUGLICE (SFERETTE DI VETRO)
INERTNO PUNILO ZA SMOLNE SISTEME

OPIS

Staklene kuglice (Sferette di Vetro) su inertna mesavina punih staklenih mikrosfera, sa odabranom i konstantnom granulometrijskom krivom. Zahvaljujuci svojoj hemijskoj prirodi i sfernom obliku otporne su na hemijska sredstva, habanje i udar.

Univerzalno punilo za sisteme premaza i masa za izravnavanje: daje zavrsnim slojevima protivklizna svojstva i optimizuje obradivost pastoznih proizvoda.

Dostupne u dve verzije: FINE (srednji precnik 40 µm) i KRUPNE (srednji precnik 150 µm).

UPOTREBA

- Aditiv za davanje protivkliznih svojstava proizvodima za premazivanje.
- Funkcionalno inertno punilo za poboljsanje reologije i lakse nanosenje masa za izravnavanje.

NANOSENJE

Dodati Staklene kuglice u smolni sistem u potrebnoj kolicini i mesati 1-2 minuta mehanickom mesalicom do potpune homogenizacije.

Preporuceno doziranje kao protivklizni aditiv: 3-5%* teznski.

Preporuceno doziranje kao inertno punilo: do 50% teznski.

* Za informacije o resenjima koja su vec sertifikovale spoljne laboratorije pogledati tehnicku dokumentaciju ili se obratiti tehnickoj sluzbi Design Systems.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Bela u masi, providna u nanetom premazu
Doziranje kao protivklizni aditiv	3-5% teznski
Doziranje kao reolosko punilo	Do 50% teznski
Specifina tezina (na 25°C)	2,50 g/cm^3 (kg/dm^3)
Indeks prelamanja	1,5
Tvrdoca po Mohsu	6

GRANULOMETRIJE

VERZIJA	SITO (µm)	PROLAZ
STAKLENE KUGLICE FINE Srednji precnik: 40 µm	75	98-100%
	50	90-100%

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

STAKLENE KUGLICE KRUPNE Srednji prečnik: 150 µm	212	90-100%
	180	85-100%
	106	15-55%
	63	0-5%

Procenat kuglica koje prolaze kroz sito u zavisnosti od otvora sita.

UPOZORENJA

Proizvod za profesionalnu upotrebu. Prilikom primene kupljenog proizvoda kupac se obavezuje da se strogo pridržava upozorenja navedenih u ovom listu i uputstava iz bezbednosnog lista.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvođenje prethodnih proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke prouzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.