DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية REMUGEL A+B

جل بولي يوريثاني ثنائي المكوّن شفاف بقاعدة مذيبات

الوصف

REMUGEL A+B هو مستحضر شفاف هلامي (جل)، ثنائي المكوّن بقاعدة مذيبات، أساسه راتنجات بولي يوريثانية أليفاتية. وهو تشطيب واقٍ شفاف للحصى الزخرفي، وأرضيات السجاد الحجري (stone carpet) والكسوات الراتنجية، بمقاومة ممتازة للاصفرار ومظهر لامع.

يشكّل REMUGEL غشاءً يحافظ على مرونة جيدة ومقاومة جيدة للتآكل والخدش. ويقاوم الأشعة فوق البنفسجية بفضل مرشحات UV تمنع تدهوره بالأكسدة الضوئية.

الاستخدامات

تشطيب واقٍ للكسوات الراتنجية أو كسوات الحصى الزخرفي (السجاد الحجري stone carpet).

السطح الحامل

يجب ألا يكون السطح الحامل مبللاً ولا غير متماسك.

تحضير السطح الحامل

الحصى الزخرفي: يُزال الغبار المتبقي إن وُجد وتُزال الحصيات المنفصلة أو البارزة.

الكسوات الراتنجية القائمة: يجب سنفرتها أو جلخها، ثم إزالة بقايا الغبار. وفي حال الكسوات الراتنجية المنفذة حديثاً يجب التحقق من زمن إعادة التغطية للمنتج المطبّق سابقاً.

التطبيق

يُجمع المكوّنان (A+B) ويُخلطان بمثقاب خلط لمدة دقيقة واحدة (1). ويُطبَّق الخليط برول مخصص للراتنج، باستهلاك يقارب 0,300 kg/m^2.

للحصول على سطح خشن ومانع للانزلاق تُضاف، عند خلط المكوّنين، نسبة 5% من كريات الزجاج الخشنة SFERETTE DI VETRO GROSSE أو 10% من الكوارتز QUARZO B0/B1.

تحذيرات

يجب تجنب تحضير خلطات جزئية من المنتج، لتفادي الأخطاء العرضية التي قد تؤدي إلى عدم التصلب أو التصلب غير الكامل.

بيانات المنتج

الوصف	النتيجة
اللون	شفاف
الاستهلاك	بالرول: حوالي 0,300 kg/m^2

الوصف	النتيجة
الوزن النوعي (عند 25°C)	خليط A+B: حوالي 1,00 g/ml
اللزوجة (عند 25°C)	خليط A+B: 1.200-1.300 mPa·s

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

المركبات العضوية المتطايرة VOC للمنتج الجاهز للاستخدام (المرسوم التشريعي الإيطالي D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – الفئة Cat. A/j: دهان ثنائي المكوّن عالي الأداء (BS)
تنظيف الأدوات	مذيب شامل
التخزين	12 شهراً، في مكان جاف بدرجة حرارة بين 5°C و30°C؛ مع إيلاء اهتمام خاص للمكوّن B الحساس لرطوبة الهواء

بيانات التطبيق والأزمنة

الوصف	النتيجة
نسبة الخلط (بالوزن)	A = 100، B = 27
زمن الاستخدام بعد الخلط (رطوبة نسبية 50%)	عند 25°C: 90 دقيقة؛ عند 35°C: 40 دقيقة
جاف عند اللمس (رطوبة نسبية 50%)	عند 25°C: 8-10 ساعات؛ عند 35°C: 5-7 ساعات
قابل للمشي عليه (رطوبة نسبية 50%)	عند 25°C: 12-24 ساعة
قابل لحركة المرور (رطوبة نسبية 50%)	3-5 أيام
التصلب العميق (رطوبة نسبية 50%)	عند 25°C: 7 أيام
الظروف البيئية للاستخدام	درجة الحرارة بين +10°C و+35°C

البيانات الفنية للأداء

الوصف	النتيجة
المظهر	لامع

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.