ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ REMUGEL A+B
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕЛЬ НА РАСТВОРИТЕЛЕ

ОПИСАНИЕ

REMUGEL A+B — это прозрачный гелеобразный двухкомпонентный состав на основе растворителя, на основе алифатических полиуретановых смол. Это прозрачное защитное финишное покрытие для декоративной крошки, каменного ковра (stone carpet) и полимерных покрытий, с отличной стойкостью к пожелтению и глянцевым внешним видом.

REMUGEL образует плёнку, сохраняющую хорошую эластичность и хорошую стойкость к истиранию и царапинам. Стоек к ультрафиолетовому излучению благодаря УФ-фильтрам, предотвращающим его фотоокислительную деградацию.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное финишное покрытие для полимерных покрытий или покрытий из декоративной крошки (каменный ковёр, stone carpet).

ОСНОВАНИЕ

Основание не должно быть мокрым или непрочным.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Декоративная крошка: удалить возможные остатки пыли и убрать отслоившиеся или выступающие камешки.

Существующие полимерные покрытия: необходимо обработать абразивом или отшлифовать, после чего удалить остатки пыли. В случае только что выполненных полимерных покрытий необходимо проверить время перекрытия ранее нанесённого продукта.

НАНЕСЕНИЕ

Соединить два компонента (A+B) и перемешивать дрелью с насадкой-миксером в течение 1 минуты. Нанести смесь валиком для смол с расходом около 0,300 кг/м^2.

Для получения шероховатой и противоскользящей поверхности добавить при смешивании двух компонентов 5% КРУПНЫХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР (SFERETTE DI VETRO GROSSE) или 10% кварцевого песка QUARZO B0/B1.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не готовить частичные смеси продукта, чтобы избежать случайных ошибок, которые могут привести к отсутствию или неполному отверждению.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Цвет	Прозрачный
Расход	Валиком: около 0,300 кг/м^2

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Удельный вес (при 25°C)	Смесь A+B: около 1,00 г/мл
Вязкость (при 25°C)	Смесь A+B: 1.200-1.300 мПа · с
ЛОС готового к применению продукта (D.Lgs. 161/06)	< 500 г/л – Кат. A/j: двухкомпонентная краска с высокими эксплуатационными характеристиками (BS)
Очистка инструмента	Универсальный растворитель
Хранение	12 месяцев, в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C; обращать особое внимание на компонент B, чувствительный к влажности воздуха

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ И ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Соотношение смешивания (по массе)	A = 100, B = 27
Жизнеспособность (pot life) (50% отн. вл.)	при 25°C: 90 мин при 35°C: 40 мин
Сухой на ощупь (50% отн. вл.)	при 25°C: 8-10 ч при 35°C: 5-7 ч
Пешеходное движение (50% отн. вл.)	при 25°C: 12-24 ч
Допуск транспортной нагрузки (50% отн. вл.)	3-5 суток
Полное отверждение (50% отн. вл.)	при 25°C: 7 суток
Условия окружающей среды при применении	Температура от +10°C до +35°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Внешний вид	Глянцевый

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it