DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST REMUGEL A+B
DVOKOMPONENTNI PROVIDNI POLIURETANSKI GEL NA BAZI RASTVARAČA

OPIS

REMUGEL A+B je providan želatinozni proizvod, dvokomponentni na bazi rastvarača, na bazi alifatskih poliuretanskih smola. To je providni zaštitni završni premaz za dekorativni granulat, kameni tepih (stone carpet) i obloge od smole, sa odličnom otpornošću na žućenje i sjajnim izgledom.

REMUGEL formira film koji zadržava dobru fleksibilnost i dobru otpornost na habanje i grebanje. Otporan je na ultraljubičaste zrake zahvaljujući UV filterima koji sprečavaju njegovu foto-oksidativnu degradaciju.

UPOTREBA

Zaštitni završni premaz za obloge od smole ili dekorativnog granulata (kameni tepih).

PODLOGA

Podloga ne sme biti mokra ni nekompaktna.

PRIPREMA PODLOGE

Dekorativni granulat: ukloniti eventualnu zaostalu prašinu i odstraniti odvojene ili isturene kamenčiće.

Postojeće obloge od smole: moraju se abrazivno obraditi ili brusiti, a zatim ukloniti ostatke prašine. U slučaju tek izrađenih obloga od smole potrebno je proveriti vreme ponovnog premazivanja prethodno nanetog proizvoda.

NANOŠENJE

Sjediniti dve komponente (A+B) i mešati bušilicom sa mešačem 1 minut. Naneti mešavinu valjkom za smole, uz potrošnju od oko 0,300 kg/m^2.

Za dobijanje hrapave i protivklizne površine dodati, u trenutku mešanja dve komponente, 5% KRUPNIH STAKLENIH KUGLICA ili 10% KVARCA B0/B1.

UPOZORENJA

Izbegavati pripremu delimičnih mešavina proizvoda, kako ne bi došlo do slučajnih grešaka koje bi mogle dovesti do izostanka ili nepotpunog očvršćavanja.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Providan
Potrošnja	Valjkom: oko 0,300 kg/m^2

OPIS	REZULTAT

Specifična težina (na 25°C)	Mešavina A+B: oko 1,00 g/ml
Viskoznost (na 25°C)	Mešavina A+B: 1.200-1.300 mPa · s
VOC spreman za upotrebu (ital. D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BS)
Čišćénje alata	Univerzalni razređivač
Skladištenje	12 meseci, na suvom mestu na temperaturi između 5°C i 30°C; posebnu pažnju obratiti na komponentu B, osetljivu na vlagu iz vazduha

PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Odnos mešanja (težinski)	A = 100, B = 27
Pot life (50% R.V.)	na 25°C: 90 min na 35°C: 40 min
Suvo na dodir (50% R.V.)	na 25°C: 8-10 sati na 35°C: 5-7 sati
Prohodno za pešake (50% R.V.)	na 25°C: 12-24 sata
Prohodno za vozila (50% R.V.)	3-5 dana
Očvršćávanje u dubini (50% R.V.)	na 25°C: 7 dana
Uslovi okoline pri upotrebi	Temperatura između +10°C i +35°C

TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

OPIS	REZULTAT
Izgled	Sjajan

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.