DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE LIVIUS-T

LLAÇ VETËNGJESHËS ME PERFORMANCË TË LARTË, PA TKURRJE

PËRSHKRIMI

LIVIUS-T ripërcakton standardet e sektorit si një Ultra High Performance Concrete (UHPC), një material i avancuar që kombinon një rezistencë të jashtëzakonshme, fleksibilitet, fortësi dhe qëndrueshmëri të pakrahasueshme. Falë formulës së tij unike, ai eliminon problemin e fugave të zgjerimit në sipërfaqe prej qindra metrash katrorë, duke ofruar dysheme homogjene dhe të përsosura.

Ky shap mineral, i projektuar për profesionistë kërkues, është zgjedhja ideale për të krijuar dysheme me stil dallues, si me finiturë uniforme, ashtu edhe me agregate të ekspozuara, nga mikro-terraco deri te terraco me elemente të mëdha dekorative. I realizuar me minerale dhe agregate të cilësisë më të lartë, LIVIUS-T mund të zmerilohet dhe të lustrohet për të përftuar finiturën e përsosur, duke i dhënë çdo projekti një estetikë ekskluzive dhe me klas.

Liri Krijuese Pa Kufij

Me LIVIUS-T personalizoni çdo detaj:

- Zgjidhni ngjyrën e LIVIUS-T për ta harmonizuar me projektin tuaj.
- Zgjidhni agregate të imëta (<1 mm) për sipërfaqe elegante dhe uniforme, ose kombinoni gurë me përmasa dhe ngjyra të ndryshme për të krijuar motive artistike dhe unike.
- Projektoni zgjidhje dyshemeje që shprehin vizionin tuaj arkitektonik pa kompromise.

Lehtësi aplikimi dhe përpunim optimal

Formula e avancuar e LIVIUS-T është projektuar për të garantuar një punueshmëri të zgjatur (30-90 minuta), duke u lejuar aplikuesve të arrijnë rezultate të përsosura, me kohën e nevojshme për të shtrirë, niveluar dhe përsosur çdo detaj.

Fushat e aplikimit

Shumëanshmëria e LIVIUS-T e bën atë ideal për një gamë të gjerë projektesh, nga dyshemetë elegante rezidenciale deri te ato komerciale dhe industriale me performancë të lartë. Falë rezistencës së tij të jashtëzakonshme ndaj gërryerjes dhe konsumimit, është i përsosur për:

- Hapësira publike dhe komerciale: shkolla, muze, dyqane, restorante, holle hotelesh, qendra tregtare dhe aeroporte.
- Aplikime industriale të rënda: magazina, qendra logjistike etj.

Çdo projekt i realizuar me LIVIUS-T dallohet për cilësi, qëndrueshmëri dhe rafinatesë, duke treguar se bukuria nuk duhet të sakrifikojë kurrë performancën.

LIVIUS-T: partneri ideal për arkitektura vizionare dhe aplikime profesionale pa kompromise, edhe drejtpërdrejt mbi sistemet e ngrohjes nën dysheme.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

Përshtatshmëri dhe Performancë e Personalizuar

Shpejtësia e përzierjes dhe punueshmëria e LIVIUS-T mund të optimizohen sipas kërkesave specifike të projektit dhe kushteve të kantierit. Faktorë si mosha e materialit, përmasa dhe lloji i agregateve, si dhe ngjyrat dhe pigmentet e përdorura, mund të ndikojnë në rezultatin përfundimtar. Ky fleksibilitet u lejon aplikuesve të zgjedhin midis një konsistence më të lëngshme ose më të thatë, duke e përshtatur produktin me nevojat individuale.

Karakteristikat teknike të materialit, përfshirë rezistencën përfundimtare, mund të ndryshojnë në varësi të kushteve të përdorimit dhe të shpejtësisë së përzierjes. Është i mundur përdorimi i materialeve të siguruara në vend, me kusht që ato të jenë të pastra, të thata dhe pa papastërti. Kjo qasje jo vetëm përmirëson efikasitetin logjistik, por favorizon edhe personalizimin estetik dhe funksional.

Përparësi Mjedisore: Dysheme të Qëndrueshme dhe Inovative

Të zgjedhësh LIVIUS-T do të thotë të zgjedhësh një zgjidhje të qëndrueshme, e aftë të reduktojë emetimin e CO2 në ajër, falë një temperature të reduktuar për pjekjen e mineraleve të përdorura për krijimin e LIVIUS-T.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Përgatitja e saktë e bazës është thelbësore për të arritur rezultate të shkëlqyera me LIVIUS-T. Sipërfaqja e dyshemesë, qoftë prej betoni apo materiali tjetër, duhet të jetë e pastër, pa pluhur, yndyrë dhe grimca të shkëputura. Nënshtresa duhet të garantojë një rezistencë minimale në tërheqje prej 1,5 MPa, të jetë e thatë dhe të ketë një përmbajtje lagështie jo më të lartë se 4%, pa rrezik ngritjeje kapilare të lagështisë.

Në rast dyshimesh mbi nivelin e lagështisë, këshillohet përdorimi i primerëve specifikë për të garantuar një aplikim optimal. Çarjet eventuale në bazë duhet të riparohen, ndërsa sipërfaqet e dobëta ose të papërshtatshme duhet të hiqen ose të rikthehen në gjendje, që të mbajnë veshjen në mënyrë efikase.

Për të garantuar një sipërfaqe uniforme:

- Zmeriloni ose sablloni bazën, më pas thithni me aspirator për të hequr të gjitha grimcat.
- Aplikoni primerin e përshtatshëm sipas nënshtresës, të shpërndarë me rërë nga 0,4 deri në 1,8/2,0 mm deri në ngopje, dhe lëreni të thahet për një maksimum prej 24 orësh, sipas kushteve atmosferike. Pas tharjes, thithni sipërfaqen me aspirator për të hequr çdo mbetje rëre.

PËRZIERJA: Një Proces i Optimizuar për Efikasitet Maksimal

Për të garantuar rezultate uniforme dhe profesionale, këshillohet përdorimi i përzierësve horizontalë ose i betonierëve tradicionalë gjatë përgatitjes së LIVIUS-T. Kur LIVIUS-T dhe agregatet shtohen veçmas, është thelbësore që ato të futen njëkohësisht ose në mënyrë të alternuar.

Në rast përzierjeje të disa thasëve:

- Alternoni një thes agregatesh me një thes baze për të përftuar një përzierje të balancuar në mënyrë të përsosur.

Duke ndjekur këtë metodologji, materiali arrin një konsistencë optimale, duke reduktuar rrezikun e gabimeve ose të parregullsive në rezultatin përfundimtar. Sasia e ujit e nevojshme për një thes LIVIUS-T është rreth 14% e peshës së produktit, në varësi edhe të thithjes së zhavorrit të përdorur.

APLIKIMI: Saktësi dhe Vazhdimësi

Përgatitni zonën e punës në mënyrë që të lejohet një aplikim i vazhdueshëm, duke shmangur fugat e ftohta që mund të cenonin uniformitetin e rezultatit.

- Metoda e aplikimit: Produkti mund të aplikohet manualisht ose të pompohet me makineri profesionale, të afta të dozojnë me saktësi elementet e nevojshme
- Trashësia minimale: Aplikoni llaçin LIVIUS-T me një trashësi minimale prej 10 mm. Nëse ka agregate me përmasa të mëdha, trashësia duhet të rritet me të paktën 3-5 mm në krahasim me përmasën e agregatit më të madh.
- Nivelimi dhe finitura: Përdorni shufra nivelimi për ta vendosur materialin.

Fugat: Nëse baza origjinale nuk ka fuga, LIVIUS-T lejon një aplikim pa fuga zgjerimi. Megjithatë, fugat eventuale ekzistuese në dyshemenë poshtë saj duhet të respektohen.

MATURIMI: Thelbësor për Qëndrueshmërinë

Gjatë dhe pas polimerizimit, LIVIUS-T duhet të lihet të marrë frymë dhe të mos mbulohet me materiale jofrymëmarrëse.

- Temperaturat dhe kohët: Temperaturat e ulëta mund ta ngadalësojnë procesin e tharjes, ndërsa temperaturat e larta mund ta përshpejtojnë lidhjen.
- Trafiku: Shmangni çdo lloj trafiku mbi dysheme deri në përfundimin e tharjes, për të garantuar një rezistencë uniforme dhe të qëndrueshme.

LUSTRIMI: Arti i Finiturës

Zmerilimi dhe lustrimi i LIVIUS-T mund të fillojnë pas 24-72 orësh, në varësi të kushteve të ambientit.

- Ekspozimi i agregateve: Për dysheme me agregate të mëdha, zmeriloni derisa të arrihet një ekspozim i saktë i tyre.
- Poret dhe mbyllja mbrojtëse: Falë formulimit të ri të LIVIUS-T, gjatë fazës së lustrimit është e rrallë që të krijohen pore në sipërfaqe. Nëse ndodh, ato duhet të mbushen për të përftuar një finiturë të përsosur.
- Kompetenca e kërkuar: Lustrimi kërkon kompetenca të avancuara. Këshillojmë t'u drejtoheni instaluesve të miratuar dhe të preferoni lustrimin në të thatë.

MBYLLJA MBROJTËSE: Mbrojtje e Personalizuar

Për të garantuar performancë dhe rezistencë maksimale, është e nevojshme që dyshemeja të mbyllet me një mbrojtës (sealer) sipas llojit të përdorimit dhe nivelit të parashikuar të trafikut. Këshillojmë të konsultoni departamentin tonë teknik dhe t'i drejtoheni një aplikuesi të kualifikuar për të zgjedhur mbrojtësin (sealer) më të përshtatshëm për kontekstin.

THARJA

Pas aplikimit dhe mbylljes mbrojtëse të LIVIUS-T, është thelbësore që dyshemeja të lihet të thahet për të paktën 5-7 ditë përpara se të kryhet pastrimi me ujë. Kjo garanton një stabilizim të plotë dhe një rezultat të

qëndrueshëm.

KËSHILLA PËR NJË APLIKIM TË SUKSESSHËM

- Uniformiteti i ngjyrës: Dyshemetë me LIVIUS-T mund të paraqesin variacione të lehta kromatike. Për t'i minimizuar këto dallime, produkti duhet të aplikohet në mënyrë të vazhdueshme, pa ndërprerje të zgjatura, dhe duke ndjekur një teknikë uniforme.
- Materiale shtesë: Mos shtoni gëlqere, çimento, allçi ose materiale të tjera në përzierjen LIVIUS-T.
- Lagështia nga ngritja kapilare: Shmangni përdorimin mbi nënshtresa që i nënshtrohen ngritjes kapilare të lagështisë; në rast dyshimi, konsultoni furnizuesin.
- Ruajtja e temperaturave: Gjatë ruajtjes dhe instalimit, mbajini materialet midis 5°C dhe 35°C.

PRODHIMI, AMBALAZHIMI DHE RUAJTJA E LIVIUS-T

- Thasë prej 25 kg
- Ruajtja: Ruajeni në vend të thatë, të mbrojtur nga temperaturat ekstreme.
- Vlefshmëria: Nëse mbahet në kushte optimale, LIVIUS-T ka një vlefshmëri prej 12 muajsh nga data e prodhimit.

PLASARITJA (CRACKING)

LIVIUS-T është projektuar për të garantuar performancë të lartë dhe një rezistencë të jashtëzakonshme, duke reduktuar dhe/ose eliminuar ndjeshëm rrezikun e plasaritjeve falë karakteristikave të tij zgjeruese, kjo sepse produkti LIVIUS-T nuk përmban çimento.

Vlera dhe informacione aplikimi (në 23°C dhe 50% Lagështi Relative)

Rezistenca në përkulje pas 28 ditësh (EN 13892-2): 10 MPa

Rezistenca ndaj zjarrit: A2-s1,d0 i klasifikuar si i padjegshëm

Rezistenca në shtypje pas 28 ditësh (EN 13892-2): 60 MPa

Masa vëllimore e përzierjes kg/l: 2,2

pH i përzierjes: 12

Mbetja e ngurtë %: 100

Vënia në përdorim: 7 ditë

Fillimi i lidhjes: 50 minuta

Temperaturat e aplikimit: +5°C / +35°C

Konsumi 2,2 kg/m^2 për një mm trashësi

Koha e përdorimit të përzierjes (pot life) 20 minuta

Masa vëllimore e dukshme kg/l: rreth 1

Mbetja e ngurtë %: 100

Rezistenca ndaj tretësve: e shkëlqyer

Rezistenca ndaj vajrave: e shkëlqyer

Rezistenca ndaj alkaleve: e shkëlqyer

Rezistenca ndaj acideve: mesatare

Ngrirje dhe shkrirje 300 cikle: produkti i ruan aftësitë e tij mbi 80%

Kodi doganor: 3824 50 90

KARAKTERISTIKAT e LIVIUS-T

- Nuk paraqet tkurrje, duke eliminuar nevojën për fuga tkurrjeje.
- Ofron një rezistencë shumë të lartë në përkulje, e aftë të përballojë lëvizje të konsiderueshme të nënshtresës.
- I projektuar për t'i rezistuar sforcimeve që tejkalojnë në masë të madhe shumicën e produkteve, edhe atyre me bazë çimentoje.

Pavarësisht këtyre performancave të avancuara, është thelbësore që sipërfaqja të përgatitet në mënyrë të përshtatshme. Kushtet e nënshtresës dhe cilësia e përgatitjes ndikojnë drejtpërdrejt në performancën e veshjes. Design Systems nuk mund të mbahet përgjegjëse për çarje ose probleme të tjera që rrjedhin nga nënshtresa të dobëta ose nga një përgatitje e gabuar e sipërfaqes.

VARIACIONET ESTETIKE DHE KUFIZIMET E PËRDORIMIT

LIVIUS-T është projektuar për të ofruar një pamje natyrale, me variacione vizuale që kontribuojnë në hijeshinë unike të dyshemesë. Megjithatë, ky produkt nuk rekomandohet për:

- Sipërfaqe ku përdoren kripëra shkrirëse kundër akullit.

INFORMACIONE TEKNIKE DHE PËRGJEGJËSIA E PËRDORUESIT

Përpara përdorimit të produkteve Design Systems, është thelbësore të lexohen me kujdes fletët teknike, buletinet dhe etiketat e përditësuara, të disponueshme në faqen tonë zyrtare: www.cementostampato.it

KUJDES:

- Mos e thithni pluhurin: përdoreni vetëm në zona të ajrosura mirë dhe mbani një respirator të miratuar NIOSH/MSHA (P-, N- ose R-95) për ta reduktuar në minimum thithjen e pluhurit.
- Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë: mbroni sytë dhe lëkurën me veshje mbrojtëse, doreza rezistente ndaj substancave kimike dhe çizme të papërshkueshme nga uji.

PARALAJMËRIME SIGURIE

- Kontakti me pluhurin ose me përzierjet e lagura mund të shkaktojë irritime ose djegie kimike. Në rast kontakti, lani menjëherë me ujë të bollshëm dhe sapun.
- Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë dhe me ujë të bollshëm për të paktën 15 minuta dhe konsultoni një mjek.

LIVIUS-T është një produkt i destinuar për përdorues profesionistë që ndjekin me rreptësi udhëzimet teknike dhe të sigurisë. Kjo siguron performancë optimale dhe mbron shëndetin e operatorëve.

GARANCI E KUFIZUAR

Design Systems S.r.l. nuk mban asnjë përgjegjësi për dëme pasuese, të rastësishme ose të veçanta që mund të rrjedhin, drejtpërdrejt ose tërthorazi, nga përdorimi i materialeve të furnizuara. Ky përjashtim garanton që oferta jonë të mbetet transparente, profesionale dhe e përqendruar në atë që mund ta kontrollojmë realisht: cilësinë e produktit tonë.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it