DESIGN SYSTEMS

# SCHEDA TECNICA DS-POLTEC W A+B
## FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE ALL'ACQUA – LUCIDA, SATINATA E OPACA

## DESCRIZIONE

DS-POLTEC W A+B è uno smalto poliuretanico trasparente bicomponente a base acquosa, costituito da una dispersione poliuretanica reticolata con un poliisocianato alifatico idrofilo, disponibile in versione lucida, satinata e opaca. Utilizzato come finitura di rivestimenti in resina, permette di creare superfici facili da pulire. Aderisce facilmente a numerosi supporti e le sue caratteristiche (resistenza a sollecitazioni meccaniche, abrasione, solventi, alcool etilico, agenti atmosferici) lo rendono adatto alla posa in ambienti industriali o esterni.

Il film che si ottiene dopo la fase di coalescenza e di reticolazione presenta le seguenti caratteristiche:

- Elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti.
- Ottime proprietà meccaniche e buona resistenza all'abrasione.
- Buona resistenza ai solventi e all'alcool etilico.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici.

## UTILIZZI

Finitura trasparente di rivestimenti in resina. Finitura trasparente di rivestimenti decorativi e pitture. Verniciatura di pavimenti in calcestruzzo.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ogni supporto deve essere pulito, sgrassato e privo di vecchi rivestimenti in fase di distacco. In caso di finitura di rivestimenti in resina, è necessario verificare il tempo di ricopertura del prodotto precedentemente applicato. Abrasivare superficialmente per favorire l'adesione. Si consiglia di utilizzare carte abrasive chiare con grana 150 o più fine. Dopo l'abrasione rimuovere completamente la polvere dalla superficie.

## APPLICAZIONE

Al momento dell'applicazione unire il componente B al componente A miscelando con cura con agitatore meccanico. Applicare la miscela a rullo con un consumo di 0,100-0,125 kg/m$^2$. Per l'applicazione si consiglia l'impiego di idonei rulli a pelo medio. Per ottenere una superficie ruvida e antisdrucciolevole aggiungere alla miscela il 3% in peso di SFERETTE DI VETRO FINI (vedere dati tecnici). Evitare film troppo spessi per consentire il corretto sviluppo delle caratteristiche chimico-fisiche nominali del film. Se necessario è possibile diluire la miscela con acqua fino a un massimo del 10%.

Prodotto ad uso professionale: l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

DESIGN SYSTEMS

## DATI PRODOTTO

| DESCRIZIONE | RISULTATO |
|---|---|
| Colore | Trasparente |
| Consumo | A rullo: 0,100-0,125 kg/m$^2$ |
| Peso specifico (a 25°C) | Miscela A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml |
| Viscosità (a 25°C) | Miscela A+B: 420 ± 50 mPa·s (spindle 2, 30 rpm)<br>Miscela A+B diluita al 10%: 210 ± 50 mPa·s (spindle 1, 12 rpm) |
| Residuo secco (A+B) | 38-40% in peso |
| VOC pronto uso (D.Lgs. 161/06) | < 70 g/l – Cat. A/j: pittura bicomponente ad alte prestazioni (BA) |
| Punto di infiammabilità | Non applicabile |
| Pulizia attrezzi | Acqua |
| Magazzinaggio | 12 mesi, in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C; porre particolare attenzione al componente B, sensibile all'umidità dell'aria |

## DATI APPLICAZIONE E TEMPI

| DESCRIZIONE | RISULTATO |
|---|---|
| Rapporto di miscela (in peso) | A = 100, B = 22 |
| Diluente consigliato | Acqua (solo dopo la miscelazione dei 2 componenti), max 10% |
| Pot-life (50% U.R.) | a 10°C: 120-180 min<br>a 25°C: 90-120 min<br>a 30°C: 60-90 min |
| Secco al tatto (50% U.R.) | a 10°C: 12-14 ore<br>a 25°C: 4-6 ore<br>a 30°C: 2-3 ore |
| Ricopertura (50% U.R.) | a 25°C: da 4 a 36 ore |
| Trafficabile (50% U.R.) | a 25°C: 3-5 giorni |
| Indurimento in profondità (50% U.R.) | a 25°C: 7 giorni |
| Temperatura della superficie | Tra +10°C e +25°C |

| DESCRIZIONE | RISULTATO |
|---|---|
| Condizioni ambientali d'uso | Temperatura tra +10°C e +30°C, U.R. < 70% |
| Manutenzione del rivestimento | Per le operazioni di pulizia attendere almeno 7 giorni dall'applicazione del rivestimento e utilizzare solo detergenti neutri |

## DATI TECNICI PRESTAZIONALI

| DESCRIZIONE | RISULTATO |
|---|---|
| Aspetto | Leggermente bucciato |
| Gloss (60°) | 70-80 (*) – versione lucida |
| Scivolosità (D.M. 236/89) | μ > 0,40 (con 3% di SFERETTE DI VETRO FINI) |
| Marcatura CE (Reg. n. 305/2011) | Conforme a EN 1504-2. Rivestimento (C), Principio (PR) |
| Adesione pull-off (EN 1542) | 2,4 MPa |
| Resistenza all'abrasione (EN ISO 5470-1) | 52 mg (Taber CS-10, 1000 giri, 1000 g) |
| Resistenza all'urto (EN ISO 6272-1) | > 9,8 N · m |
| Permeabilità all'acqua (EN 1062-3) | $w < 0{,}002\ kg/(m^2 \cdot h^{0,5})$ |

(*) Il grado di gloss di DS-POLTEC W applicato è influenzato dalla porosità del supporto e dalle modalità di miscelazione.

## AVVERTENZE

In virtù della velocità di essiccazione di questa tipologia di prodotti, prestare particolare attenzione al momento della stesura, al fine di evitare inestetismi come rullate, sormonti e differenze di gloss. In linea generale, distribuire la vernice sul supporto in modo omogeneo e nella giusta quantità; nel congiungersi con l'area appena verniciata, riprendere la verniciatura a qualche centimetro di distanza in modo da scaricare l'eccesso di prodotto e raccordarsi poi con la precedente area sfumando e dosando con attenzione la quantità applicata. Non attendere troppo per le sovrapposizioni: verniciare sempre "fresco su fresco". Prestare attenzione a non lasciare zone non verniciate; nel dubbio si consiglia l'applicazione di due mani di prodotto. Nella realizzazione di grandi superfici è necessario il movimento coordinato di diversi applicatori.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti, non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Novembre 2026 DS-POLTEC W A+B | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it