DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA EPOPLAST A+B
FORMULATO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE COLORATO PRIVO DI SOLVENTE

DESCRIZIONE

ECOPLAST A+B è un prodotto bicomponente a base di resine epossidiche e indurenti amminici cicloalifatici, per la realizzazione di rivestimenti autolivellanti, rasature e multistrati. Si può applicare a rullo per realizzare rivestimenti antiscivolo e verniciature ad alto spessore, impermeabili e antiscintilla.
In alternativa, ECOPLAST è caricabile con quarzo per applicazioni a rasare, aumentandone la resistenza agli impatti e all'abrasione. Il formulato è fornito in versione già colorata per alcune tinte o in versione non pigmentata (NP), con pasta colorante epossidica fornita a parte.

UTILIZZI

Impermeabilizzazione di canaline e vasche. Pavimentazioni di industrie meccaniche, alimentari e chimiche, di depositi e magazzini, di laboratori e ospedali, di negozi, showroom e appartamenti.

SUPPORTO

Il sottofondo deve possedere una resistenza minima a compressione di 25 N/mm^2 e a trazione di 1,5 N/mm^2.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondi in calcestruzzo: dovranno essere solidi, asciutti (stagionati se di nuova costruzione), livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri o altre sostanze. Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente (levigatura, pallinatura o fresatura) e quindi applicare una ripresa di PREPOX A+B. Eventuali buchi e lievi anomalie possono essere riparati con stucco epossidico a presa rapida.
Pavimenti piastrellati: vanno levigati o pallinati fino a ottenere una superficie completamente opacizzata; quindi applicare una o più riprese di PREPOX A+B o di primer fibrato idoneo (vedere il ciclo applicativo specifico o contattare il servizio tecnico Design Systems).
Rivestimenti in resina esistenti: vanno abrasivati o pallinati, eliminando quindi i residui di polvere.
Non applicare ECOPLAST su supporti umidi o soggetti a umidità di risalita capillare (in tal caso contattare il servizio tecnico Design Systems). L'umidità del supporto non deve superare il 4%.

APPLICAZIONE

Al momento dell'applicazione unire i due componenti in un unico recipiente e miscelare con cura per 2 minuti, utilizzando un'attrezzatura adeguata (trapano con elica). Utilizzare rapidamente l'intero contenuto

del recipiente. Nello svuotare il contenitore evitare di raschiare i bordi e il fondo, in quanto potrebbe esserci del prodotto non perfettamente amalgamato.

Utilizzo nei cicli autolivellanti

La modalità applicativa principale di ECOPLAST è come autolivellante. Dopo aver miscelato i due componenti, aggiungere QUARZO B0 (0,8 kg per 1 kg di A+B) e rimescolare. Stendere il prodotto con cazzuola dentata da 5 mm ed entro 5 minuti passare il rullo frangibolle con movimenti lenti e regolari per uniformare la superficie. Il consumo per 2,5 mm di spessore è di 2,2 kg/m^2 di A+B e di 1,76 kg/m^2 di QUARZO B0.

Utilizzo nei cicli di rasatura e multistrato

Dopo aver miscelato i due componenti, aggiungere QUARZO B0 e rimescolare. La quantità di inerte da aggiungere è la seguente:

- 0,8 kg per 1 kg di A+B per i cicli di rasatura;
- 0,5 kg per 1 kg di A+B per i cicli multistrato.

Stendere il prodotto con movimenti a ventaglio, avendo cura di non lasciare materiale in eccesso e uniformando a fresco con rullo. Il consumo per ogni ripresa è:

- 0,35 kg/m^2 di A+B e 0,28 kg/m^2 di QUARZO B0 per i cicli di rasatura;
- 0,7 kg/m^2 di A+B e 0,35 kg/m^2 di QUARZO B0 per i cicli multistrato.

Utilizzo nei cicli di verniciatura

Dopo aver miscelato i due componenti, verificare la viscosità del sistema, che varia molto con la temperatura. Per ottenere superfici antiscivolo:

- applicare una prima ripresa di ECOPLAST (consumo 0,4 kg/m^2) e seminare uniformemente 1 kg/m^2 di QUARZO B3;
- dopo 12-36 ore applicare una seconda ripresa di ECOPLAST (consumo 0,5 kg/m^2).

Per verniciature ad alto spessore:

- applicare ECOPLAST in due riprese, per un consumo complessivo di circa 0,6 kg/m^2.

In caso di verniciatura, ECOPLAST può essere diluito con solvente universale fino a un massimo del 3% in peso (A+B).

AVVERTENZE

I rivestimenti di ECOPLAST esposti alla luce solare possono subire sbiadimenti o variazioni di colore con viraggio verso il giallo: questo non pregiudica in alcun modo le prestazioni del rivestimento. Tra diversi lotti di produzione del medesimo colore possono esserci leggere differenze: quando possibile, utilizzare materiale proveniente dal medesimo lotto.

Per applicazioni a bassa temperatura si può scaldare il materiale a 25°C per facilitarne l'applicazione e la catalisi (diminuzione della viscosità).
Prodotto a uso professionale: nell'applicazione del prodotto acquistato l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate e le indicazioni della scheda di sicurezza.

DATI PRODOTTO

DESCRIZIONE	RISULTATO
Colore	Come da listino o a richiesta secondo cartella RAL (lotto minimo 200 kg)
Consumo a rasare	0,35 kg/m^2 di A+B + 0,28 kg/m^2 di QUARZO B0
Consumo come autolivellante	2,2 kg/m^2 di A+B + 1,76 kg/m^2 di QUARZO B0 (spessore 2,5 mm)
Peso specifico (a 25°C)	Miscela A+B: 1,25 ± 0,05 g/ml Miscela A+B caricata: 1,60 ± 0,10 g/ml (con 80% di QUARZO B0)
Viscosità (a 25°C)	Miscela A+B: 800 ± 170 mPa·s (spindle 2, 30 rpm) Miscela A+B caricata: 1.300 ± 700 mPa·s (con 80% di QUARZO B0, spindle 2, 6 rpm)
Residuo secco (A+B)	> 98%
VOC pronto uso (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Cat. A/j: pittura bicomponente ad alte prestazioni (BS)
Punto di infiammabilità	> 100°C
Pulizia attrezzi	Solvente universale
Magazzinaggio	12 mesi, in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C

DATI APPLICAZIONE E TEMPI

DESCRIZIONE	RISULTATO
Rapporto di miscela (in peso)	Versione già in tinta: A = 100, B = 32 Versione NP: A = 95, pasta = 5, B = 32
Pot-life (50% U.R.)	a 15°C: > 40 min a 25°C: 30 min
Secco al tatto (50% U.R.)	a 15°C: 12-16 ore a 25°C: 5-7 ore
Pedonabile (50% U.R.)	a 25°C: 12 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C: da 12 a 36 ore
Trafficabile (50% U.R.)	a 25°C: 36 ore

DESIGN SYSTEMS

DESCRIZIONE	RISULTATO
Indurimento in profondità (50% U.R.)	a 25°C: 7 giorni
Condizioni ambientali d'uso	Temperatura tra +15°C e +35°C, U.R. < 50%, umidità del supporto < 4% (*)
Manutenzione del rivestimento	Per la pulizia utilizzare detergenti neutri

DATI TECNICI PRESTAZIONALI

DESCRIZIONE	RISULTATO
Aspetto	Lucido e planare
Gloss (60°)	95 (*)
Resistenza all'abrasione (UNI 8298-9)	70-80 mg (Taber, mola CS-17, 1000 giri, 1000 g)
Resistenza a compressione (UNI 4279)	60 N/mm^2
Modulo a compressione	1,5 GPa
Resistenza a flessione (UNI 7219)	59 N/mm^2
Resistenza a trazione (ASTM D 638)	40 N/mm^2
Durezza (ASTM D 2240)	78 Shore D
Adesione (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm^2
Coefficiente di dilatazione termica lineare	$20 \times 10^{-6}\ °C^{-1}$
Resistenza all'usura BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Resistenza all'urto (EN ISO 6272-1)	IR 10
Forza di aderenza (EN 13892-8)	B2
Resistenze chimiche	Contattare il servizio tecnico Design Systems

(*) ECOPLAST applicato con temperature del supporto inferiori a 15°C potrebbe macchiarsi a contatto con l'acqua o con preparati a base acquosa, formando macchie biancastre. Tale difetto di resistenza chimica è causato da una reticolazione incompleta. Pertanto ECOPLAST va applicato con una temperatura del supporto non inferiore a 15°C e di almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti, non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Novembre 2025 ECOPLAST A+B | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it