DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA PREPOX A+B
FORMULATO EPOSSIDICO TRASPARENTE

DESCRIZIONE

PREPOX A+B è un formulato epossidico bicomponente privo di solventi, estremamente versatile, a base di resine epossidiche e indurente amminico cicloalifatico. Primer consolidante per calcestruzzo con ottima reattività e ottima impermeabilità, caricabile con inerti per la realizzazione di massetti epossidici.
Presenta un buon potere penetrante e consolidante sui supporti in calcestruzzo. La particolare struttura chimica dell'indurente amminico garantisce una buona reattività del sistema anche alle basse temperature.

UTILIZZI

- Primer per calcestruzzo, ideale per favorire l'adesione e realizzare rivestimenti multistrato, con applicazione a rullo o a rasare.
- Fondo di ancoraggio e legante per la realizzazione di massetti epossidici.
- Impregnazione di fibre di vetro per la realizzazione di rivestimenti in vetroresina.
- Consolidamento di strutture in cemento armato e riempimento di cavità.

SUPPORTO

Il sottofondo deve possedere una resistenza minima a compressione di 25 N/mm^2 e a trazione di 1,5 N/mm^2.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Operando su fondi in calcestruzzo occorre verificare che non vi siano risalite di umidità. Se il calcestruzzo è di nuova costruzione si dovrà attendere la maturazione completa. La superficie dovrà presentarsi solida, assorbente ed esente da oli, tensioattivi, acqua e polvere; eventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse. Le pavimentazioni vanno trattate meccanicamente mediante levigatura, pallinatura o fresatura.

APPLICAZIONE

Al momento dell'applicazione unire la parte A e la parte B in un unico contenitore e miscelare con cura per 2 minuti, utilizzando un'attrezzatura adeguata (trapano con elica). Utilizzare rapidamente l'intero contenuto del recipiente. Nello svuotare il contenitore evitare di raschiare i bordi e il fondo, in quanto potrebbe esserci del prodotto non perfettamente amalgamato.

PREPOX può essere applicato in diversi modi:

- **come consolidante:** applicare a rullo o a pennello, puro o diluito con il 5-10% di alcol etilico o di solvente universale;
- **per rasature semplici e rivestimenti multistrato:** applicare a rasare, caricato con il 50% di QUARZO B0 o B1;
- **per massetti epossidici:** applicare a spessore, caricato con QUARZO MIX1 o MIX3;
- **come malta da riparazione:** caricare il prodotto con addensante fino al 10% in peso.

I consumi variano sensibilmente secondo le modalità applicative e lo stato del sottofondo: per un riferimento puntuale contattare il servizio tecnico Design Systems.

AVVERTENZE

Per applicazioni a bassa temperatura si può scaldare il materiale a 25°C per facilitarne l'applicazione e la catalisi (diminuzione della viscosità).

DATI PRODOTTO

DESCRIZIONE	RISULTATO
Colore	Trasparente
Consumo	A rullo: 0,100 kg/m^2 A rasare: 0,350 kg/m^2 di A+B + 0,175 kg/m^2 di QUARZO B0
Peso specifico (a 25°C)	A+B: 1,10 ± 0,05 g/ml A+B caricato: 1,50 ± 0,10 g/ml (con 50% di QUARZO B0)
Viscosità (a 25°C)	A+B: 470 ± 100 mPa·s (spindle 2, 60 rpm) A+B caricato: 840 ± 150 mPa·s (con 50% di QUARZO B0, spindle 3, 60 rpm) Diluito al 10% con solvente universale: 175 ± 40 mPa·s (spindle 1, 30 rpm)
Residuo secco (A+B)	100% (circa)
VOC pronto uso (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Cat. A/j: pittura bicomponente ad alte prestazioni (BS)
Punto di infiammabilità	> 100°C
Pulizia attrezzi	Solvente universale
Magazzinaggio	12 mesi, in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C

DESIGN SYSTEMS

DATI APPLICAZIONE E TEMPI

DESCRIZIONE	RISULTATO
Rapporto di miscela (in peso)	A = 100, B = 50
Pot-life (50% U.R.)	a 10°C: > 60 min a 25°C: > 30 min a 30°C: > 20 min
Secco al tatto (50% U.R.)	a 10°C: 12-16 ore a 25°C: 5-7 ore a 30°C: 2-3 ore
Pedonabile (50% U.R.)	a 25°C: 12 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C: da 12 a 36 ore
Trafficabile (50% U.R.)	a 25°C: 36 ore
Indurimento in profondità (50% U.R.)	a 25°C: 7 giorni
Condizioni ambientali d'uso	Temperatura tra +10°C e +30°C, U.R. < 60%, umidità del supporto < 4% (*)

DATI TECNICI PRESTAZIONALI

DESCRIZIONE	RISULTATO
Aspetto	Lucido
Resistenza a compressione (UNI 4279)	60 N/mm^2
Resistenza a flessione (UNI 7219)	40 N/mm^2
Durezza (ASTM D 2240)	78 Shore D
Resistenza all'usura BCA (EN 13892-4)	AR 0,5 (10 mm)
Forza di aderenza (EN 13892-8)	4,0 N/mm^2
Resistenze chimiche	Contattare il servizio tecnico Design Systems

(*) PREPOX va applicato con una temperatura del supporto non inferiore a 15°C e di almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti, non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Novembre 2025 PREPOX A+B | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it