የቴክኒክ መረጃ ሉህ DS-REMUK

አሊፋቲክ ማያያዣ (ባይንደር)

የአተገባበር መስኮች

ለውስጥና ለውጭ ውሃ አሳላፊ (ድሬኒንግ) ወለሎች ግንባታ (የኤንዚቢሽን አዳራሾች፣ ሱቆች፣ መጋዘኖች፣ የእግረኛ መንገዶች፣ ግቢዎችና እርከኖች)። ለተሸከርካሪ መተላለፊያ ወለሎች ቢያንስ 1,5 cm ውፍረት ይጠቀሙ።

የመሠረቱ ዝግጅት

ጠንካራ፣ የተጠቀጠቁ፣ ደረቅ፣ በካፒላሪ የሚወጣ እርጥበት የማይደርስባቸው፣ ንጹሕና ከዘይትና ከቅባት ነጻ በሆኑ መሠረቶች ላይ ይተግብሩ። አስፈላጊ ከሆነ ገጾቹን በሾት ብላስቲንግ ወይም በመፍጨት (ግራይንዲንግ) ያዘጋጁና ቅሪቶቹን በቫኪዩም ያጽዱ። በአማራጭነት የሲሚንቶ መሠረት ወይም የኢፖክሲ ስክሪድ መሥራት ይመከራል። ተስማሚ ፕራይመር መጠቀም ይመከራል።

የምርቱ አጠቃቀም

ምርቱን ከማንኛውም የቅንጣት መጠን ያላቸው ባለቀለም ወይም ባለ አንድ ቀለም የማዕድን አግሪጌቶች ጋር፣ በእጅ (ዝቅተኛ ፍጥነት ያለው መቀስቀሻ ያለው ድሪል) ወይም በማሽን (የኮንክሪት መደባለቂያ) ይደባልቁ።

ከፍተኛውን የኬሚካልና የሜካኒካል መቋቋም ያለው የተጠናቀቀ ምርት ለማግኘት ከዘይትና ከቅባት ንጹሕ የሆነና ከእርጥበት ነጻ የሆነ ግሪት (ትንንሽ ጠጠር) መጠቀም ይመከራል።

በግሪትና በማያያዣው መካከል ያለው ጥምርታ በግሪቱ ቅርጽ፣ መጠንና ቀዳዳማነት ላይ በእጅጉ ይወሰናል። በግምት፡

- 45:1 ለ 4-8 mm ግሪት (ለ 25 kg ጠጠር ወደ 550 g DS-REMUK)፤
- 40:1 ለ 4-6 mm ግሪት (ለ 25 kg ጠጠር ወደ 625 g DS-REMUK)፤
- 30:1 ለ 3-5 mm ግሪት (ለ 25 kg ጠጠር ወደ 850 g DS-REMUK)፤
- 20:1 ለ 2-4 mm ግሪት (ለ 25 kg ጠጠር ወደ 900 g DS-REMUK)፤
- 16:1 ለ 1-2 mm ግሪት (ለ 25 kg ጠጠር ወደ 1.200 g DS-REMUK)።

ማሳሰቢያ፡ ከመጠን ያለፈ ማያያዣ እብጠትና አረፋ ሊያስከትል ስለሚችል፣ ከመትከሉ በፊት የሚያስፈልገውን የማያያዣ መጠን አስቀድሞ ማረጋገጥ ተገቢ ነው። ትክክለኛው የማያያዣ መጠን የግሪቱን ገጽ በቀላሉ ለማርጠብ ብቻ የሚያስፈልገው፣ ያለ መንጠባጠብ ክስተት ነው። ድብልቁ ሲዘጋጅ፣ ትርፍ ሬዚኑን ሳያፈሱና የእቃውን ታች ሳይፍቁ ድብልቁን በወለሉ ላይ ያፍስሱ። ለመደባለቅ በተጠቀሙበት እቃ ውስጥ የሬዚንና የጠጠር ክምችት ከተፈጠረ፣ ይህ ክምችት በፍጹም በወለሉ ላይ መፍሰስ የለበትም፡ ሬዚኑ ሁሉ እንዲመጠጥ ደረቅ ጠጠር ይጨምሩና ከዚያ በኋላ ብቻ በወለሉ ላይ ያሰራጩ።

የተገኘውን ድብልቅ በማስተካከያ ባር (ስትሬት ኤጅ) ወይም በሬክ ያሰራጩና ከጠንካራ ፕላስቲክ በተሠራ ለስላሳ የማለስለሻ ትሮወል ወይም፣ ትልቅ ስፋት ሲሆን፣ በሜካኒካል ንዝረት መጠቅጠቂያ ይጠቅጥቁ።

ስለ ምርቱ መረጃ

ነጠላ አካል አሊፋቲክ ሲስተም፣ ከሶልቬንት ነጻ፣ ቢጫ የማይሆን፣ እጅግ በጣም ጥሩ የኬሚካል መቋቋምና በዝቅተኛ የሙቀት መጠንም ጥሩ ኩሪንግ (መጠንከር) ያለው (ከ 15°C በታች በሆነ የሙቀት መጠን አይተግብሩ)።

የምርቱ ባህሪያት	ሬዚን
ቀለም	ቀለም የሌለው
ቪስኮሲቲ በ 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800

ጥግግት በ 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

የሲስተሙ ባህሪያት

መግለጫ	መለኪያ	እሴት
የመሥራት ጊዜ (ድብልቅ፣ 25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	h	1 - 2
ለመንካት ደረቅ (25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	h	14 - 18
ለእግረኛ የሚያልፍበት (15°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	h	14 - 36
ለእግረኛ የሚያልፍበት (25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	h	12 - 14
ሙሉ መጠንከር (25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	ቀናት	7 - 8
የመታጠፍ ጥንካሬ (ግሪት 1-2 mm፣ 16:1፣ 3 ቀናት በ 25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	MN/m^2	5,6 - 5,8
የግሪት ግምታዊ ፍጆታ (4-6 mm፣ ውፍረት ወደ 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
የማያያዣ ግምታዊ ፍጆታ* (ግሪት 4-6 mm፣ ውፍረት ወደ 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* የማያያዣው መጠን እንደ ግሪቱ የቅንጣት መጠን ስርጭት ሊለያይ ይችላል።

ማከማቸትና ጥንቃቄዎች

ማስጠንቀቂያ፡ ሁሉም ምርቶች ለከፍተኛም ለዝቅተኛም የሙቀት መጠን ስሱ ናቸው፤ ከ 30/35°C በላይ በሆነ የሙቀት መጠን ሁሉንም የሚቻሉ ጥንቃቄዎች ይውሰዱ ወይም ሥራውን አያከናውኑ።

ማከማቸት፡ ምርቱ ለእርጥበት ስሱ ነው፤ ከተጠቀሙ በኋላ ማሸጊያዎቹን ሁልጊዜ በደንብ ይዝጉ። ምርቱ በደንብ በተዘጉ እቃዎች ውስጥ፣ በቀዝቃዛና ደረቅ ቦታ ለስድስት ወራት ሊቆይ ይችላል።

የደህንነት መረጃ ሉሁን ይመልከቱና የኢንዱስትሪ ንጽሕናንና የቆሻሻ አወጋገድን የሚመለከቱ ድንጋጌዎችን ያክብሩ።

ለተጠቃሚው ማሳሰቢያ፡ በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች በመጨረሻው ክለሳ ቀን እኛ ዘንድ በነበረው እውቀት ላይ የተመሠረቱ ናቸው። ተጠቃሚው ከምርቱ ልዩ አጠቃቀም አንጻር የመረጃዎቹን ተስማሚነትና ሙሉነት ማረጋገጥ አለበት። ይህ ሰነድ ለማንኛውም የምርቱ ልዩ ባህሪ እንደ ዋስትና መተርጎም የለበትም። የምርቱ አጠቃቀም በእኛ ቁጥጥር ሥር ስላልሆነ፣ በንጽሕናና በደህንነት ረገድ በሥራ ላይ ያሉትን ሕጎችና ድንጋጌዎች በራሱ ኃላፊነት ማክበር የተጠቃሚው ግዴታ ነው። ለአግባብ ላልሆነ አጠቃቀም ምንም ኃላፊነት አንወስድም።

የመጀመሪያ እትም ቀን፡ 5 ጥቅምት 2020 | ክለሳ 1፡ 22 ሰኔ 2025

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it