DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية DS-REMUK
رابط أليفاتي

مجالات التطبيق

تنفيذ الأرضيات النفّاذة للماء للأماكن الداخلية والخارجية (صالات العرض، المتاجر، المستودعات، الممرات المخصصة للمشاة، الأفنية والشرفات). للأسطح المعرّضة لمرور المركبات يُستخدم سُمك لا يقل عن 1,5 cm.

تحضير السطح الحامل

يُطبَّق على أسطح حاملة صلبة ومتماسكة وجافة وغير معرّضة للرطوبة الصاعدة بالخاصية الشعرية، نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم. عند الحاجة تُعالج الأسطح بالسفع بالكريات الفولاذية أو بالصنفرة يليها شفط البقايا. وكبديل يُنصح بتنفيذ أرضية تحتية أسمنتية أو طبقة تسوية (massetto) إيبوكسية. يُنصح باستخدام برايمر مناسب.

استخدام المنتج

يُخلط المنتج مع ركام معدني ملوّن أو أحادي اللون من أي تدرّج حُبيبي، بالخلط اليدوي (مثقاب مزوّد بخلاّط حلزوني منخفض السرعة) أو الآلي (خلاّطة خرسانة).

للحصول على منتج نهائي بأقصى مقاومة كيميائية وميكانيكية يُنصح باستخدام حبيبات (graniglia) نظيفة من الزيوت والشحوم وخالية من الرطوبة.

تعتمد نسبة الحبيبات إلى الرابط اعتمادًا كبيرًا على شكل الحبيبات وحجمها ومساميتها. وعلى سبيل الاسترشاد:

- 45:1 للحبيبات 8-4 mm (نحو 550 g من DS-REMUK لكل 25 kg من الحصى)؛
- 40:1 للحبيبات 6-4 mm (نحو 625 g من DS-REMUK لكل 25 kg من الحصى)؛
- 30:1 للحبيبات 5-3 mm (نحو 850 g من DS-REMUK لكل 25 kg من الحصى)؛
- 20:1 للحبيبات 4-2 mm (نحو 900 g من DS-REMUK لكل 25 kg من الحصى)؛
- 16:1 للحبيبات 2-1 mm (نحو 1.200 g من DS-REMUK لكل 25 kg من الحصى).

ملاحظة: من المناسب التحقق مسبقًا من كمية الرابط اللازمة قبل التطبيق، لأن زيادة الرابط قد تسبب انتفاخات وتكوّن رغوة. الكمية الصحيحة من الرابط هي الكمية الضرورية تمامًا لترطيب سطح الحبيبات بالكاد، دون حدوث سيلان. بعد تجهيز الخليط يُصب على الأرضية دون ترك الراتنج الزائد يسيل ودون كشط قاع الوعاء. وإذا تكوّن تراكم من الراتنج والحصى داخل الوعاء المستخدم للخلط، فلا يجوز مطلقًا صب هذا التراكم على الأرضية: يُضاف حصى جاف لامتصاص كل الراتنج ولا يُفرش على الأرضية إلا بعد ذلك.

يُفرش الخليط المتكتّل الناتج بواسطة مساطر التسوية أو المجارف المشطية ويُدمك بمالج تشطيب أملس من البلاستيك الصلب، أو في حالة المساحات الكبيرة بواسطة آلة دمك اهتزازية ميكانيكية.

معلومات عن المنتج

نظام أحادي المكوّن أليفاتي، خالٍ من المذيبات، غير مُصفرّ، ذو مقاومة كيميائية ممتازة ومعالجة (إنضاج) جيدة عند درجات الحرارة المنخفضة (لا يُطبَّق عند درجات حرارة أقل من 15°C).

خصائص المنتج	الراتنج
اللون	عديم اللون
اللزوجة عند 25°C (mPa·s)	1.800 - 2.800

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

الكثافة عند 25°C (g/ml)	1,18 - 1,14

خصائص النظام

الوصف	الوحدة	القيمة
زمن التشغيل (الخليط، 25°C، رطوبة نسبية 65%)	h	2 - 1
جاف عند اللمس (25°C، رطوبة نسبية 65%)	h	18 - 14
قابلية السير عليه (15°C، رطوبة نسبية 65%)	h	36 - 14
قابلية السير عليه (25°C، رطوبة نسبية 65%)	h	14 - 12
التصلّب الكامل (25°C، رطوبة نسبية 65%)	يوم	8 - 7
مقاومة الانحناء (حبيبات 1-2 3 mm، 16:1، أيام عند 25°C، رطوبة نسبية 65%)	MN/m^2 (MPa)	5,8 - 5,6
الاستهلاك الاسترشادي للحبيبات (4-6 mm، سُمك نحو 2 cm)	kg لكل m^2	45 - 35
الاستهلاك الاسترشادي للرابط* (حبيبات 4-6 mm، سُمك نحو 2 cm)	kg لكل m^2	1,2 - 0,7

* قد تختلف كميات الرابط المستخدمة تبعًا للتوزيع الحُبيبي (التدرّج) للحبيبات.

التخزين والاحتياطات

تنبيه: جميع المنتجات حساسة لدرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة على حد سواء؛ عند درجات حرارة تزيد عن 30/35°C تُتخذ جميع الاحتياطات الممكنة أو لا يُنفَّذ العمل.

التخزين: المنتج حساس للرطوبة، تُغلق العبوات دائمًا بإحكام بعد الاستخدام. يمكن حفظ المنتج لمدة ستة أشهر في عبوات محكمة الإغلاق، في مكان بارد وجاف.

يُرجى الرجوع إلى نشرة بيانات السلامة والالتزام بالأحكام المتعلقة بالصحة الصناعية والتخلص من النفايات.

ملاحظة للمستخدم: تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى المعارف المتاحة لدينا بتاريخ آخر مراجعة. يجب على المستخدم التأكد من ملاءمة المعلومات واكتمالها فيما يتعلق بالاستخدام المحدد للمنتج. لا يجوز تفسير هذه الوثيقة على أنها ضمان لأي خاصية محددة من خصائص المنتج. وبما أن استخدام المنتج لا يخضع لرقابتنا المباشرة، فإن المستخدم ملزم بأن يراعي على مسؤوليته الخاصة القوانين والأحكام السارية في مجال الصحة والسلامة. لا نتحمل أي مسؤولية عن الاستخدامات غير الصحيحة.

تاريخ الإصدار الأول: 5 أكتوبر 2020 | المراجعة 1: 22 يونيو 2025

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it