DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DS-REMUK
ALIFATSKO VEZIVO

PODRUCJA PRIMJENE

Izrada drenazних (propusnih) podova za unutrasње i vanjske prostore (izlozбeni saloni, prodavnice, skladista, pjesачke staze, dvorista i terase). Za povrsње sa saobracајem vozila koristiti debljinu od najmanje 1,5 cm.

PRIPREMA PODLOGE

Nanositi na cвrste, kompaktne, suhe podloge koje nisu izlozeне kapilarnom podizanju vlage, cиste i bez ulja i masnocá. Po potrebi povrsње obraditi sacњarenjem ili brusенjem, uz naknadno usisavanje ostataka. Alternativno se preporucuje izrada cementne podloge ili epoksidnog estriha. Preporucuje se upotreba odgovarajuceg prajmera.

UPOTREBA PROIZVODA

Proizvod mijesати s obojenim ili jednobojnim mineralnim agregatima bilo koje granulacije, rucњim mijesanjem (busњica sa spiralnom mjesалicom na niskom broju okretaja) ili masњnskim mijesanjem (betonska mjesалica).

Za dobijanje gotovog proizvoda s maksimalnom hemijskom i mehanickom otpornoscú preporucuje se upotreba granulata bez ulja ili masnocá i bez vlage.

Omjer između granulata i veziva u velikoj mjeri ovisi o obliku, dimenziji i poroznosti granulata. Okvirno:

- 45:1 za granulat 4-8 mm (priblizњo 550 g DS-REMUK na 25 kg sљunka);
- 40:1 za granulat 4-6 mm (priblizњo 625 g DS-REMUK na 25 kg sљunka);
- 30:1 za granulat 3-5 mm (priblizњo 850 g DS-REMUK na 25 kg sљunka);
- 20:1 za granulat 2-4 mm (priblizњo 900 g DS-REMUK na 25 kg sљunka);
- 16:1 za granulat 1-2 mm (priblizњo 1.200 g DS-REMUK na 25 kg sљunka).

NAPOMENA: Preporucљivo je prije ugradnje prethodno provjeriti potrebnu kolicњinu veziva, jer visak veziva mozе izazvati nadimanje i pjenjenje. Ispravna kolicњina veziva je ona koja je strogo potrebna da se povrsњina granulata tek ovlazљ, bez pojave curenja. Kada je spremna, smjesu izliti na pod bez curenja viska smole i bez struganja dna posude. Ako se unutar posude koristene za mijesanje stvori nakupina smole i sљunka, ta nakupina se nikako ne smije izliti na pod: dodati suhog sљunka da upije svu smolu i tek nakon toga razastrti po podu.

Dobijeni aglomerat razastrti letvama ili grabljama i zbiti glatkom gladilicom od tvrde plastike ili, kod velikih povrsњina, masњnskim vibracionim zbijacem.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Jednokomponentni alifatski sistem, bez rastvaraca, ne zuti, s odlicњnom hemijskom otpornoscú i dobrim ocvrscavanjem na hladnom (ne nanositi na temperaturama nizњm od 15°C).

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	SMOLA

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Boja	Bezbojna
Viskoznost pri 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Gustocá pri 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

KARAKTERISTIKE SISTEMA

OPIS	J.M.	VRIJEDNOST
Obradivost (smjesa, 25°C, 65% R.V.)	h	1 - 2
Suho na dodir (25°C, 65% R.V.)	h	14 - 18
Prohodnost (15°C, 65% R.V.)	h	14 - 36
Prohodnost (25°C, 65% R.V.)	h	12 - 14
Potpuno ocvrščávanje (25°C, 65% R.V.)	dana	7 - 8
Cvrstocá na savijanje (granulat 1-2 mm, 16:1, 3 dana pri 25°C, 65% R.V.)	MN/m^2 (MPa)	5,6 - 5,8
Okvirna potrosmja granulata (4-6 mm, debljina približmo 2 cm)	kg po m^2	35 - 45
Okvirna potrosmja veziva* (granulat 4-6 mm, debljina približmo 2 cm)	kg po m^2	0,7 - 1,2

* Količne veziva mogu varirati ovisno o granulometrijskoj raspodjeli granulata.

SKLADISTENJE I MJERE OPREZA

PAZNJA: svi proizvodi su osjetljivi i na visoke i na niske temperature; pri temperaturama vism od 30/35°C poduzeti sve mogucé mjere opreza ili ne izvoditi radove.

SKLADISTENJE: proizvod je osjetljiv na vlagu, nakon upotrebe uvijek dobro zatvoriti pakovanja. Proizvod se može cuvati sest mjeseci u dobro zatvorenim posudama, na hladnom i suhom mjestu.

Konsultovati sigurnosno-tehnicki list i pridrzavati se odredbi o industrijskoj higijeni i odlaganju otpada.

Napomena za korisnika: informacije sadrzane u ovom listu zasnovane su na znanjima koja su nam bila dostupna na datum posljednje revizije. Korisnik se mora uvjeriti u prikladnost i potpunost informacija u odnosu na specificu upotrebu proizvoda. Ovaj dokument ne smije se tumaciti kao garancija bilo kojeg specificog svojstva proizvoda. Buducí da upotreba proizvoda nije pod nasom direktnom kontrolom, obaveza je korisnika da pod vlastitom odgovornosću posuje vazécé zakone i odredbe u oblasti higijene i sigurnosti. Ne preuzima se odgovornost za nepravilnu upotrebu.

Datum prvog izdanja: 5. oktobar 2020 | Rev. 1: 22. juni 2025

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it