DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DS-REMUK
LIGANTE ALIFÁTICO

CAMPOS DE APLICACIÓN

Realización de pavimentos drenantes para interiores y exteriores (salas de exposición, tiendas, almacenes, senderos peatonales, patios y terrazas). Para las superficies transitables por vehículos utilizar un espesor de al menos 1,5 cm.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Aplicar sobre soportes sólidos, compactos, secos y no sujetos a humedad por capilaridad, limpios y exentos de aceites y grasas. Tratar eventualmente las superficies mediante granallado o desbastado, seguido de la aspiración de los residuos. Como alternativa se recomienda la realización de una base cementosa o de una solera epoxídica. Se recomienda el uso de un primer adecuado.

USO DEL PRODUCTO

Mezclar el producto con áridos minerales coloreados o monocromáticos de cualquier granulometría, con mezclado manual (taladro con hélice a bajo número de revoluciones) o automático (hormigonera).

Para obtener un producto acabado con la máxima resistencia química y mecánica se recomienda el uso de gravillas limpias de aceites o grasas y exentas de humedad.

La relación entre gravilla y ligante depende en gran medida de la forma, el tamaño y la porosidad de la gravilla. A título indicativo:

- 45:1 para gravilla de 4-8 mm (aprox. 550 g de DS-REMUK por 25 kg de grava);
- 40:1 para gravilla de 4-6 mm (aprox. 625 g de DS-REMUK por 25 kg de grava);
- 30:1 para gravilla de 3-5 mm (aprox. 850 g de DS-REMUK por 25 kg de grava);
- 20:1 para gravilla de 2-4 mm (aprox. 900 g de DS-REMUK por 25 kg de grava);
- 16:1 para gravilla de 1-2 mm (aprox. 1.200 g de DS-REMUK por 25 kg de grava).

NOTA: Es conveniente comprobar previamente la cantidad de ligante necesaria antes de la colocación, ya que un exceso de ligante puede provocar hinchamientos y espumado. La cantidad correcta de ligante es la estrictamente necesaria para apenas mojar la superficie de la gravilla, sin fenómenos de escurrimiento. Una vez lista, verter la mezcla sobre el pavimento sin dejar escurrir la resina sobrante y sin rascar el fondo del recipiente. Si se forma una acumulación de resina y grava en el interior del recipiente utilizado para el amasado, dicha acumulación no debe verterse en ningún caso sobre el pavimento: añadir grava seca para que absorba toda la resina y solo después extender sobre el pavimento.

Extender el aglomerado obtenido mediante reglas o rastrillos y compactar con llana lisa de plástico duro o, en caso de grandes superficies, con vibrocompactadora mecánica.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Sistema monocomponente alifático, exento de disolventes, no amarilleante, con excelente resistencia química y buen curado en frío (no aplicar con temperaturas inferiores a 15°C).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	RESINA
Color	Incoloro
Viscosidad a 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Densidad a 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

DESCRIPCIÓN	U.M.	VALOR
Trabajabilidad (mezcla, 25°C, 65% H.R.)	h	1 - 2
Seco al tacto (25°C, 65% H.R.)	h	14 - 18
Transitabilidad peatonal (15°C, 65% H.R.)	h	14 - 36
Transitabilidad peatonal (25°C, 65% H.R.)	h	12 - 14
Endurecimiento completo (25°C, 65% H.R.)	días	7 - 8
Resistencia a flexión (gravilla 1-2 mm, 16:1, 3 días a 25°C, 65% H.R.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Rendimiento indicativo de gravilla (4-6 mm, espesor aprox. 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Rendimiento indicativo de ligante* (gravilla 4-6 mm, espesor aprox. 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Las cantidades de ligante pueden variar en función de la distribución granulométrica de la gravilla.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

ATENCIÓN: todos los productos son sensibles tanto a las altas como a las bajas temperaturas; con temperaturas superiores a 30/35°C adoptar todas las precauciones posibles o no ejecutar el trabajo.

ALMACENAMIENTO: el producto es sensible a la humedad; cerrar siempre bien los envases después de su uso. El producto puede conservarse durante seis meses en recipientes bien cerrados, en ambiente fresco y seco.

Consultar la ficha de datos de seguridad y atenerse a las disposiciones relativas a la higiene industrial y a la eliminación de residuos.

Nota para el usuario: la información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos de que disponemos a la fecha de la última revisión. El usuario debe asegurarse de la idoneidad e integridad de la información en relación con el uso específico del producto. El presente documento no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. Dado que el uso del producto no está bajo nuestro control directo, es obligación del usuario observar, bajo su propia responsabilidad, las leyes y disposiciones vigentes en materia de higiene y seguridad. No se asume ninguna responsabilidad por usos indebidos.

Fecha de primera emisión: 5 de octubre de 2020 | Rev. 1: 22 de junio de 2025

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it