DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ DS-REMUK
АЛИФАТИЧЕСКОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство дренирующих (водопроницаемых) покрытий внутри и снаружи помещений (выставочные залы, магазины, склады, пешеходные дорожки, дворы и террасы). Для поверхностей, рассчитанных на проезд транспорта, применять толщину не менее 1,5 см.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Наносить на прочные, плотные, сухие основания, не подверженные капиллярному подъёму влаги, чистые, без масел и жиров. При необходимости обработать поверхности дробеструйной обработкой или шлифовкой с последующим удалением остатков пылесосом. В качестве альтернативы рекомендуется устройство цементного основания или эпоксидной стяжки. Рекомендуется применение подходящего праймера.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Смешать продукт с цветными или однотонными минеральными заполнителями любой фракции, перемешивая вручную (дрель с лопастной насадкой на низких оборотах) или механически (бетономешалка).

Для получения готового покрытия с максимальной химической и механической стойкостью рекомендуется использовать каменную крошку, очищенную от масел и жиров и не содержащую влаги.

Соотношение между крошкой и связующим в значительной степени зависит от формы, размера и пористости крошки. Ориентировочно:

- 45:1 для крошки 4-8 мм (около 550 г DS-REMUK на 25 кг гравия);
- 40:1 для крошки 4-6 мм (около 625 г DS-REMUK на 25 кг гравия);
- 30:1 для крошки 3-5 мм (около 850 г DS-REMUK на 25 кг гравия);
- 20:1 для крошки 2-4 мм (около 900 г DS-REMUK на 25 кг гравия);
- 16:1 для крошки 1-2 мм (около 1.200 г DS-REMUK на 25 кг гравия).

Примечание. Перед укладкой целесообразно предварительно проверить необходимое количество связующего, поскольку избыток связующего может вызвать вздутия и вспенивание. Правильное количество связующего — это количество, строго необходимое для того, чтобы лишь слегка смочить поверхность крошки без явлений стекания. Готовую смесь вылить на пол, не давая стекать избытку смолы и не соскребая дно ёмкости. Если внутри ёмкости, использованной для замешивания, образовалось скопление смолы и гравия, это скопление ни в коем случае нельзя выливать на пол: добавить сухого гравия, чтобы он впитал всю смолу, и только после этого распределить по полу.

Распределить полученный конгломерат с помощью правил или граблей и уплотнить гладкой гладилкой из твёрдого пластика или, при больших площадях, механической виброуплотняющей

машиной.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Однокомпонентная алифатическая система, не содержащая растворителей, не желтеющая, с отличной химической стойкостью и хорошим отверждением при низких температурах (не наносить при температуре ниже 15°C).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	СМОЛА
Цвет	Бесцветный
Вязкость при 25°C (мПа · с)	1.800 - 2.800
Плотность при 25°C (г/мл)	1,14 - 1,18

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Жизнеспособность (смесь, 25°C, 65% отн. вл.)	ч	1 - 2
Высыхание «на отлип» (25°C, 65% отн. вл.)	ч	14 - 18
Допуск пешеходного движения (15°C, 65% отн. вл.)	ч	14 - 36
Допуск пешеходного движения (25°C, 65% отн. вл.)	ч	12 - 14
Полное отверждение (25°C, 65% отн. вл.)	сут	7 - 8
Прочность на изгиб (крошка 1-2 мм, 16:1, 3 сут при 25°C, 65% отн. вл.)	МН/м^2	5,6 - 5,8
Ориентировочный расход крошки (4-6 мм, толщина около 2 см)	кг/м^2	35 - 45
Ориентировочный расход связующего* (крошка 4-6 мм, толщина около 2 см)	кг/м^2	0,7 - 1,2

* Количество связующего может варьироваться в зависимости от гранулометрического состава крошки.

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: все продукты чувствительны как к высоким, так и к низким температурам; при температуре выше 30/35°C принять все возможные меры предосторожности или не выполнять работы.

ХРАНЕНИЕ: продукт чувствителен к влаге, после использования всегда плотно закрывать упаковку. Продукт может храниться в течение шести месяцев в плотно закрытых ёмкостях в прохладном и сухом месте.

Ознакомиться с паспортом безопасности и соблюдать положения, касающиеся промышленной гигиены и утилизации отходов.

DESIGN SYSTEMS

Примечание для пользователя: сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, основаны на знаниях, имеющихся у нас на дату последней редакции. Пользователь должен убедиться в пригодности и полноте сведений применительно к конкретному использованию продукта. Настоящий документ не должен толковаться как гарантия каких-либо конкретных свойств продукта. Поскольку использование продукта не находится под нашим непосредственным контролем, пользователь обязан под свою ответственность соблюдать действующие законы и положения в области гигиены и безопасности. Ответственность за ненадлежащее использование не принимается.

Дата первого выпуска: 5 октября 2020 | Ред. 1: 22 июня 2025

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it