DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DS-REMUK
ALIFATSKO VEZIVO

PODRUCJA PRIMENE

Izrada drenazних (propusnih) podova za unutrasње i spoljasње prostore (izlozбeni saloni, prodavnice, magacini, pesачke staze, dvorista i terase). Za povrsње sa kolskim saobracајem koristiti debljinu od najmanje 1,5 cm.

PRIPREMA PODLOGE

Nanositi na cвrste, kompaktne, suve podloge koje nisu izlozбene kapilarnoj vlazi, cиste i bez ulja i masnocá. Po potrebi obraditi povrsње sacњarenjem ili brusбnjem, uz naknadno usisavanje ostataka. Alternativno se preporucuje izrada cementne podloge ili epoksidnog estriha. Preporucuje se upotreba odgovarajucбg prajmera.

UPOTREBA PROIZVODA

Mesати proizvod sa mineralnim agregatima u boji ili jednobojnim, bilo koje granulacije, rucњim mesањem (busњica sa mesачem pri malom broju obrtaja) ili masњskim (mesалica za beton).

Da bi se dobio gotov proizvod sa maksimalnom hemijskom i mehanickom otpornoscú, preporucuje se upotreba granulata ociшcбnog od ulja i masnocá i bez vlage.

Odnos između granulata i veziva u velikoj meri zavisi od oblika, dimenzija i poroznosti granulata. Orijentaciono:

- 45:1 za granulat 4-8 mm (oko 550 g DS-REMUK na 25 kg sљunka);
- 40:1 za granulat 4-6 mm (oko 625 g DS-REMUK na 25 kg sљunka);
- 30:1 za granulat 3-5 mm (oko 850 g DS-REMUK na 25 kg sљunka);
- 20:1 za granulat 2-4 mm (oko 900 g DS-REMUK na 25 kg sљunka);
- 16:1 za granulat 1-2 mm (oko 1.200 g DS-REMUK na 25 kg sљunka).

NAPOMENA: Preporucuje se da se pre ugradnje prethodno proveri potrebna kolicњa veziva, jer visак veziva mozе izazvati nadimanje i stvaranje pene. Ispravna kolicњa veziva je ona koja je strogo neophodna da se povrsњa granulata tek ovlazњ, bez pojave curenja. Kada je smesа spremna, izliti je na pod ne dozvoljavajucí da visак smole iscuri i ne grebucí dno posude. Ako se unutar posude koriscбene za mesањe stvori nakupina smole i sљunka, ta nakupina se ni u kom slucaju ne sme izliti na pod: dodati suvog sљunka da upije svu smolu i tek potom razastrti po podu.

Dobijenu smesи (aglomerat) razastrti pomocú ravnjacа (letvi) ili grabulja i sabiti glatkom gletaricom od tvrde plastike ili, u slucaju velikih povrsњa, mehanickim vibro-nabijacem.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Jednokomponentni alifatski sistem, bez rastvaracа, ne zuti, sa odlicњom hemijskom otpornoscú i dobrim ocvrscávanjem na niskim temperaturama (ne nanositi na temperaturama nizњm od 15°C).

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	SMOLA
Boja	Bezbojna
Viskozitet na 25°C (mPa·s)	1.800 - 2.800
Gustina na 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

KARAKTERISTIKE SISTEMA

OPIS	J.M.	VREDNOST
Obradivost (smesa, 25°C, 65% R.V.)	h	1 - 2
Suvo na dodir (25°C, 65% R.V.)	h	14 - 18
Prohodnost (15°C, 65% R.V.)	h	14 - 36
Prohodnost (25°C, 65% R.V.)	h	12 - 14
Potpuno ocvrscavanje (25°C, 65% R.V.)	dana	7 - 8
Cvrstoca na savijanje (granulat 1-2 mm, 16:1, 3 dana na 25°C, 65% R.V.)	MN/m^2 (MPa)	5,6 - 5,8
Orijentaciona potrosnja granulata (4-6 mm, debljina oko 2 cm)	kg po m^2	35 - 45
Orijentaciona potrosnja veziva* (granulat 4-6 mm, debljina oko 2 cm)	kg po m^2	0,7 - 1,2

* Kolicine veziva mogu varirati u zavisnosti od granulometrijskog sastava granulata.

SKLADISTENJE I MERE PREDOSTROZNOSTI

PAZNJA: svi proizvodi su osetljivi kako na visoke tako i na niske temperature; pri temperaturama visim od 30/35°C preduzeti sve mogucé mere predostrozности ili ne izvoditi radove.

SKLADISTENJE: proizvod je osetljiv na vlagu, posle upotrebe uvek dobro zatvoriti pakovanja. Proizvod se moze cuvati sest meseci u dobro zatvorenim posudama, na hladnom i suvom mestu.

Konsultovati bezbednosni list i pridrzavati se odredbi koje se odnose na industrijsku higijenu i odlaganje otpada.

Napomena za korisnika: informacije sadrzane u ovom listu zasnovane su na saznanjima kojima raspolazemo na datum poslednje revizije. Korisnik mora da se uveri u prikladnost i potpunost informacija u odnosu na konkretnu upotrebu proizvoda. Ovaj dokument se ne sme tumaciti kao garancija bilo kog posebnog svojstva proizvoda. Buduci da upotreba proizvoda nije pod nasom neposrednom kontrolom, korisnik je duzan da pod sopstvenom odgovornoscu postuje vazece zakone i odredbe u oblasti higijene i bezbednosti. Ne preuzima se odgovornost za nepravilnu upotrebu.

Datum prvog izdanja: 5. oktobra 2020. | Rev. 1: 22. juna 2025.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it