የቴክኒክ መረጃ ሉህ EPOX 645

ባለ ሁለት አካል የኢፖክሲ ማጠናቀቂያ

መግለጫ

በውሃ የሚቀጥን፣ ግልጽ (ትራንስፓረንት)፣ ከመቧጨር የሚከላከል፣ የ UV ጨረርን የሚቋቋም ባለ ሁለት አካል የኢፖክሲ ማጠናቀቂያ።

መሠረቱን ሊታጠብና በቀላሉ ሊጸዳ (ሊሰኒታይዝ) የሚችል ያደርገዋል።

አጠቃላይ ባህሪያት

Epox 645 በተሻሻሉ ናኖ-መዋቅር ያላቸው፣ በውሃ የሚሟሙ፣ ዝቅተኛ ቪስኮሲቲ ያላቸው የኢፖክሲ ሬዚኖች ላይ የተመሠረተ የመጨረሻው ትውልድ ባለ ሁለት አካል ምርት ነው።

እንደ ሲሚንቶ፣ ማይክሮ ሲሚንቶ፣ ድንጋይ፣ ብረት፣ አረብ ብረት (ስቲል)፣ ቆርቆሮ፣ እንጨት ባሉ የተለያዩ መሠረቶች ላይ ጥሩ መጣበቅ አለው፤ ለአሲዶችና ለኦርጋኒክ ሶልቬንቶች ጥሩ መቋቋም፣ ለአልካላይዎች እጅግ በጣም ጥሩ መቋቋም፣ ለመፋቅና ለመተላለፊያ ጥሩ መቋቋም፣ ጥሩ የመተንፈስ ባህሪና ለብርሃን እጅግ በጣም ጥሩ መቋቋም አለው፤ ለንጽሕና አካባቢ ተስማሚ ነው፤ የ VOC ልቀት = 0።

የአተገባበር መስኮች

Epox 645 ለሲሚንቶ ወለሎች፣ ለሬዚን ወለሎች፣ ለእንጨት ላሚኔቶች፣ እንደ በር፣ መስኮት፣ የቤት ዕቃ ወዘተ ላሉ የእንጨት ውጤቶች መከላከያና ግልጽ ማጠናቀቂያ የሆነ ልዩ ኢናሜል ነው።

ምርቱ ለመዋኛ ገንዳዎችና ለታንኮች እንደ መከላከያ ማጠናቀቂያ ተስማሚ ነው።

አካላዊ ባህሪያት (የተለመዱ እሴቶች)

ቀለም	ወተታማ ነጭ
መልክ	ፈሳሽ
ዓይነት (ቨርዥን)	የሚያብረቀርቅና ደብዛዛ (ማት)
Brookfield ቪስኮሲቲ በ 25°C	500-900 cps
ጥግግት በ 20°C፣ የሚያብረቀርቅ ዓይነት	1.05 kg/l ± 0.05
የቅልቅል ጥምርታ A : B (A = መሠረት፣ B = ማጠንከሪያ)	100 : 33
የቅልቅል ጥምርታ A : B (A = መሠረት፣ B = ማጠንከሪያ)፣ ደብዛዛ ዓይነት	100 : 37
ፖት-ላይፍ (በ 10% የተቀጠነ ምርት) በ 20°C	40 ደቂቃ
ከአቧራ ነጻ የሚሆንበት ጊዜ በ 20°C	3 ሰዓት
እንደገና ለመቀባት የሚያስፈልገው ጊዜ በ 20°C	8 ሰዓት
የፖሊመራይዜሽን ጊዜ በ 20°C	12 ሰዓት
ለእግረኛ የሚያልፍበት	24 ሰዓት
ሥራ ላይ የሚውልበት ጊዜ	4 ቀናት
የአተገባበር የሙቀት መጠን	ከ +7°C እስከ +35°C
ተቀጣጣይነት	ተቀጣጣይ ያልሆነ

የሚመከር የደረቅ ፊልም ውፍረት	40-50 µm

ዝግጅት

ምርቱን ከመተግበር በፊት ገጹ ንጹሕ፣ ደረቅ፣ ከዘይት፣ ከቅባት፣ ከቀለም ቅሪቶችና ከሌሎች ሊወገዱ የሚችሉ ክፍሎች ነጻ መሆን አለበት። የማንኛውም በካይ ወኪል ዱካ ሁሉ ያስወግዱ። መሠረቶቹ ቀላል የሜካኒካል መፋቅ መደረግ አለባቸው፤ በገጻቸው ላይም ከማይሟሙ ጨዎች ነጻ መሆን አለባቸው። ምርቱ ከተተገበረ በኋላ ወተታማ ነጭ ቀለም ይኖረዋል፤ እየደረቀ ሲሄድ ከጊዜ ወደ ጊዜ ግልጽ ይሆናል። ተስማሚ ባልሆኑ የአካባቢ ሁኔታዎች፣ በማንኛውም ሁኔታም ከ +7 °C በታች በሆነ የሙቀት መጠን ከመተግበር ይቆጠቡ።

አተገባበር

አተገባበሩ በብሩሽ፣ በሮለር ወይም በመርጨት (ሰፕሬይ) ሊከናወን ይችላል።

አስፈላጊ ማሳሰቢያ

የአተገባበሩ ጥራት በሚጠቀሙበት መሣሪያ፣ ዕቃና መገልገያ፣ እንዲሁም እንደ የሙቀት መጠን፣ አንጻራዊ እርጥበትና በአተገባበሩ አካባቢ ያለ አቧራ ባሉ የአተገባበር የአካባቢ ሁኔታዎች ተጽዕኖ ይደረግበታል።

ምርቱን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲተገብሩ፣ ምርጥ የቴክኒክም የውበትም ውጤት ለማረጋገጥ ሂደቱን ለማጣራትና ለማጽደቅ አንዳንድ የቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል።

ምርቱን በ +7 °C እና +35 °C መካከል ባለ የሙቀት መጠንና ቢበዛ 70% አንጻራዊ እርጥበት ባለው የአካባቢ ሁኔታ ይተግብሩ።

እያንዳንዱን ማሸጊያ ሲከፍቱ፣ ማንኛውንም ደለል ለማስወገድ ምርቱን በጥንቃቄ ያማስሉ።

አካላቱን በተገለጸው ጥምርታ በደንብ ይደባልቁ።

ማቅጠን:

ለመጀመሪያው ንብርብር (ኮት)፣ ከ 40 እስከ ቢበዛ 50% በመጠጥ ውሃ ያቅጥኑ፤ ለሁለተኛው ንብርብር እስከ 35% ያቅጥኑ።

የተደባለቀው (ካታላይዝ የተደረገው) ምርት የሚቆይበት ጊዜ፣ ማለትም ለአተገባበር የሚጠቅመው ጊዜ፣ ወደ 40 ደቂቃ ነው (በአካባቢ ሁኔታ)፤ እንደ አተገባበሩ ዓይነት፣ ምርጥ የመሥራት ብቃቱን ለማረጋገጥ ተገቢ የሆነ የምርት መጠን ማዘጋጀት ይመከራል።

መድረቁ በ 20 °C በ 3 ሰዓት ውስጥ “ከአቧራ ነጻ” ደረጃ ላይ ይደርሳል፤ በ 20 °C በ 8 ሰዓት ውስጥ እንደገና መቀባት ይቻላል፤ በ 20 °C በ 12 ሰዓት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ይጠነክራል።

የንድፈ ሐሳብ የሽፋን መጠን በሚታከመው መሠረት ዓይነት ይወሰናል። በአማካይ በ 1 kg ምርት (A+B) 8-10 m^2 ገጽ ይታከማል።

ማሸጊያ

የፕላስቲክ ባልዲዎች በሚከተሉት መጠኖች:

የሚያብረቀርቅ ዓይነት	ደብዛዛ (ማት) ዓይነት
5.400 kg (አካል A) + 2.000 kg (አካል B)	6.000 kg (አካል A) + 2.000 kg (አካል B)
1.350 kg (አካል A) + 0.500 kg (አካል B)	3.000 kg (አካል A) + 1.000 kg (አካል B)
	0.900 kg (አካል A) + 0.300 kg (አካል B)

ማከማቻ

ከውርጭ፣ ከሙቀትና ከቀጥተኛ የፀሐይ ብርሃን ይጠብቁ። ባልተነካ የመጀመሪያ (ኦሪጂናል) ማሸጊያ ውስጥ፣ ከውርጭና ከመጠን ያለፈ ሙቀት ተጠብቆ፣ ምርቱ ለ 12 ወራት ያህል ይቆያል።

ማከማቻ

በአተገባበር ወቅት አይብሉ፣ አይጠጡና አያጭሱ። የግል መከላከያ መሣሪያዎችን ይጠቀሙ፡ ጓንት፣ መነጽር፣ ማስክና በደህንነት መረጃ ሉሁ ላይ የተመለከተው ዓይነት መከላከያ ልብስ። በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች በእኛ እውቀት መሠረት ትክክለኛና ጥንቃቄ የተሞላባቸው ናቸው፤ ነገር ግን የአጠቃቀም ሁኔታዎች በእኛ ቀጥተኛ ቁጥጥር ሥር ስላልሆኑ፣ የሚሰጠው ማንኛውም ምክርና ሐሳብ ያለ ምንም ዋስትና ነው። ጥርጣሬ ሲኖር ሁልጊዜ የቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል።

DS srl ምርቶቹንና የዚህን ሰነድ ይዘት ያለ ምንም ቅድመ ማስታወቂያ የመቀየር መብቱ የተጠበቀ ነው።

በደህንነትና በትራንስፖርት ረገድ በሥራ ላይ ያሉትን ደንቦችና ድንጋጌዎች ሁልጊዜ ያክብሩ። የቴክኒክ መረጃ ሉሁን፣ የአተገባበር መመሪያዎችንና የደህንነት መረጃ ሉሁን ይመልከቱ። ለማንኛውም ማብራሪያ ወይም መረጃ የእኛን የደንበኞች ቴክኒክ ድጋፍ እንዲያነጋግሩ እንጋብዛለን።

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።