DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA EPOX 645
ACABADO EPOXI DE DOS COMPONENTES

DESCRIPCIÓN

Acabado epoxi de dos componentes diluible en agua, transparente, antirrayado y resistente a los rayos UV.

Hace que el soporte sea lavable y fácil de desinfectar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Epox 645 es un producto de dos componentes de última generación, a base de resinas epoxi modificadas nanoestructuradas, hidrosolubles y de baja viscosidad.

Presenta buena adherencia sobre diversos soportes como hormigón, microcemento, piedra, hierro, acero, chapa y madera; tiene buena resistencia a los ácidos y a los disolventes orgánicos, excelente resistencia a los álcalis, buena resistencia a la abrasión y al tránsito, buena transpirabilidad y excelente resistencia a la luz; ideal para ambientes que requieren higienización, emisión de COV = 0.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Epox 645 es un esmalte específico para la protección y el acabado transparente de pavimentos de hormigón, pavimentos de resina, laminados de madera y elementos de madera como puertas, ventanas, muebles, etc.

El producto es adecuado como acabado protector para piscinas y depósitos.

PROPIEDADES FÍSICAS (Valores Típicos)

Color	Blanco lechoso
Aspecto	Líquido
Versión	Brillante y mate
Viscosidad Brookfield a 25°C	500-900 cP
Densidad a 20°C versión brillante	1.05 kg/l ± 0.05
Relación de mezcla A : B (A = base, B = endurecedor)	100 : 33
Relación de mezcla A : B (A = base, B = endurecedor) versión mate	100 : 37
Pot life (producto diluido al 10%) a 20°C	40 minutos
Tiempo de secado al polvo a 20°C	3 horas
Tiempo de repintado a 20°C	8 horas
Tiempo de polimerización a 20°C	12 horas
Transitable a pie	24 horas
Puesta en servicio	4 días
Temperatura de aplicación	de +7°C a +35°C

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Inflamabilidad	no inflamable
Espesor recomendado de película seca	40-50 µm

PREPARACIÓN

Antes de aplicar el producto, la superficie debe estar limpia, seca y exenta de aceites, grasas, restos de pintura y otras partes desprendibles. Eliminar cualquier rastro de agentes contaminantes. Los soportes deben someterse a un ligero lijado mecánico y deben estar exentos de sales insolubles en la superficie. El producto, una vez aplicado, presenta un color blanco lechoso que, a medida que seca, se vuelve cada vez más transparente. Evitar la aplicación en condiciones ambientales inadecuadas y, en cualquier caso, a temperaturas inferiores a +7 °C.

APLICACIÓN

La aplicación puede realizarse a brocha, a rodillo o por pulverización.

Nota importante

La calidad de la aplicación se verá influida por el equipo, los medios y las herramientas empleados, así como por las condiciones ambientales de aplicación, como la temperatura, la humedad relativa y la presencia de polvo en la zona de aplicación.

Cuando se aplica el producto por primera vez, se recomienda realizar algunas pruebas preliminares con el fin de comprobar y validar el proceso, para garantizar el mejor resultado tanto técnico como estético.

Aplicar el producto en condiciones ambientales con temperatura entre +7 °C y +35 °C y humedad relativa máx. 70%.

Al abrir cada envase, remover cuidadosamente el producto con el fin de eliminar posibles sedimentaciones.

Mezclar bien los componentes en la proporción indicada.

Dilución:

Para la primera capa, diluir con agua potable del 40 al 50% máx.; para la segunda capa, diluir hasta el 35%.

La duración del producto catalizado, es decir, el tiempo útil para la aplicación, es de aproximadamente 40 minutos (en condiciones ambientales); en función de la aplicación, se recomienda preparar una cantidad adecuada de producto para garantizar una trabajabilidad óptima.

El secado alcanza el nivel de “seco al polvo” en 3 horas a 20 °C, repintable en 8 horas a 20 °C y endurecimiento completo en 12 horas a 20 °C.

El rendimiento teórico depende del tipo de soporte a tratar. Por término medio, con 1 kg de producto (A+B) se tratan 8-10 m^2 de superficie.

ENVASES

Bidones de plástico de:

VERSIÓN BRILLANTE	VERSIÓN MATE

5.400 kg (comp. A) + 2.000 kg (comp. B)	6.000 kg (comp. A) + 2.000 kg (comp. B)
1.350 kg (comp. A) + 0.500 kg (comp. B)	3.000 kg (comp. A) + 1.000 kg (comp. B)
	0.900 kg (comp. A) + 0.300 kg (comp. B)

CONSERVACIÓN

Proteger de las heladas, del calor y de la luz solar directa. En envases originales e íntegros, protegidos de las heladas y del calor excesivo, el producto se conserva durante aproximadamente 12 meses.

CONSERVACIÓN

Durante la aplicación no comer, no beber y no fumar. Utilizar equipos de protección individual: guantes, gafas, mascarilla y ropa de protección del tipo indicado en la ficha de datos de seguridad. La información contenida en la presente ficha es, según nuestro conocimiento, exacta y precisa, pero toda recomendación o sugerencia se da sin garantía alguna, ya que las condiciones de empleo no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es aconsejable realizar pruebas preliminares.

DS srl se reserva el derecho de modificar los productos y el contenido de la presente ficha sin previo aviso.

Respetar siempre las normativas y disposiciones vigentes en materia de seguridad y transporte. Consultar la ficha técnica, las directrices de aplicación y la ficha de datos de seguridad. Para cualquier aclaración o información, le invitamos a contactar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica a Clientes.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.