DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE EPOX 645
FINITION ÉPOXY BICOMPOSANTE

DESCRIPTION

Finition époxy bicomposante hydrodiluable, transparente, anti-rayures, résistante aux rayons UV.

Rend le support lavable et facilement désinfectable.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Epox 645 est un produit bicomposant de dernière génération, à base de résines époxy modifiées nanostructurées, hydrosolubles, à basse viscosité.

Il présente une bonne adhérence sur de nombreux supports tels que béton, microciment, pierres, fer, acier, tôles, bois ; il possède une bonne résistance aux acides et aux solvants organiques, une excellente résistance aux alcalis, une bonne résistance à l'abrasion et au passage, une bonne respirabilité et une excellente résistance à la lumière ; idéal pour un environnement hygiénique, émission de COV = 0.

DOMAINES D'APPLICATION

Epox 645 est un vernis spécifique pour la protection et la finition transparente des sols en béton, des sols en résine, des stratifiés en bois, des ouvrages en bois tels que portes, fenêtres, meubles, etc.

Le produit convient comme finition protectrice pour piscines et bassins.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (Valeurs Typiques)

Couleur	Blanc laiteux
Aspect	Liquide
Version	Brillante et mate
Viscosité Brookfield à 25°C	500-900 cps
Densité à 20°C version brillante	1.05 kg/l ± 0.05
Rapport de catalyse A : B (A = base, B = durcisseur)	100 : 33
Rapport de catalyse A : B (A = base, B = durcisseur) version mate	100 : 37
Pot life (produit dilué à 10%) à 20°C	40 minutes
Temps hors poussière à 20°C	3 heures
Temps de recouvrement à 20°C	8 heures
Temps de polymérisation à 20°C	12 heures
Praticabilité piétonne	24 heures
Mise en service	4 jours
Température d'application	de +7°C à +35°C

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Inflammabilité	non inflammable
Épaisseur conseillée du film sec	40-50 µm

PRÉPARATION

Avant d'appliquer le produit, la surface doit être propre, sèche, exempte d'huiles, de graisses, de résidus de peinture et d'autres parties friables. Éliminer toute trace de tout agent contaminant. Les supports doivent être soumis à une légère abrasion mécanique et doivent être exempts de sels insolubles en surface. Le produit, une fois appliqué, se présente de couleur blanc laiteux ; au fur et à mesure qu'il sèche, il devient de plus en plus transparent. Éviter l'application dans des conditions ambiantes inappropriées et, en tout état de cause, à des températures inférieures à +7 °C.

APPLICATION

L'application peut être effectuée au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation.

Note Importante

La qualité de l'application sera influencée par l'outillage, les équipements et les instruments adoptés, ainsi que par les conditions ambiantes d'application, telles que la température, l'humidité relative et la présence de poussières dans la zone d'application.

Lors de la première application du produit, il est recommandé d'effectuer quelques essais préliminaires afin de vérifier et de valider le processus, pour garantir le meilleur résultat tant technique qu'esthétique.

Appliquer le produit dans des conditions ambiantes avec une température comprise entre +7 °C et +35 °C et une humidité relative max. de 70%.

À l'ouverture de chaque emballage, mélanger soigneusement le produit afin d'éliminer toute sédimentation éventuelle.

Bien mélanger les composants dans le rapport indiqué.

Dilution :

Pour la première couche, diluer avec de l'eau potable de 40 à 50% max. ; pour la deuxième couche, diluer jusqu'à 35%.

La durée de vie du produit catalysé, c'est-à-dire le temps utile pour l'application, est d'environ 40 minutes (en conditions ambiantes) ; en fonction de l'application, il est conseillé de préparer une quantité adéquate de produit de manière à en garantir l'ouvrabilité optimale.

Le séchage atteint le stade « hors poussière » en 3 heures à 20 °C, le recouvrement en 8 heures à 20 °C, le durcissement complet en 12 heures à 20 °C.

Le rendement théorique dépend du type de support à traiter. En moyenne, avec 1 kg de produit (A+B), on traite 8-10 m^2 de surface.

CONDITIONNEMENTS

Fûts en plastique de :

VERSION BRILLANTE	VERSION MATE
5.400 kg (comp. A) + 2.000 kg (comp. B)	6.000 kg (comp. A) + 2.000 kg (comp. B)
1.350 kg (comp. A) + 0.500 kg (comp. B)	3.000 kg (comp. A) + 1.000 kg (comp. B)
	0.900 kg (comp. A) + 0.300 kg (comp. B)

CONSERVATION

Protéger du gel, de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Dans ses récipients d'origine intacts, protégé du gel et de la chaleur excessive, le produit se conserve environ 12 mois.

CONSERVATION

Pendant l'application, ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer. Utiliser des équipements de protection individuelle : gants, lunettes, masque et vêtements de protection du type indiqué dans la fiche de données de sécurité. Les informations contenues dans la présente fiche sont, à notre connaissance, exactes et précises, mais toute recommandation ou suggestion donnée l'est sans aucune garantie, les conditions d'emploi n'étant pas sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires.

DS srl se réserve le droit de modifier les produits et le contenu de la présente fiche sans aucun préavis.

Toujours respecter les réglementations et dispositions en vigueur en matière de sécurité et de transport. Consulter la fiche technique, les directives d'application et la fiche de données de sécurité. Pour tout éclaircissement ou information, nous vous invitons à contacter notre Service d'Assistance Technique Clients.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.