DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ EPOX 645
FINISARE EPOXIDICĂ BICOMPONENTĂ

DESCRIERE

Finisare epoxidică bicomponentă diluabilă cu apă, transparentă, rezistentă la zgârieturi și la razele UV.

Face suportul lavabil și ușor de igienizat.

CARACTERISTICI GENERALE

Epox 645 este un produs bicomponent de ultimă generație, pe bază de rășini epoxidice modificate nanostructurate, solubile în apă, cu vâscozitate redusă.

Prezintă o bună aderență pe diverse suporturi precum ciment, microciment, piatră, fier, oțel, tablă, lemn; are o bună rezistență la acizi și la solvenți organici, rezistență excelentă la alcalii, bună rezistență la abraziune și la trafic, bună respirabilitate și rezistență excelentă la lumină; ideal pentru un mediu igienizat, emisie de COV = 0.

DOMENII DE APLICARE

Epox 645 este un email specific pentru protecția și finisarea transparentă a pardoselilor din ciment, a pardoselilor din rășină, a laminatelor din lemn, a produselor din lemn precum uși, ferestre, mobilier etc.

Produsul este adecvat ca finisare de protecție pentru piscine și bazine.

PROPRIETĂȚI FIZICE (Valori tipice)

Culoare	Alb lăptos
Aspect	Lichid
Versiune	Lucioasă și mată
Vâscozitate Brookfield la 25°C	500-900 cps
Densitate la 20°C versiune lucioasă	1.05 kg/l ± 0.05
Raport de amestec A : B (A = bază, B = întăritor)	100 : 33
Raport de amestec A : B (A = bază, B = întăritor) versiune mată	100 : 37
Pot life (produs diluat la 10%) la 20°C	40 de minute
Timp de uscare la praf la 20°C	3 ore
Timp de revopsire la 20°C	8 ore
Timp de polimerizare la 20°C	12 ore
Circulabil pietonal	24 de ore
Timp până la darea în exploatare	4 zile
Temperatura de aplicare	de la +7°C la +35°C

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Inflamabilitate	neinflamabil
Grosime recomandată film uscat	40-50 µm

PREGĂTIRE

Înainte de aplicarea produsului, suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără uleiuri, grăsimi, resturi de vopsea și alte părți neaderente. Eliminați orice urmă de orice agent contaminant. Suporturile trebuie supuse unei ușoare abrazări mecanice și nu trebuie să prezinte săruri insolubile la suprafață. Produsul, odată aplicat, are o culoare alb-lăptoasă; pe măsură ce se usucă, devine din ce în ce mai transparent. Evitați aplicarea în condiții ambientale neadecvate și, în orice caz, la temperaturi nu mai mici de +7 °C.

APLICARE

Aplicarea se poate face cu pensula, cu rola sau prin pulverizare.

Notă importantă

Calitatea aplicării va fi influențată de utilajele, echipamentele și uneltele folosite, precum și de condițiile ambientale de aplicare, cum ar fi temperatura, umiditatea relativă și prezența prafului în zona de aplicare.

Când produsul se aplică pentru prima dată, se recomandă efectuarea unor teste preliminare pentru a verifica și a valida procesul, astfel încât să se garanteze cel mai bun rezultat, atât tehnic, cât și estetic.

Aplicați produsul în condiții ambientale cu temperatură între +7 °C și +35 °C și umiditate relativă de max. 70%.

La deschiderea fiecărui ambalaj, amestecați cu grijă produsul pentru a elimina eventualele sedimentări.

Amestecați bine componentele în raportul indicat.

Diluare:

Pentru primul strat, diluați cu apă potabilă de la 40 la max. 50%; pentru al doilea strat, diluați până la 35%.

Durata produsului catalizat, adică timpul util pentru aplicare, este de aproximativ 40 de minute (în condiții ambientale); în funcție de aplicare, se recomandă prepararea unei cantități adecvate de produs, astfel încât să se garanteze lucrabilitatea optimă a acestuia.

Uscarea atinge nivelul „uscat la praf” în 3 ore la 20 °C, revopsirea este posibilă după 8 ore la 20 °C, întărirea completă în 12 ore la 20 °C.

Consumul teoretic depinde de tipul de suport de tratat. În medie, cu 1 kg de produs (A+B) se tratează 8-10 m^2 de suprafață.

AMBALARE

Bidoane din plastic de:

VERSIUNE LUCIOASĂ	VERSIUNE MATĂ
5.400 kg (comp. A) + 2.000 kg (comp. B)	6.000 kg (comp. A) + 2.000 kg (comp. B)
1.350 kg (comp. A) + 0.500 kg (comp. B)	3.000 kg (comp. A) + 1.000 kg (comp. B)

0.900 kg (comp. A) + 0.300 kg (comp. B)

DEPOZITARE

A se proteja de îngheț, de căldură și de lumina directă a soarelui. În recipientele originale și intacte, ferite de îngheț și de căldură excesivă, produsul se păstrează aproximativ 12 luni.

AVERTISMENTE

În timpul aplicării nu mâncați, nu beți și nu fumați. Utilizați echipamente individuale de protecție: mănuși, ochelari, mască și îmbrăcăminte de protecție de tipul indicat în fișa cu date de securitate. Informațiile conținute în prezenta fișă sunt, după cunoștințele noastre, exacte și precise, însă orice recomandare și sugestie oferită este fără nicio garanție, condițiile de utilizare nefiind sub controlul nostru direct. În caz de îndoială, este întotdeauna recomandabil să se efectueze probe preliminare.

DS srl își rezervă dreptul de a modifica produsele și conținutul prezentei fișe fără niciun preaviz.

Respectați întotdeauna reglementările și prevederile în vigoare în materie de siguranță și transport. Consultați fișa tehnică, instrucțiunile de aplicare și fișa cu date de securitate. Pentru orice clarificare sau informație, vă invităm să contactați serviciul nostru de Asistență Tehnică Clienți.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.