DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ LIVIUS-T

MORTAR AUTOCOMPACTANT DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ FĂRĂ CONTRACȚIE

DESCRIERE

LIVIUS-T redefinește standardele sectorului ca Ultra High Performance Concrete (UHPC), un material de ultimă generație care combină o rezistență extraordinară, flexibilitate, duritate și durabilitate fără egal. Datorită formulei sale unice, elimină problema rosturilor de dilatare pe suprafețe de sute de metri pătrați, oferind pardoseli omogene și impecabile.

Această șapă minerală, concepută pentru profesioniști exigenți, este alegerea ideală pentru realizarea de pardoseli cu un stil distinctiv, fie cu o finisare uniformă, fie cu agregate expuse, de la micro-Terrazzo până la terrazzo cu elemente decorative mari. Fabricat din minerale și agregate de cea mai înaltă calitate, LIVIUS-T poate fi șlefuit și lustruit pentru a obține finisajul perfect, conferind fiecărui proiect o estetică exclusivă și rafinată.

Libertate creativă fără limite

Cu LIVIUS-T personalizați fiecare detaliu:

- Alegeți culoarea LIVIUS-T pentru a o armoniza cu proiectul dumneavoastră.
- Optați pentru agregate fine (<1 mm) pentru suprafețe elegante și uniforme sau combinați pietre de dimensiuni și culori diferite pentru a crea modele artistice și unice.
- Proiectați soluții de pardoseală care să exprime viziunea dumneavoastră arhitecturală fără compromisuri.

Ușurință de aplicare și prelucrare optimă

Formula avansată a LIVIUS-T este concepută pentru a garanta o lucrabilitate extinsă (30-90 de minute), permițând aplicatorilor să obțină rezultate perfecte, cu timpul necesar pentru a întinde, nivela și perfecționa fiecare detaliu.

Domenii de aplicare

Versatilitatea LIVIUS-T îl face ideal pentru o gamă largă de proiecte, de la pardoseli rezidențiale elegante până la cele comerciale și industriale de înaltă performanță. Datorită rezistenței sale excepționale la abraziune și uzură, este perfect pentru:

- Spații publice și comerciale: școli, muzee, magazine, restaurante, holuri de hotel, centre comerciale și aeroporturi.
- Aplicații industriale grele: depozite, centre logistice etc.

Fiecare proiect realizat cu LIVIUS-T se distinge prin calitate, durabilitate și rafinament, demonstrând că frumusețea nu trebuie niciodată să sacrifice performanța.

LIVIUS-T: partenerul ideal pentru arhitecturi vizionare și aplicații profesionale fără compromisuri, inclusiv direct pe încălzire în pardoseală.

DESIGN SYSTEMS

Adaptabilitate și performanțe personalizate

Viteza de amestecare și lucrabilitatea LIVIUS-T pot fi optimizate în funcție de cerințele specifice ale proiectului și de condițiile de pe șantier. Factori precum vechimea materialului, dimensiunea și tipul agregatelor, precum și culorile și pigmenții utilizați pot influența rezultatul final. Această flexibilitate permite aplicatorilor să aleagă între o consistență mai fluidă sau mai uscată, adaptând produsul la necesitățile individuale.

Caracteristicile tehnice ale materialului, inclusiv rezistența finală, pot varia în funcție de condițiile de utilizare și de viteza de amestecare. Este posibilă utilizarea de materiale procurate local, cu condiția ca acestea să fie curate, uscate și fără impurități. Această abordare nu numai că îmbunătățește eficiența logistică, dar favorizează și personalizarea estetică și funcțională.

Avantaje de mediu: pardoseli sustenabile și inovatoare

A alege LIVIUS-T înseamnă a opta pentru o soluție sustenabilă, capabilă să reducă emisiile de CO2 în aer, datorită temperaturii reduse de ardere a mineralelor utilizate pentru producerea LIVIUS-T.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pregătirea corectă a suportului este esențială pentru a obține rezultate excelente cu LIVIUS-T. Suprafața pardoselii, fie din beton, fie din alt material, trebuie să fie curată, fără praf, grăsimi și particule desprinse. Suportul trebuie să garanteze o rezistență minimă la tracțiune de 1,5 MPa, să fie uscat și să aibă un conținut de umiditate de cel mult 4%, fără risc de ascensiune capilară a umidității.

În caz de îndoieli privind nivelul de umiditate, se recomandă utilizarea unor primeri specifici pentru a garanta o aplicare optimă. Eventualele fisuri din suport trebuie reparate, iar suprafețele slabe sau neadecvate trebuie îndepărtate sau refăcute pentru a susține eficient acoperirea.

Pentru a garanta o suprafață uniformă:

- Șlefuiți sau sablați suportul, apoi aspirați pentru a îndepărta toate particulele.
- Aplicați primerul adecvat în funcție de suport, presărat cu nisip de 0,4 până la 1,8/2,0 mm până la saturație, și lăsați-l să se usuce timp de maximum 24 de ore, în funcție de condițiile atmosferice. După uscare, aspirați suprafața pentru a îndepărta orice rest de nisip.

AMESTECAREA: un proces optimizat pentru eficacitate maximă

Pentru a garanta rezultate uniforme și profesionale, la prepararea LIVIUS-T se recomandă utilizarea de malaxoare orizontale sau betoniere tradiționale. Atunci când LIVIUS-T și agregatele se adaugă separat, este esențial ca acestea să fie introduse simultan sau alternativ.

În cazul amestecării mai multor saci:

- Alternați un sac de agregate cu unul de bază pentru a obține un amestec perfect echilibrat.

Urmând această metodologie, materialul atinge o consistență optimă, reducând riscul de erori sau neregularități în rezultatul final. Cantitatea de apă necesară pentru un sac de LIVIUS-T este de aproximativ 14% din greutatea produsului și depinde de absorbția pietrișului utilizat.

Consum mediu pentru 1 cm de grosime: LIVIUS-T 13,5 kg pentru 14 mm de grosime (cu șlefuire de aproximativ 4 mm) și pietriș aproximativ 17 kg.

APLICAREA: precizie și continuitate

Pregătiți zona de lucru astfel încât să permită o aplicare continuă, evitând rosturile reci care ar putea compromite uniformitatea rezultatului.

- Metoda de aplicare: produsul poate fi aplicat manual sau pompat cu mașini profesionale, capabile să dozeze cu precizie elementele necesare.
- Grosime minimă: aplicați mortarul LIVIUS-T cu o grosime minimă de 10 mm. Dacă sunt prezente agregate de dimensiuni mari, grosimea va trebui mărită cu cel puțin 3-5 mm față de dimensiunea celui mai mare agregat.
- Nivelare și finisare: utilizați bare de nivelare pentru a așeza materialul.

Rosturi: dacă suportul original nu prezintă rosturi, LIVIUS-T permite o aplicare fără rosturi de dilatare. Totuși, eventualele rosturi existente în pardoseala de dedesubt trebuie respectate.

MATURAREA: esențială pentru durabilitate

În timpul și după polimerizare, LIVIUS-T trebuie lăsat să respire și nu trebuie acoperit cu materiale care nu permit difuzia vaporilor.

- Temperaturi și timpi: temperaturile scăzute pot încetini procesul de uscare, în timp ce temperaturile ridicate pot accelera priza.
- Trafic: evitați orice tip de trafic pe pardoseală până la finalizarea uscării, pentru a garanta o rezistență uniformă și de durată.

LUSTRUIREA: arta finisării

Șlefuirea și lustruirea LIVIUS-T pot începe după 24-72 de ore, în funcție de condițiile ambientale.

- Expunerea agregatelor: pentru pardoseli cu agregate mari, șlefuiți până la obținerea unei expuneri corecte a acestora.
- Pori și sigilare: datorită noii formulări a LIVIUS-T, în faza de lustruire se formează rareori pori pe suprafață. Dacă apar, aceștia trebuie umpluți pentru a obține un finisaj impecabil.
- Competență necesară: lustruirea necesită competențe avansate. Recomandăm să apelați la instalatori aprobați și să preferați lustruirea uscată.

SIGILAREA: protecție pe măsură

Pentru a garanta performanțe și rezistență maxime, este necesară sigilarea pardoselii în funcție de tipul de utilizare și de nivelul de trafic prevăzut. Recomandăm să consultați departamentul nostru tehnic și să apelați la un aplicator calificat pentru a alege sigilantul cel mai potrivit contextului.

USCAREA

După aplicarea și sigilarea LIVIUS-T, este esențial să lăsați pardoseala să se usuce cel puțin 5-7 zile înainte de a efectua curățarea cu apă. Acest lucru garantează o stabilizare completă și un rezultat de durată.

RECOMANDĂRI PENTRU O APLICARE REUȘITĂ

- Uniformitatea culorii: pardoselile din LIVIUS-T pot prezenta ușoare variații cromatice. Pentru a reduce la minimum aceste diferențe, produsul trebuie aplicat în mod continuu, fără întreruperi prelungite și urmând o tehnică uniformă.
- Materiale suplimentare: nu adăugați var, ciment, ipsos sau alte materiale în amestecul LIVIUS-T.
- Umiditate ascensională: evitați utilizarea pe suporturi supuse umidității ascensionale; în caz de îndoială, consultați furnizorul.
- Menținerea temperaturilor: în timpul depozitării și al instalării, mențineți materialele între 5°C și 35°C.

PRODUCȚIE, AMBALARE ȘI DEPOZITARE LIVIUS-T

- Saci de 25 kg
- Depozitare: a se păstra într-un loc uscat, ferit de temperaturi extreme.
- Valabilitate: păstrat în condiții optime, LIVIUS-T are o valabilitate de 12 luni de la data producției.

FISURARE

LIVIUS-T este conceput pentru a garanta performanțe ridicate și o rezistență excepțională, reducând și/sau eliminând semnificativ riscul de fisurare datorită caracteristicilor sale expansive, deoarece produsul LIVIUS-T nu conține ciment.

Valori și informații de aplicare (la 23°C și 50% umiditate relativă)

Rezistență la încovoiere după 28 de zile (EN 13892-2): 10 MPa

Rezistență la foc: A2-s1,d0 clasificat incombustibil

Rezistență la compresiune după 28 de zile (EN 13892-2): 60 MPa

Densitatea amestecului kg/l: 2,2

pH-ul amestecului: 12

Reziduu solid %: 100

Darea în exploatare: 7 zile

Începutul prizei: 50 de minute

Temperaturi de aplicare: +5°C / +35°C

Consum 2,2 kg/m^2 pentru un mm de grosime

Timp de lucru al amestecului 20 de minute

Densitate aparentă kg/l: aproximativ 1

Reziduu solid %: 100

Rezistență la solvenți: excelentă

Rezistență la uleiuri: excelentă

Rezistență la alcalii: excelentă

Rezistență la acizi: medie

Îngheț-dezgheț 300 de cicluri: produsul își păstrează peste 80% din capacități

Cod vamal: 3824 50 90

CARACTERISTICILE LIVIUS-T

- Nu prezintă contracție, eliminând necesitatea rosturilor de contracție.
- Oferă o rezistență la încovoiere foarte ridicată, capabilă să suporte mișcări semnificative ale substratului.
- Conceput pentru a rezista la solicitări care depășesc cu mult majoritatea produselor, inclusiv a celor pe bază de ciment.

În ciuda acestor performanțe avansate, este esențial ca suprafața să fie pregătită în mod adecvat. Condițiile substratului și calitatea pregătirii influențează direct performanțele acoperirii. Design Systems nu poate fi considerată responsabilă pentru fisuri sau alte probleme rezultate din substraturi necorespunzătoare sau dintr-o pregătire greșită a suprafeței.

VARIAȚII ESTETICE ȘI LIMITĂRI DE UTILIZARE

LIVIUS-T este conceput pentru a oferi un aspect natural, cu variații vizuale care contribuie la farmecul unic al pardoselii. Totuși, acest produs nu este recomandat pentru:

- Suprafețe pe care se utilizează săruri de dezghețare.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI

Înainte de a utiliza produsele Design Systems, este esențial să citiți cu atenție fișele tehnice, buletinele și etichetele actualizate, disponibile pe site-ul nostru oficial: www.cementostampato.it

ATENȚIE:

- Nu inhalați praful: utilizați numai în zone bine ventilate și purtați un aparat de protecție respiratorie aprobat NIOSH/MSHA (P-, N- sau R-95) pentru a reduce la minimum inhalarea prafului.
- Evitați contactul cu pielea și ochii: protejați ochii și pielea cu îmbrăcăminte de protecție, mănuși rezistente la substanțe chimice și cizme impermeabile.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Contactul cu praful sau cu amestecurile umede poate provoca iritații sau arsuri chimice. În caz de contact, spălați imediat cu multă apă și săpun.
- În caz de contact cu ochii, clătiți imediat și abundent cu apă timp de cel puțin 15 minute și consultați un medic.

LIVIUS-T este un produs destinat utilizatorilor profesioniști care respectă cu strictețe instrucțiunile tehnice și de siguranță. Acest lucru asigură performanțe optime și protejează sănătatea operatorilor.

GARANȚIE LIMITATĂ

Design Systems S.r.l. își declină orice responsabilitate pentru daunele indirecte, accidentale sau speciale care ar putea rezulta, direct sau indirect, din utilizarea materialelor furnizate. Această excludere garantează că oferta noastră rămâne transparentă, profesională și concentrată pe ceea ce putem controla cu adevărat: calitatea produsului nostru.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.