DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية PRIMER A300

برايمر إيبوكسي ثنائي المكوّن

الوصف

برايمر إيبوكسي ثنائي المكوّن خالٍ من المذيبات ذو قدرة التصاق عالية.

الخصائص

Primer A300 برايمر ثنائي المكوّن مكوّن من راتنجات إيبوكسية خاصة خالية من المذيبات، يتميز بالتصاق ممتاز على المصنوعات الخزفية (السيراميك) وبقدرة عالية على التقوية والحماية.

مجالات الاستخدام

Primer A300 منتج أُنشئ خصيصًا لقطاع السيراميك لحل مشكلة الالتصاق على الأسطح الحاملة الحرجة مثل السيراميك.

يُستخدم Primer A300 كبرايمر لمعالجة البلاط والخزف الحجري (grès) والأسطح المزجّجة التي يجب تغطيتها بالطلاءات، على سبيل المثال في طلاء الجدران وبلاط المختبرات والحمامات وغرف الاستحمام وأحواض السباحة وغيرها.

الخصائص الفنية

اللون	أصفر قشّي (قابل للتلوين عند الطلب)
لزوجة بروكفيلد عند C°25	400 - 800 cps
الكثافة عند C°20	1.05 +/- 0.05 kg/l
نسبة الخلط A : B (A = الأساس، B = المُصلّب)	10 : 3
زمن الصلاحية بعد الخلط (pot life) عند C°20 ورطوبة نسبية 60%	40 دقيقة
زمن الجفاف من الغبار عند C°20 ورطوبة نسبية 60%	1 ساعة
زمن إعادة الطلاء عند C°20	8 - 12 ساعة
الالتصاق مع طلاء إيبوكسي متوسط السُّمك	> 7 MPa (جهاز اختبار الالتصاق Adhesion Tester)
الالتصاق مع إيبوكسي ذاتي التسوية	> 8 MPa (جهاز اختبار الالتصاق Adhesion Tester)
القابلية للاشتعال	غير قابل للاشتعال

التطبيق

يمكن تطبيق Primer A300 بالفرشاة أو بالرول أو بالرش حسب الحاجة. يجب أن يكون السطح الحامل المراد معالجته نظيفًا جيدًا وجافًا ومزالة عنه الشحوم وخاليًا من الزيوت أو المواد الملوّثة التي قد تضر بنجاح العمل.

التخفيف

يمكن تطبيق المنتج بعد خلطه بالمُصلّب بالشكل المناسب كما هو أو مخففًا بالمخفف DILUENTE PE بنسبة 10-15%.

لتنظيف الأدوات يُستخدم المخفف DILUENTE PE.

معدل التغطية النظري

يتوقف على نوع السطح الحامل المراد معالجته. في المتوسط يُعالج بـ 1 kg من المنتج (A+B) نحو 8 - 10 m^2 من السطح.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

العبوات

دلاء بلاستيكية سعة:	10 kg (المكوّن A) + 3 kg (المكوّن B)
	5 kg (المكوّن A) + 1,5 kg (المكوّن B)
	1 kg (المكوّن A) + 0,3 kg (المكوّن B)

التخزين

في العبوات الأصلية السليمة، المحمية من الصقيع والحرارة المفرطة، يبقى المنتج مستقرًا لمدة لا تقل عن 24 شهرًا.

تحذيرات

في ظروف الاستخدام العادية لا يُعد المنتج ضارًا بالعاملين على التعامل معه. أثناء التطبيق لا يُؤكل ولا يُشرب ولا يُدخَّن. تُستخدم ملابس واقية مثل القفازات والنظارات الواقية والكمامة.

ملاحظة للمستخدم: تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى المعارف المتاحة لدينا بتاريخ آخر إصدار. يجب على المستخدم التأكد من ملاءمة المعلومات واكتمالها فيما يتعلق بالاستخدام المحدد للمنتج. لا يجوز تفسير هذه الوثيقة على أنها ضمان لأي خاصية محددة من خصائص المنتج. وبما أن استخدام المنتج لا يخضع لرقابتنا المباشرة، فإن المستخدم ملزم بأن يراعي على مسؤوليته الخاصة القوانين والأحكام السارية في مجال الصحة والسلامة. لا نتحمل أي مسؤولية عن الاستخدامات غير الصحيحة.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it