DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST PRIMER A300
DVOKOMPONENTNI EPOKSIDNI PRAJMER

OPIS

Dvokomponentni epoksidni prajmer bez rastvarača s visokom moći prianjanja.

KARAKTERISTIKE

Primer A300 je dvokomponentni prajmer sastavljen od posebnih epoksidnih smola bez rastvarača, koji se odlikuje izvrsnom prionjivošću na keramičke elemente te visokom konsolidirajućom i zaštitnom moći.

PODRUCJA PRIMJENE

Primer A300 je proizvod nastao posebno za sektor keramike kako bi riješio problem prianjanja na kritičnim podlogama kao što je keramika.

Primer A300 koristi se kao prajmer za tretiranje pločica, gresa i glaziranih površina koje se moraju prekriti emajl-lakovima, na primjer kod bojenja zidova, pločica u laboratorijima, kupatilima, tuševima, bazenima itd.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Boja	Slamnatožuta (može se obojiti po zahtjevu)
Viskoznost Brookfield pri 25°C	400 - 800 cps
Gustoća pri 20°C	1.05 kg/l +/- 0.05
Omjer mijesanja A : B (A = osnova, B = ucvrscivac)	10 : 3
Pot life pri 20°C, R.V. 60%	40 minuta
Vrijeme do stanja bez prasine pri 20°C, R.V. 60%	1 sat
Vrijeme do mogucnosti prelakiranja pri 20°C	8 - 12 sati
Prionjivost s epoksidnim emajlom srednje debljine	> 7 MPa (Adhesion Tester)
Prionjivost sa samonivelirajucim epoksidom	> 8 MPa (Adhesion Tester)
Zapaljivost	nezapaljiv

NANOSENJE

Primer A300 može se nanositi četkom, valjkom ili prskanjem, ovisno o potrebama. Podloga koja se tretira mora biti dobro očišćena, suha, odmašćena, bez ulja ili zagađujućih materija koje bi ugrozile uspješnost rada.

RAZRJEĐIVANJE

Pravilno katalizirani proizvod može se nanositi kao takav ili razrijeđen s DILUENTE PE (razrjeđivač PE) u omjeru od 10-15%.

Za čišćenje alata koristiti DILUENTE PE.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

TEORETSKA POTROŠNJA

Ovisi o vrsti podloge koja se tretira. U prosjeku se s 1 kg proizvoda (A+B) tretira približno 8 - 10 m^2 površine.

PAKOVANJA

Plastične kante od:	10 kg (komp. A) + 3 kg (komp. B)
	5 kg (komp. A) + 1,5 kg (komp. B)
	1 kg (komp. A) + 0,3 kg (komp. B)

SKLADIŠTENJE

U originalnim i neoštećenim posudama, zaštićen od mraza i prekomjerne toplote, proizvod je stabilan najmanje 24 mjeseca.

UPOZORENJA

U normalnim uvjetima upotrebe proizvod nije štetan za osobe koje njime rukuju. Tokom nanošenja ne jesti, ne piti i ne pušiti. Koristiti zaštitnu opremu kao što su rukavice, naočale i maska.

Napomena za korisnika: informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na znanjima koja su nam bila dostupna na datum posljednje verzije. Korisnik se mora uvjeriti u prikladnost i potpunost informacija u odnosu na specifičnu upotrebu proizvoda. Ovaj dokument ne smije se tumačiti kao garancija bilo kojeg specifičnog svojstva proizvoda. Budući da upotreba proizvoda nije pod našom direktnom kontrolom, obaveza je korisnika da pod vlastitom odgovornošću poštuje važeće zakone i odredbe u oblasti higijene i sigurnosti. Ne preuzima se odgovornost za nepravilnu upotrebu.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it