DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT PRIMER A300
ZWEIKOMPONENTIGER EPOXIDPRIMER

BESCHREIBUNG

Lösemittelfreier zweikomponentiger Epoxidprimer mit hoher Haftkraft.

EIGENSCHAFTEN

Primer A300 ist ein zweikomponentiger Primer aus speziellen lösemittelfreien Epoxidharzen, der sich durch eine ausgezeichnete Haftung auf keramischen Erzeugnissen sowie eine hohe verfestigende und schützende Wirkung auszeichnet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Primer A300 ist ein Produkt, das speziell für den Keramikbereich entwickelt wurde, um das Problem der Haftung auf kritischen Untergründen wie Keramik zu lösen.

Primer A300 wird als Primer für die Behandlung von Fliesen, Feinsteinzeug und glasierten Oberflächen eingesetzt, die mit Lacken beschichtet werden sollen, zum Beispiel beim Lackieren von Wänden, Fliesen in Laboren, Bädern, Duschen, Schwimmbädern usw.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	Strohgelb (auf Anfrage einfärbbar)
Brookfield-Viskosität bei 25°C	400 - 800 cps
Dichte bei 20°C	1.05 kg/l +/- 0.05
Mischungsverhältnis A : B (A = Basis, B = Härter)	10 : 3
Topfzeit bei 20°C, 60% r.F.	40 Minuten
Staubtrocken bei 20°C, 60% r.F.	1 Stunde
Überarbeitbar bei 20°C	8 - 12 Stunden
Haftung mit Epoxidlack mittlerer Schichtdicke	> 7 MPa (Adhesion Tester)
Haftung mit selbstverlaufendem Epoxidbelag	> 8 MPa (Adhesion Tester)
Entzündbarkeit	nicht entzündbar

ANWENDUNG

Primer A300 kann je nach Bedarf mit Pinsel, Rolle oder im Spritzverfahren aufgetragen werden. Der zu behandelnde Untergrund muss gut gereinigt, trocken, entfettet und frei von Ölen oder Verunreinigungen sein, die das Gelingen der Arbeit beeinträchtigen würden.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

VERDÜNNUNG

Das ordnungsgemäß angemischte Produkt kann unverdünnt oder mit dem VERDÜNNER PE (DILUENTE PE) im Verhältnis von 10-15% verdünnt aufgetragen werden.

Zur Reinigung der Werkzeuge VERDÜNNER PE (DILUENTE PE) verwenden.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Sie hängt von der Art des zu behandelnden Untergrunds ab. Im Durchschnitt werden mit 1 kg Produkt (A+B) etwa 8 - 10 m^2 Fläche behandelt.

VERPACKUNGEN

Kunststoffeimer zu:	10 kg (Komp. A) + 3 kg (Komp. B)
	5 kg (Komp. A) + 1,5 kg (Komp. B)
	1 kg (Komp. A) + 0,3 kg (Komp. B)

LAGERUNG

In unversehrten Originalgebinden, vor Frost und übermäßiger Hitze geschützt, ist das Produkt mindestens 24 Monate lagerstabil.

WARNHINWEISE

Unter normalen Einsatzbedingungen ist das Produkt für die mit der Handhabung betrauten Personen nicht gesundheitsschädlich. Während der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Schutzausrüstung wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske verwenden.

Hinweis für den Anwender: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den uns zum Zeitpunkt der letzten Überarbeitung vorliegenden Kenntnissen. Der Anwender muss sich von der Eignung und Vollständigkeit der Informationen in Bezug auf die spezifische Verwendung des Produkts vergewissern. Dieses Dokument ist nicht als Garantie für bestimmte Eigenschaften des Produkts auszulegen. Da die Verwendung des Produkts nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt, ist der Anwender verpflichtet, in eigener Verantwortung die geltenden Gesetze und Vorschriften zu Hygiene und Sicherheit zu beachten. Für unsachgemäße Verwendung wird keine Haftung übernommen.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it