DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE PRIMER A300
PRIMAIRE ÉPOXY BICOMPOSANT

DESCRIPTION

Primaire époxy bicomposant sans solvants à haut pouvoir d'accrochage.

CARACTÉRISTIQUES

Primer A300 est un primaire bicomposant constitué de résines époxy spéciales sans solvants, caractérisé par une excellente adhérence sur les ouvrages en céramique et un haut pouvoir consolidant et protecteur.

DOMAINES D'EMPLOI

Primer A300 est un produit conçu spécifiquement pour le secteur de la céramique, afin de résoudre le problème de l'accrochage sur des supports critiques tels que la céramique.

Primer A300 est employé comme primaire pour le traitement des carreaux, du grès et des surfaces émaillées devant être recouverts de laques, par exemple pour la peinture de murs, de carrelages de laboratoires, salles de bains, douches, piscines, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Paille (colorable sur demande)
Viscosité Brookfield à 25°C	400 - 800 cps
Densité à 20°C	1.05 kg/l +/- 0.05
Rapport de catalyse A : B (A = base, B = durcisseur)	10 : 3
Pot life à 20°C H.R. 60%	40 minutes
Temps hors poussière à 20°C H.R. 60%	1 heure
Temps de recouvrement à 20°C	8 - 12 heures
Adhérence avec laque époxy épaisseur moyenne	> 7 MPa (Adhesion Tester)
Adhérence avec autolissant époxy	> 8 MPa (Adhesion Tester)
Inflammabilité	non inflammable

APPLICATION

Primer A300 peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation selon les besoins. Le support à traiter doit être bien propre, sec, dégraissé, exempt d'huiles ou de substances contaminantes qui compromettraient la bonne réussite du travail.

DILUTION

Le produit, dûment catalysé, peut être appliqué tel quel ou dilué avec le DILUANT PE dans une proportion de 10-15%.

Pour le nettoyage des outils, utiliser le DILUANT PE.

RENDEMENT THÉORIQUE

Il dépend du type de support à traiter. En moyenne, avec 1 kg de produit (A+B), on traite environ 8 - 10 m^2 de surface.

CONDITIONNEMENTS

Seaux en plastique de :	10 kg (comp. A) + 3 kg (comp. B)
	5 kg (comp. A) + 1,5 kg (comp. B)
	1 kg (comp. A) + 0,3 kg (comp. B)

CONSERVATION

Dans ses récipients d'origine intacts, protégé du gel et de la chaleur excessive, le produit est stable pendant au moins 24 mois.

AVERTISSEMENTS

Dans les conditions normales d'utilisation, le produit n'est pas nocif pour les personnes chargées de sa manipulation. Pendant l'application, ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer. Porter des vêtements de protection tels que gants, lunettes et masque.

Note pour l'utilisateur : les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière version. L'utilisateur doit s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité des informations par rapport à l'utilisation spécifique du produit. Le présent document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une quelconque propriété spécifique du produit. L'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct, il incombe à l'utilisateur de respecter, sous sa propre responsabilité, les lois et dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.