DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA PRIMER A300
PRIMER EPÓXI BICOMPONENTE

DESCRIÇÃO

Primer (primário) epóxi bicomponente, isento de solventes, com elevado poder de aderência.

CARACTERÍSTICAS

O Primer A300 é um primer bicomponente constituído por resinas epóxi especiais isentas de solventes, caracterizado por uma excelente aderência sobre elementos cerâmicos e por um elevado poder consolidante e protetor.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O Primer A300 é um produto criado especificamente para o setor da cerâmica, para resolver o problema da aderência sobre substratos críticos como a cerâmica.

O Primer A300 é utilizado como primer para o tratamento de ladrilhos, grés e superfícies esmaltadas que devem ser revestidas com esmaltes, por exemplo na pintura de paredes, azulejos de laboratórios, casas de banho (banheiros), duchas, piscinas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Amarelo-palha (colorível a pedido)
Viscosidade Brookfield a 25°C	400 - 800 cps
Densidade a 20°C	1.05 kg/l +/- 0.05
Proporção de mistura A : B (A = base, B = endurecedor)	10 : 3
Pot life a 20°C, UR 60%	40 minutos
Tempo de secagem ao pó a 20°C, UR 60%	1 hora
Tempo para repintura a 20°C	8 - 12 horas
Aderência com esmalte epóxi de média espessura	> 7 MPa (Adhesion Tester)
Aderência com autonivelante epóxi	> 8 MPa (Adhesion Tester)
Inflamabilidade	não inflamável

APLICAÇÃO

O Primer A300 pode ser aplicado com trincha (pincel), rolo ou por pulverização, conforme as necessidades. O substrato a tratar deve estar bem limpo, seco, desengordurado, isento de óleos ou de substâncias contaminantes que comprometeriam o bom resultado do trabalho.

DILUIÇÃO

O produto, devidamente catalisado, pode ser aplicado tal qual ou diluído com DILUENTE PE na proporção de 10-15%.

Para a limpeza das ferramentas, utilizar DILUENTE PE.

RENDIMENTO TEÓRICO

Depende do tipo de substrato a tratar. Em média, com 1 kg de produto (A+B) tratam-se cerca de 8 - 10 m^2 de superfície.

EMBALAGENS

Baldes de plástico de:	10 kg de A + 3 kg de B
	5 kg de A + 1,5 kg de B
	1 kg de A + 0,3 kg de B

CONSERVAÇÃO

Nas embalagens originais e intactas, protegido do gelo e do calor excessivo, o produto é estável durante pelo menos 24 meses.

ADVERTÊNCIAS

Nas condições normais de uso, o produto não é nocivo para as pessoas encarregadas da sua manipulação. Durante a aplicação, não comer, não beber e não fumar. Usar vestuário de proteção, como luvas, óculos e máscara.

Nota para o utilizador: as informações contidas nesta ficha baseiam-se nos conhecimentos disponíveis à data da última versão. O utilizador deve certificar-se da adequação e da integralidade das informações em relação ao uso específico do produto. Este documento não deve ser interpretado como garantia de qualquer propriedade específica do produto. Uma vez que o uso do produto não está sob o nosso controle direto, é obrigação do utilizador observar, sob a sua própria responsabilidade, as leis e as disposições em vigor em matéria de higiene e segurança. Não se assumem responsabilidades por usos impróprios.