DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ PRIMER A300
PRIMER EPOXIDIC BICOMPONENT

DESCRIERE

Primer epoxidic bicomponent fără solvenți, cu putere de ancorare ridicată.

CARACTERISTICI

Primer A300 este un primer bicomponent constituit din rășini epoxidice speciale fără solvenți, caracterizat printr-o aderență excelentă pe elemente din ceramică, putere mare de consolidare și de protecție.

DOMENII DE UTILIZARE

Primer A300 este un produs creat special pentru sectorul ceramicii, pentru a rezolva problema aderenței pe suporturi critice precum ceramica.

Primer A300 se utilizează ca primer pentru tratarea plăcilor, a gresiei și a suprafețelor smălțuite care trebuie acoperite cu emailuri, de exemplu la vopsirea pereților, a plăcilor din laboratoare, băi, dușuri, piscine etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Galben pai (colorabil la cerere)
Vâscozitate Brookfield la 25°C	400 - 800 cps
Densitate la 20°C	1.05 kg/l +/- 0.05
Raport de amestecare A : B (A = bază, B = întăritor)	10 : 3
Pot life la 20°C U.R. 60%	40 de minute
Timp de uscare la praf la 20°C U.R. 60%	1 oră
Timp de revopsire la 20°C	8 - 12 ore
Aderență cu email epoxidic de grosime medie	> 7 MPa (Adhesion Tester)
Aderență cu autonivelant epoxidic	> 8 MPa (Adhesion Tester)
Inflamabilitate	neinflamabil

APLICARE

Primer A300 poate fi aplicat cu pensula, cu rola sau prin pulverizare, în funcție de necesități. Suportul de tratat trebuie să fie bine curățat, uscat, degresat, fără uleiuri sau substanțe contaminante care ar compromite reușita lucrării.

DILUARE

Produsul catalizat corespunzător poate fi aplicat ca atare sau diluat cu DILUANT PE în proporție de 10-15%.

Pentru curățarea sculelor utilizați DILUANT PE.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

CONSUM TEORETIC

Depinde de tipul de suport de tratat. În medie, cu 1 kg de produs (A+B) se tratează aproximativ 8 - 10 m^2 de suprafață.

AMBALAJE

Găleți din plastic de:	10 kg (comp. A) + 3 kg (comp. B)
	5 kg (comp. A) + 1,5 kg (comp. B)
	1 kg (comp. A) + 0,3 kg (comp. B)

DEPOZITARE

În recipiente originale și intacte, protejate de îngheț și de căldură excesivă, produsul este stabil timp de cel puțin 24 de luni.

AVERTISMENTE

În condiții normale de utilizare, produsul nu este dăunător pentru persoanele care îl manipulează. În timpul aplicării nu mâncați, nu beți și nu fumați. Folosiți îmbrăcăminte de protecție precum mănuși, ochelari și mască.

Notă pentru utilizator: informațiile conținute în această fișă se bazează pe cunoștințele de care dispunem la data ultimei versiuni. Utilizatorul trebuie să se asigure de adecvarea și de caracterul complet al informațiilor în raport cu utilizarea specifică a produsului. Acest document nu trebuie interpretat ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului. Întrucât utilizarea produsului nu se află sub controlul nostru direct, utilizatorul are obligația de a respecta, pe propria răspundere, legile și prevederile în vigoare în materie de igienă și siguranță. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru utilizări necorespunzătoare.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it