DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE RE-COLOR® produkt i patentuar
AGJENT NDARËS ANTIKIZUES PËR DYSHEME TË STAMPUARA

PËRSHKRIMI

Produkti RE-COLOR, me bazë tretësish, pigmentesh dhe aditivësh të cilësisë së lartë, përdoret si agjent ndarës midis kallëpit dhe sipërfaqes çimentoje, ashtu edhe si antikizues; për dysheme të stampuara me trashësi të vogël me produktin Masbeton dhe për dysheme të stampuara prej betoni.

SISTEMI I APLIKIMIT

Përzieni me kujdes produktin. Mbi dyshemenë e ngjyrosur dhe të lëmuar, gati për t'u stampuar, aplikoni me spërkatje produktin RE-COLOR; ai duhet të tundet gjithmonë përpara përdorimit; produkti RE-COLOR aplikohet fillimisht mbi kallëpe dhe më pas vetëm mbi dysheme. Gjatë fazës së stampimit, pasi të jetë hequr kallëpi, spërkateni menjëherë dhe përsëri produktin RE-COLOR mbi sipërfaqen e stampuar, në sasi të mjaftueshme për të krijuar efektin me njolla (maculato) dhe/ose të antikizuar të dëshiruar.

Konsumi mesatar është 110 g për m^2; shumë varet nga lloji i antikizimit që dëshirohet të arrihet. Kur sipërfaqja e trajtuar të jetë e thatë, prej të paktën 3 ditësh, mbrojeni dyshemenë me rrëshirën DS-CS.

Përparësitë e përdorimit të RE-COLOR në vend të agjentit ndarës në pluhur:

- Eliminimi i fazës së larjes së dyshemesë së stampuar, me një kursim të madh ekonomik dhe, në ditët pasuese, me përparësinë e realizimit të m^2 të tjerë dyshemeje të stampuar.
- Produkti RE-COLOR siguron gjithashtu edhe një maturim ose pas-trajtim ose kurim, që është tërësia e masave mbrojtëse të cilave duhet t'u nënshtrohet betoni "i ri", me qëllim që të mbahet i ngrohtë dhe i lagësht, duke lejuar një avullim më të ngadaltë të ujit të betonit dhe duke e mbrojtur atë nga nxehtësia e jashtme dhe nga era. Ruajtja e nxehtësisë dhe e lagështisë ndikon pozitivisht në rezistencën e betonit në shtypje, në tërheqje, në qëndrueshmërinë, në përshkueshmërinë dhe në tkurrjen plastike.
- Nuk duhet nënvlerësuar edhe eliminimi i pluhurit si gjatë fazës së stampimit, ashtu edhe gjatë asaj të larjes.
- Produkti RE-COLOR lejon, edhe gjatë kryerjes së stampimit, riparimin e mikroçarjeve eventuale sipërfaqësore, të shkaktuara nga ngurtësimi i forcuesit sipërfaqësor (corazzante), gjë që normalisht me agjentët ndarës në pluhur nuk është e mundur të kryhet, sepse ky i fundit lë mbi dysheme vija ngjyre, duke e njollosur atë.
- Në disa raste, gjatë realizimit të dyshemesë së stampuar, nuk arrihet të lëmohet në mënyrë të përsosur forcuesi sipërfaqësor, për shembull përgjatë një muri, në një qoshe, pranë pusetave, grilave, shkarkimeve etj. Tani e tutje është e mundur të lëmohet forcuesi, edhe nëse mbi të ndodhet produkti RE-COLOR.
- Në rast shiu, dyshemeja e stampuar me agjentin ndarës në pluhur do të mbetet e njollosur dhe më e errët, duke krijuar një dallim edhe midis një hedhjeje betoni dhe tjetrës. Me produktin RE-COLOR kjo nuk do të ndodhë më.
- Gjurmët e këmbëve mbi agjentin ndarës në pluhur, të krijuara nga kalimi i personave të jashtëm që nuk e kuptojnë problemin dhe që e detyrojnë operatorin të kryejë një trajtim të veçantë për eliminimin e tyre,

me humbje kohe: me produktin RE-COLOR ky problem eliminohet.

- Gjatë fazës së riparimit, për shembull në heqjen e një fije çimentoje të dalë midis një kallëpi dhe tjetrit, në atë pikë do të duket gria e çimentos. Me agjentin ndarës tradicional në pluhur duhet të tregohet shumë kujdes për të rikrijuar të njëjtën ngjyrë të fugës; me produktin RE-COLOR do të jetë shumë e thjeshtë, sepse është tashmë i paradozuar në tonalitetin e duhur.
- Një shumëllojshmëri e madhe ngjyrash, të cilat mund t'i përzieni edhe vetë, duke krijuar tonalitete të tjera.

PARALAJMËRIME

Ajrosni ambientin e punës. Gjatë aplikimit përdorni veshje mbrojtëse si doreza, syze dhe maskë të përshtatshme për produktin. Lajini kallëpet me ujë dhe detergjent në fund të punës.

MAGAZINIMI

Produkti në enën e tij origjinale të padëmtuar ka një kohëzgjatje prej 12 muajsh.

AMBALAZHIMI

Bidon prej 20 litrash

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.