DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية SASSO LAVATO (الحصى المغسول)

خليط جاهز ملوّن ومقوّى بالألياف

الوصف

صُمم BETON-MIX خصيصًا لـ «تأثير الحصى» المغسول. عند إضافته إلى الحصى، بتنوع تدرّجه الحُبيبي، وإلى الأسمنت، يُحصل على تأثير أنيق بفضل تنوع خيارات الألوان والتصاميم أيضًا. يُطبَّق بسُمك يتراوح من 2 cm إلى 4 cm.

المنتج مناسب لمرور المشاة ولمرور المركبات، مع مقاومة ممتازة للعوامل الجوية. مناسب للممرات والساحات ومسارات المشي والمنحدرات وغيرها.

معلومات عامة

يُورَّد منتج Beton Mix بالألوان: محايد، مغرة، أصفر رملي، برتقالي.

نظام التطبيق

التنفيذ بطريقة الطري على الطري

تُفرد مدّة خرسانية بسُمك متوسط 8/10 cm مع شبكة حديدية ملحومة، مع البقاء تحت المنسوب النهائي بمقدار 2 إلى 4 cm من السُّمك. وبمجرد أن تصبح قابلة للسير عليها، يُخشَّن السطح بأداة مسننة (مجرفة مشطية أو مكنسة) ثم يُطبَّق خليط BETON-MIX + الأسمنت + الحصى.

التنفيذ بطريقة الطري على الصلب

تحضير السطح التحتي: للأسطح التحتية من نوع السيراميك والرخام والأحجار الطبيعية، يُطبَّق منتج UNI-PRIMER 300A بالرول قبل 12 ساعة من فرش خليط BETON-MIX + الأسمنت + الحصى.

السطح التحتي الخرساني: يمكن تحضير السطح التحتي الخرساني بطريقتين (2):

- تطبيق UNI-PRIMER 280 NEW قبل 12 ساعة من فرش BETON-MIX + الأسمنت + الحصى.
- تركيب البرايمر الذي يُفرش على الخرسانة المعالَجة مسبقًا، بعد الغسل:
- POLIMERO 20 (1 جزء)
- ماء (1 جزء)
- أسمنت (بالكمية اللازمة للحصول على خليط سائل القوام)

يُطبَّق هذا الخليط بالفرشاة أو بالرول أو غيرهما بعد ترطيب السطح.

بعد ذلك يُطبَّق خليط BETON-MIX + الأسمنت + الحصى، بطريقة الطري على الطري.

تطبيق المثبّط السطحي

لمنتج Disacal (المثبّط السطحي) درجات مختلفة حسب العمق المراد الحصول عليه. يُحدد اختيار Disacal بناءً على التدرّج الحُبيبي للحصى، الذي يجب أن يبقى بمقدار 2/3 داخل المدّة. يُطبَّق المنتج بشكل موحّد على السطح، وتُزال الطبقة السطحية بعد عدة ساعات، حسب درجات الحرارة، بواسطة غسّالة ضغط مائي. وبعد جفاف الأرضية تُحمى براتنج DS-CS.

الخليط

- 25 kg من BETON-MIX
- 55 kg من الأسمنت الأبيض أو الرمادي
- 125 kg من الحصى

العبوة

Beton-Mix كيس سعة 25 kg

Disacal عبوة بلاستيكية سعة 25 kg

الحصى كيس سعة 25 kg

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقًا لأنظمة Design Systems. يمكن طلب الطرق المطبَّقة من خدمتنا الفنية. يمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معارف وخبرات. ومع ذلك يُنصح، في حالة الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it