DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST PRANI BETON (SASSO LAVATO)

OBOJENI PREDMIJEŠANI PROIZVOD OJAČAN VLAKNIMA

OPIS

BETON-MIX je posebno formuliran za „EFEKAT PRANOG KAMENA" (sasso lavato). Dodan šljunku, s njegovom raznolikošću granulacije, i cementu, daje elegantan efekat, zahvaljujući i različitom izboru boja i dezena. Nanosi se u debljini od 2 cm do 4 cm.

Proizvod je pogodan za pješački saobraćaj i za prohodnost vozila, s odličnom otpornošću na atmosferske utjecaje. Pogodan za staze, trgove, pješačke prolaze, rampe itd.

OPĆE KARAKTERISTIKE

Proizvod Beton Mix isporučuje se u bojama: neutralna, oker, pješčano žuta, narandžasta.

NAČIN PRIMJENE

OBRADA SVJEŽE NA SVJEŽE

Izliti betonski estrih prosječne debljine 8/10 cm s armaturnom mrežom, ostajući ispod završne kote za 2 do 4 cm debljine. Čim isti postane prohodan, površinu ohrapaviti nazubljenim alatom (grabljama ili metlom), a zatim nanijeti smjesu BETON-MIX + CEMENT + ŠLJUNAK.

OBRADA SVJEŽE NA OČVRSLO

PRIPREMA PODLOGE: za podloge tipa keramike, mramora i prirodnog kamena nanijeti proizvod UNI-PRIMER 300A valjkom 12 sati prije razastiranja smjese BETON-MIX + CEMENT + ŠLJUNAK.

BETONSKA PODLOGA: priprema betonske podloge može se izvršiti na 2 načina:

- Nanošenje proizvoda UNI-PRIMER 280 NEW 12 sati prije razastiranja smjese BETON-MIX + CEMENT + ŠLJUNAK.
- Priprema PRAJMERA koji se nanosi na već odležani beton, uz prethodno pranje:
- POLIMERO 20 (1 dio)
- VODA (1 dio)
- CEMENT (u količini potrebnoj za dobijanje tečne smjese)

Ta smjesa nanosi se četkom ili valjkom itd., uz prethodno vlaženje površine.

Nakon toga nanosi se smjesa BETON-MIX + CEMENT + ŠLJUNAK, svježe na svježe.

NANOŠENJE DEAKTIVATORA

Proizvod Disacal (deaktivator) ima različite nijanse ovisno o dubini koju treba postići. Izbor proizvoda Disacal određuje se prema granulaciji šljunka, koji mora 2/3 ostati unutar estriha. Nanijeti proizvod ravnomjerno po površini, a površinski sloj ukloniti nakon nekoliko sati, ovisno o temperaturama, visokotlačnim peračem. Kada je pod suh, zaštititi ga smolom DS-CS.

SMJESA

- 25 kg proizvoda BETON-MIX
- 55 kg bijelog ili sivog CEMENTA
- 125 kg SLJUNKA

PAKOVANJE

Beton-Mix: vrećа od 25 kg

Disacal: kanister od 25 kg

Šljunak: vrećа od 25 kg

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.