DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA PIEDRA LAVADA (SASSO LAVATO)
PREMEZCLADO COLOREADO Y REFORZADO CON FIBRAS

DESCRIPCIÓN

BETON-MIX ha sido formulado específicamente para el "EFECTO PIEDRA" lavada. Añadido a la gravilla, con su variedad de granulometrías, y al cemento, se obtiene un efecto elegante, gracias también a la distinta elección de colores y diseños. Se aplica con un espesor de 2 cm a 4 cm.

El producto es adecuado para el tránsito peatonal y de vehículos, con una excelente resistencia a los agentes atmosféricos. Apto para avenidas, plazas, caminos, rampas, etc.

GENERALIDADES

El producto Beton Mix se suministra en los colores Neutro, Ocre, Amarillo Arena y Naranja.

SISTEMA DE APLICACIÓN

EJECUCIÓN FRESCO SOBRE FRESCO

Extender una solera de hormigón con un espesor medio de 8/10 cm con malla electrosoldada, manteniéndose de 2 a 4 cm por debajo de la cota final. En cuanto sea transitable a pie, se dará rugosidad a la superficie con una herramienta dentada (rastrillo o escoba) y a continuación se aplicará la mezcla de BETON-MIX + CEMENTO + GRAVA.

EJECUCIÓN FRESCO SOBRE ENDURECIDO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: para soportes tipo cerámica, mármol y piedras naturales, se aplicará el producto UNI-PRIMER 300A a rodillo 12 horas antes de la extensión de la mezcla BETON-MIX + CEMENTO + GRAVA.

SOPORTE DE HORMIGÓN: la preparación del soporte de hormigón puede realizarse de 2 maneras:

- Aplicación de UNI-PRIMER 280 NEW 12 horas antes de la extensión de BETON-MIX + CEMENTO + GRAVA.
- Composición del PRIMER a extender sobre el hormigón ya curado, previo lavado:
- 1 parte de POLIMERO 20
- 1 parte de AGUA
- CEMENTO (en la cantidad necesaria para obtener una mezcla fluida)

Esta mezcla se aplicará con brocha, rodillo, etc., previa humectación de la superficie.

A continuación se aplicará la mezcla de BETON-MIX + CEMENTO + GRAVA, fresco sobre fresco.

APLICACIÓN DEL DESACTIVANTE

El producto Disacal (desactivante) tiene distintas tonalidades según la profundidad que se desee obtener. La elección de Disacal debe determinarse en función de la granulometría de la gravilla, que debe quedar embebida en 2/3 dentro de la solera. Aplicar el producto uniformemente sobre la superficie y retirar la capa superficial después de varias horas, según las temperaturas, con hidrolimpiadora. Con el pavimento seco, protegerlo con resina DS-CS.

MEZCLA

- 25 kg de BETON-MIX
- 55 kg de CEMENTO blanco o gris
- 125 kg de GRAVA

ENVASE

Beton-Mix Saco de 25 kg

Disacal Garrafa de 25 kg

Grava Saco de 25 kg

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.