DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE GRAVIER LAVÉ (SASSO LAVATO)
PRÉMÉLANGÉ COLORÉ ET RENFORCÉ DE FIBRES

DESCRIPTION

Le BETON-MIX a été spécifiquement formulé pour l'« EFFET PIERRE » lavé (Effetto Sasso). Ajouté au gravier, avec sa variété de granulométries, et au ciment, il donne un effet élégant, grâce aussi au large choix de couleurs et de motifs. Il s'applique à une épaisseur allant de 2 cm à 4 cm.

Le produit convient aux zones piétonnes et à la circulation de véhicules, avec une excellente résistance aux agents atmosphériques. Adapté aux allées, places, cheminements, rampes, etc.

GÉNÉRALITÉS

Le produit Beton Mix est fourni dans les coloris Neutre, Ocre, Jaune Sable, Orange.

SYSTÈME D'APPLICATION

MISE EN ŒUVRE FRAIS SUR FRAIS

Couler une chape en béton d'une épaisseur moyenne de 8/10 cm avec treillis soudé, en restant en dessous de la cote finale, de 2 à 4 cm d'épaisseur. Dès que celle-ci est praticable à pied, rugosifier la surface avec un outil denté (râteau ou balai), puis appliquer le mélange BETON-MIX + CIMENT + GRAVIER.

MISE EN ŒUVRE FRAIS SUR DUR

PRÉPARATION DU SUPPORT : pour les supports de type céramique, marbre et pierres naturelles, appliquer le produit UNI-PRIMER 300A au rouleau 12 heures avant l'étalement du mélange BETON-MIX + CIMENT + GRAVIER.

SUPPORT EN BÉTON : la préparation du support en béton peut être effectuée de 2 manières :

- Application de l'UNI-PRIMER 280 NEW 12 heures avant l'étalement du mélange BETON-MIX + CIMENT + GRAVIER.
- Composition du PRIMAIRE à étaler sur le béton déjà mûri, après lavage préalable :
- POLIMERO 20 (1 part)
- EAU (1 part)
- CIMENT (en quantité nécessaire pour obtenir un mélange fluide)

Ce même mélange sera appliqué au pinceau ou au rouleau, etc., après avoir préalablement mouillé la surface.

Ensuite, on appliquera le mélange BETON-MIX + CIMENT + GRAVIER, frais sur frais.

APPLICATION DU DÉSACTIVANT

Le produit Disacal (désactivant) existe en différentes teintes selon la profondeur à obtenir. Le choix du Disacal doit être déterminé en fonction de la granulométrie du gravier, qui doit rester aux 2/3 à l'intérieur de la chape. Appliquer le produit uniformément sur la surface, retirer la couche superficielle après plusieurs

heures, selon les températures, au nettoyeur haute pression. Une fois le sol sec, le protéger avec la résine DS-CS.

MÉLANGE

- 25 kg de BETON-MIX
- 55 kg de CIMENT blanc ou gris
- 125 kg de GRAVIER

CONDITIONNEMENT

Beton-Mix Sac de 25 kg

Disacal Bidon de 25 kg

Gravier Sac de 25 kg

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.