DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA PEDRA LAVADA (SASSO LAVATO)
PRÉ-MISTURADO COLORIDO E REFORÇADO COM FIBRAS

DESCRIÇÃO

O BETON-MIX foi especificamente formulado para o “EFEITO PEDRA” lavada (sasso lavato). Adicionado à gravilha, com a sua variedade de granulometria, e ao cimento, obtém-se um efeito elegante, graças também à diferente escolha de cores e desenhos. Aplica-se com uma espessura de 2 cm a 4 cm.

O produto é apropriado para áreas de passagem pedonal e para o trânsito de veículos, com uma ótima resistência aos agentes atmosféricos. Adequado para alamedas, praças, caminhos, rampas, etc.

GENERALIDADES

O produto Beton Mix é fornecido nas cores Neutro, Ocre, Amarelo Areia, Laranja.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

EXECUÇÃO FRESCO SOBRE FRESCO

Estender um contrapiso de concreto/betão com uma espessura média de 8/10 cm com malha eletrossoldada, mantendo-se abaixo da cota final, de 2 a 4 cm de espessura. Assim que este for transitável a pé, tornar a superfície rugosa com uma ferramenta dentada (ancinho ou vassoura) e, em seguida, aplicar a mistura de BETON-MIX + CIMENTO + GRAVILHA.

EXECUÇÃO FRESCO SOBRE ENDURECIDO

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO: para substratos do tipo cerâmicas, mármores e pedras naturais, aplicar o produto UNI-PRIMER 300A a rolo 12 horas antes da aplicação da mistura BETON-MIX + CIMENTO + GRAVILHA.

SUBSTRATO DE CONCRETO/BETÃO: a preparação do substrato de concreto/betão pode ser efetuada de 2 formas:

- Aplicação do UNI-PRIMER 280 NEW 12 horas antes da aplicação da mistura BETON-MIX + CIMENTO + GRAVILHA.
- Composição do PRIMER a estender sobre o concreto/betão já curado, após lavagem prévia:
- 1 parte de POLIMERO 20
- 1 parte de ÁGUA
- CIMENTO (na quantidade necessária para obter uma mistura fluida)

Esta mistura será aplicada com pincel ou rolo, etc., após molhar previamente a superfície.

Em seguida, será aplicada a mistura de BETON-MIX + CIMENTO + GRAVILHA, fresco sobre fresco.

APLICAÇÃO DO DESATIVADOR

O produto Disacal (desativador de superfície) tem várias tonalidades conforme a profundidade a obter. A escolha do Disacal deve ser determinada em função da granulometria da gravilha, a qual deve permanecer 2/3 no interior do contrapiso. Aplicar o produto uniformemente sobre a superfície; remover a camada

superficial após várias horas, conforme as temperaturas, com lavadora de alta pressão. Com o piso seco, protegê-lo com resina DS-CS.

MISTURA

- 25 kg de BETON-MIX
- 55 kg de CIMENTO branco ou cinza
- 125 kg de GRAVILHA

EMBALAGEM

Beton-Mix: saco de 25 kg

Disacal: bidão/bombona de 25 kg

Gravilha: saco de 25 kg

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.