DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SASSO LAVATO (МЫТЫЙ КАМЕНЬ)
ЦВЕТНАЯ ФИБРОАРМИРОВАННАЯ СУХАЯ СМЕСЬ

ОПИСАНИЕ

BETON-MIX специально разработан для получения «ЭФФЕКТА МЫТОГО КАМНЯ». При добавлении к гравию различной фракции и к цементу получается элегантный эффект, в том числе благодаря разнообразию выбора цветов и рисунков. Наносится толщиной от 2 см до 4 см.

Продукт подходит для пешеходного и автомобильного движения, обладает отличной стойкостью к атмосферным воздействиям. Подходит для аллей, площадей, дорожек, пандусов и т. д.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукт Beton Mix поставляется в цветах: нейтральный, охра, песочно-жёлтый, оранжевый.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

УКЛАДКА «МОКРЫМ ПО МОКРОМУ»

Уложить бетонную стяжку средней толщиной 8/10 см со сварной сеткой, оставаясь ниже окончательной отметки на 2–4 см толщины. Как только по ней можно будет ходить, придать поверхности шероховатость зубчатым инструментом (граблями или щёткой), после чего нанести смесь BETON-MIX + ЦЕМЕНТ + ГРАВИЙ.

УКЛАДКА «МОКРЫМ ПО ЗАТВЕРДЕВШЕМУ»

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: для оснований типа керамики, мрамора и натурального камня продукт UNI-PRIMER 300A наносится валиком за 12 часов до укладки смеси BETON-MIX + ЦЕМЕНТ + ГРАВИЙ.

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ: подготовка бетонного основания может быть выполнена 2 способами:

- Нанесение UNI-PRIMER 280 NEW за 12 часов до укладки BETON-MIX + ЦЕМЕНТ + ГРАВИЙ.
- Состав ПРАЙМЕРА, наносимого на уже выдержанный бетон после предварительной мойки:
- POLIMERO 20 (1 часть)
- ВОДА (1 часть)
- ЦЕМЕНТ (в количестве, необходимом для получения текучей смеси)

Эта смесь наносится кистью, валиком и т. д. после предварительного увлажнения поверхности.

После этого наносится смесь BETON-MIX + ЦЕМЕНТ + ГРАВИЙ «мокрым по мокрому».

НАНЕСЕНИЕ ДЕАКТИВАТОРА

Продукт Disacal (деактиватор) выпускается в различных вариантах в зависимости от требуемой глубины обнажения. Выбор Disacal определяется фракцией гравия, который должен оставаться на 2/3 внутри стяжки. Нанести продукт равномерно на поверхность; через несколько часов, в зависимости от температуры, удалить поверхностный слой аппаратом высокого давления. После высыхания пола защитить его смолой DS-CS.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

СМЕСЬ

- 25 кг BETON-MIX
- 55 кг белого или серого ЦЕМЕНТА
- 125 кг ГРАВИЯ

УПАКОВКА

Beton-Mix мешок 25 кг

Disacal канистра 25 кг

Гравий мешок 25 кг

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.