DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE SASSO LAVATO (GUR I LARË)

PARAPËRZIERJE ME NGJYRË DHE E PËRFORCUAR ME FIBRA

PËRSHKRIMI

BETON-MIX është formuluar posaçërisht për "EFEKTIN E GURIT" të larë. I shtuar zhavorrit, me shumëllojshmërinë e tij granulometrike, dhe çimentos, përftohet një efekt elegant edhe falë zgjedhjes së larmishme të ngjyrave dhe dizajneve. Aplikohet në një trashësi që shkon nga 2 cm deri në 4 cm.

Produkti është i përshtatshëm për trafik këmbësorësh dhe për kalimin e automjeteve, me një rezistencë të shkëlqyer ndaj agjentëve atmosferikë. I përshtatshëm për rrugica, sheshe, shtigje, rampa etj.

TË PËRGJITHSHME

Produkti Beton Mix furnizohet në ngjyrat Neutrale, Okër, E verdhë rëre, Portokalli.

SISTEMI I APLIKIMIT

PUNIMI I FRESKËT MBI TË FRESKËT

Shtrini një shap betoni me trashësi mesatare 8/10 cm, me rrjetë të elektrosalduar, duke qëndruar nën kuotën përfundimtare, nga 2 deri në 4 cm trashësi. Sapo ai të jetë i kalueshëm në këmbë, sipërfaqja ashpërsohet me një vegël të dhëmbëzuar (grabujë ose fshesë) dhe më pas aplikohet përzierja BETON-MIX + ÇIMENTO + ZHAVORR.

PUNIMI I FRESKËT MBI TË NGURTËSUAR

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS: për nënshtresa të tipit qeramikë, mermer dhe gurë natyralë, aplikohet produkti UNI-PRIMER 300A me rul 12 orë përpara shtrimit të përzierjes BETON-MIX + ÇIMENTO + ZHAVORR.

NËNSHTRESË BETONI: përgatitja e nënshtresës prej betoni mund të kryhet në 2 mënyra:

- Aplikimi i UNI-PRIMER 280 NEW 12 orë përpara shtrimit të BETON-MIX + ÇIMENTO + ZHAVORR.
- Përbërja e PRIMERIT që do të shtrohet mbi betonin tashmë të maturuar, pas larjes paraprake:
- POLIMERO 20 (1 pjesë)
- UJË (1 pjesë)
- ÇIMENTO (në sasinë e nevojshme për të arritur një përzierje të rrjedhshme)

Kjo përzierje aplikohet me furçë, rul etj., pas lagies paraprake të sipërfaqes.

Pas kësaj aplikohet përzierja BETON-MIX + ÇIMENTO + ZHAVORR, e freskët mbi të freskët.

APLIKIMI I DEZAKTIVUESIT

Produkti Disacal (dezaktivues) ka tonalitete të ndryshme sipas thellësisë që do të arrihet. Zgjedhja e Disacal përcaktohet sipas granulometrisë së zhavorrit, i cili duhet të mbetet për 2/3 brenda shapit. Aplikoni produktin në mënyrë uniforme mbi sipërfaqe; hiqni shtresën sipërfaqësore pas disa orësh, në varësi të temperaturave, me pastrues me presion uji. Kur dyshemeja të jetë e thatë, mbrojeni me rrëshirën DS-CS.

DESIGN SYSTEMS

PËRZIERJA

- 25 kg BETON-MIX
- 55 kg ÇIMENTO e bardhë ose gri
- 125 kg ZHAVORR

AMBALAZHIMI

Beton-Mix Thes prej 25 kg

Disacal Bidon prej 25 kg

Zhavorr Thes prej 25 kg

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.