የቴክኒክ መረጃ ሉህ CERA MT

ባለ ድርብ ትስስር (ክሮስ-ሊንኪንግ) አንጸባራቂና መከላከያ ሜታላይዝድ ሰም – አንጸባራቂ ወይም ደብዛዛ

መግለጫ

CERA MT፣ በአንጸባራቂና በደብዛዛ ዓይነት የሚገኝ፣ ባለ ድርብ ትስስር እና እጅግ ከፍተኛ መቋቋም ያለው ሜታላይዝድ ሰም ሲሆን፣ በተለይ የሬዚን ወለሎችን ለመጠበቅ የተዘጋጀ ነው። ድርብ ትስስሩ የፊልሙን አካላት በሙሉ እርስ በርስ በማያያዝ በጣም ተጣጣፊና ጠንካራ የሆነ ምርጥ መከላከያ ንብርብር ይፈጥራል፤ ይህም የገጽታው የመበላሸትና የመቆሸሸ አደጋን (መቧጨር፣ ነጠብጣብ ምልክቶች፣ የጫማ ምልክቶች ወዘተ) ይቀንሳል። መከላከያው ለትራፊክ እና ለእጥበት፣ በጠንካራ ማጽጃዎችና በአልኮል ጭምር፣ እጅግ ከፍተኛ መቻልን ይሰጣል።

- ድርብ ትስስር (ክሮስ-ሊንኪንግ)፡ ተጣጣፊ እና እጅግ በጣም ጠንካራ (ተቋቋሚ) ፊልም።
- መቧጨርን፣ ነጠብጣብ ምልክቶችንና የጫማ ምልክቶችን ይቀንሳል፤ የወለሉን "አቧራ መልቀቅ" ያስወግዳል።
- "ማንሸራተትን የሚቋቋም" ተብሎ የተመደበ ፊልም (ከCSMA/USA ደረጃ ጋር የሚስማማ)።
- ለፀረ-ስታቲክ PVC ወለሎች ተስማሚ፡ የኤሌክትሪክ አስተላላፊነታቸውን አይለውጥም።

CERA MT ከሬዚን ገጽታዎች በተጨማሪ ሌሎች ዓይነት ወለሎችን በሙሉ (እብነበረድ፣ ግራናይት፣ እንጨት፣ PVC፣ ላስቲክ (ጎማ)፣ ግሪት (ግራኒሊያ)፣ ሊኖሊየም፣ ሞኖኮቱራ ሴራሚክ ወዘተ) ለመጠበቅ፣ ለማደስና ለማብረቅ ተስማሚ ነው፤ በእነዚህ ላይ መደበኛውን ጽዳት ያቀልላል፣ ካለም ያንን አስቸጋሪ የወለል "አቧራ መልቀቅ" ያስወግዳል።

አገልግሎቶች

ለሬዚን ወለሎችና ሽፋኖች የተለየ። ለሁሉም ዓይነት የድንጋይ፣ የእብነበረድ፣ የግራናይት (በእርሳስ ያልተወለወሉ)፣ የኮቶ (የተጋገረ ሸክላ)፣ የእንጨት፣ የፓርኬት፣ የሲሚንቶ ገጽታዎች ወዘተ ወለሎች። ሰው ሠራሽ ገጽታዎች (ሊኖሊየም፣ PVC፣ ላስቲክ)፣ የሬዚን ገጽታዎች (ኤፖክሲ፣ ፖሊዩሬታን ወዘተ)። ፀረ-ስታቲክ ወለሎች። ለውስጥ አገልግሎት።

የመሠረቱ ዝግጅት

ገጽታውን የሰም ወይም ተመሳሳይ ቁሶች ዱካ በሌላቸው ማጽጃዎች በጥንቃቄ ማጠብና ከቅባት ማጽዳት፣ ከዚያም በብዙ ውሃ ማለቅለቅ። ገጽታው ፍጹም ደረቅ፣ ንጹህና የመላቀቅ መንስኤዎች (አቧራ፣ ቅባት፣ ዘይት፣ አጠቃላይ ቆሻሻ) የሌሉበት መሆን አለበት።

አተገባበር

CERA MT ለአገልግሎት ዝግጁ ነው። ትንሽ መጠን ምርት በወለሉ ላይ ማፍሰስና ሰም ማሰራጫ ወይም መደበኛ የማይክሮፋይበር ወለል ማጽጃ (ባለ አንድ ጨርቅ) በመጠቀም በወጥነት ማሰራጨት። ምርቱ ሙሉ በሙሉ መድረቁን በማረጋገጥ ቢያንስ 1 ሰዓት (ለእብነበረድና ለግራናይት ወለሎች 2) መጠበቅ፣ ከዚያም ሁለተኛ ንብርብር (ኮት) እና አስፈላጊ ከሆነም ሦስተኛ መቀባት። በእብነበረድና በግራናይት ገጽታዎች ላይ የተሻለ መጣበቅ የሚገኘው ከመጀመሪያው ሕክምና ከሁለት ቀናት በኋላ ተጨማሪ የCERA MT ንብርብር ክሬም ዲስክ ባለው ባለ ከፍተኛ ፍጥነት ማሽን በማለፍ ነው።

የምርቱ የመጨረሻ ሽፋን (ምርታማነት) እንደ መሠረቱ ቀዳዳነት 40-70 g/m^2 ነው።

የምርት መረጃ

መግለጫ	ውጤት
የምርት ዓይነት	ነጠላ አካል፣ ለአገልግሎት ዝግጁ
መልክ	ነጭ ፈሳሽ
የገጽታው የመጨረሻ መልክ	እንደ ዓይነቱ አንጸባራቂ ወይም ደብዛዛ

pH	8,4 ± 0,2
ልዩ ክብደት	1,036 g/l
ደረቅ ይዘት	25%
ንቁ ንጥረ ነገር	29%
የሰበቃ (ፍሪክሽን) ኮፊሸንት (ASTM 2447/75)	0,56
በውሃ ውስጥ መሟሟት	የሚሟሟ
ተቀጣጣይነት	ተቀጣጣይ ያልሆነ
ማሸጊያ	5 l
ማከማቸት	1 ዓመት፣ በደረቅ ቦታ በ+5°C እና +35°C መካከል ባለ የሙቀት መጠን

የአተገባበር መረጃና ጊዜያት

መግለጫ	ውጤት
የመድረቅ ጊዜ	በግምት 30-45 ደቂቃ
የድጋሚ መቀባት ጊዜ	በግምት 60 ደቂቃ (ለእብነበረድና ለግራናይት 2 ሰዓት)
ዝቅተኛ የአተገባበር ሙቀት	+5°C
አማካይ የመጨረሻ ፍጆታ	እንደ መሠረቱ የመምጠጥ አቅም፣ በግምት 40-70 g/m^2
የአተገባበር መሣሪያዎች	ሰም ማሰራጫ ወይም ባለ አንድ ጨርቅ የማይክሮፋይበር ወለል ማጽጃ
የመሣሪያዎች ጽዳት	ውሃ

ማስጠንቀቂያዎች

ከውርጭ ይጠበቅ፡ ከ+5°C በታች ባለ የሙቀት መጠን አለመቀባት። በደረቅ ቦታ በ+5°C እና +35°C መካከል ባለ የሙቀት መጠን ማከማቸት። በፓራፊን በተለበጡ PVC ወለሎች ላይ መጣበቁንና መሰራጨቱን አስቀድሞ ማረጋገጥ።

ለዓይን የሚያስቆጣ (የሚያቃጥል) ነው፡ ከዓይን ጋር ንክኪ ከተፈጠረ በብዙ ውሃ በደንብ ማጠብ እና፣ አስፈላጊ ከሆነም፣ ሐኪም ማማከር። የላቴክስ ጓንቶችን መጠቀም። ከሕፃናት እጅ እንዳይደርስ ያርቁ። ከአገልግሎት በኋላ መያዣውን በአካባቢው ውስጥ አለመጣል (አለመበተን)።

የግንባታ ዝርዝር መግለጫ አንቀጽ

በሬዚን፣ በኮቶ፣ በእብነበረድ፣ በግራናይት፣ በሴራሚክ፣ በPVC፣ በሊኖሊየም፣ በእንጨት እና በድንጋይ ወለሎች ላይ፣ ለከፍተኛ ትራፊክ የተጋለጡትን ጨምሮ፣ ባለ ከፍተኛ ትስስር ሰም ላይ የተመሠረተ አንጸባራቂ መከላከያ ሕክምና፣ በሰም ማሰራጫ ወይም በማይክሮፋይበር ወለል ማጽጃ በ40-70 g/m^2 መጠን በሚቀባ CERA MT።

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።