DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية CERA MT

شمع معدني (ميتاليزي) ملمّع واقٍ ثنائي التشابك - لامع أو مطفي

الوصف

CERA MT، المتوفر بإصدارين لامع ومطفي، شمع معدني (ميتاليزي) ثنائي التشابك وذو مقاومة فائقة، صُمم خصيصًا لحماية الأرضيات الراتنجية. يربط التشابك المزدوج جميع مكونات الفيلم بعضها ببعض فيُكوّن طبقة واقية ممتازة، شديدة المرونة والمقاومة، تقلل من مخاطر تدهور السطح واتساخه (الخدوش، الهالات، آثار الأحذية، إلخ). وتمنح هذه الحماية تحمّلًا عاليًا جدًا لحركة المرور وعمليات الغسل، حتى بالمنظفات القوية والكحول.

- تشابك مزدوج: فيلم مرن وعالي المقاومة.
- يقلل الخدوش والهالات وآثار الأحذية؛ ويزيل «تغبّر» الأرضية.
- فيلم مصنّف «مقاوم للانزلاق» (مطابق لمعيار CSMA/USA).
- مناسب لأرضيات PVC المضادة للكهرباء الساكنة: لا يغيّر توصيليتها.

CERA MT، إضافة إلى الأسطح الراتنجية، مناسب أيضًا لحماية وإنعاش وتلميع جميع أنواع الأرضيات الأخرى (الرخام، الغرانيت، الخشب، PVC، المطاط، بلاط الحبيبات (التيرازو)، اللينوليوم، السيراميك أحادي الحرق، إلخ)، إذ يسهّل عليها التنظيف المعتاد، ويزيل، حيثما وُجد، ذلك «التغبّر» المزعج للأرضية.

الاستخدامات

مخصص للأرضيات والكسوات الراتنجية. لجميع أنواع الأرضيات من الحجر والرخام والغرانيت (غير المعالجة بالرصاص)، والطوب الطيني (cotto)، والخشب، والباركيه، والأسطح الأسمنتية، إلخ. الأسطح الاصطناعية (اللينوليوم، PVC، المطاط)، والأسطح الراتنجية (الإيبوكسية، البولي يوريثانية، إلخ). الأرضيات المضادة للكهرباء الساكنة. للاستخدام الداخلي.

تحضير السطح الحامل

يُغسل السطح ويُزال عنه الدهن بعناية باستخدام منظفات لا تحتوي على آثار من الشموع أو ما شابهها، ثم يُشطف بكمية وفيرة من الماء. يجب أن يكون السطح جافًا تمامًا ونظيفًا وخاليًا من مسببات الانفصال (الغبار، الشحوم، الزيوت، الأوساخ بوجه عام).

التطبيق

CERA MT جاهز للاستخدام. تُسكب كمية صغيرة من المنتج على الأرضية وتُوزَّع بشكل متجانس باستخدام ناشر شمع أو ممسحة أرضيات عادية من الميكروفايبر (بقطعة قماش واحدة). يُنتظر ساعة واحدة (1) على الأقل (ساعتان (2) لأرضيات الرخام والغرانيت)، مع التأكد من جفاف المنتج تمامًا، ثم تُطبَّق طبقة ثانية، وطبقة ثالثة عند الضرورة. ويُحصل على التصاق أفضل على أسطح الرخام والغرانيت بتمرير طبقة إضافية من CERA MT، بعد يومين من المعالجة الأولى، بواسطة آلة عالية السرعة مزودة بقرص كريمي اللون.

معدل التغطية النهائي للمنتج 40-70 g/m^2 بحسب مسامية السطح الحامل.

بيانات المنتج

الوصف	النتيجة
نوع المنتج	أحادي المكوّن، جاهز للاستخدام
المظهر	سائل أبيض
المظهر النهائي للسطح	لامع أو مطفي، حسب الإصدار

pH	8,4 ± 0,2
الوزن النوعي	1,036 g/l
المادة الجافة	25%
المادة الفعالة	29%
معامل الاحتكاك (ASTM 2447/75)	0,56
الذوبانية في الماء	قابل للذوبان
القابلية للاشتعال	غير قابل للاشتعال
العبوة	5 لتر
التخزين	سنة واحدة (1)، في مكان جاف بدرجة حرارة بين +5°C و+35°C

بيانات التطبيق والأزمنة

الوصف	النتيجة
زمن الجفاف	حوالي 30-45 دقيقة
زمن إعادة التطبيق	حوالي 60 دقيقة (ساعتان (2) للرخام والغرانيت)
الحد الأدنى لدرجة حرارة التطبيق	+5°C
متوسط الاستهلاك النهائي	بحسب امتصاص السطح الحامل، حوالي 40-70 g/m²
أدوات التطبيق	ناشر شمع أو ممسحة أرضيات من الميكروفايبر بقطعة قماش واحدة
تنظيف الأدوات	ماء

تحذيرات

يتأثر بالصقيع: لا يُطبَّق عند درجة حرارة أقل من +5°C. يُحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة بين +5°C و+35°C. يُتحقق مسبقًا من الالتصاق وقابلية الفرد على أرضيات PVC المعالجة بالبارافين.

مهيّج للعينين: في حالة الملامسة تُغسل بكمية وفيرة من الماء، ويُستشار الطبيب عند الضرورة. تُستخدم قفازات من اللاتكس. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. لا يُلقى الوعاء في البيئة بعد الاستخدام.

بند المواصفات

معالجة واقية لامعة على أساس شمع عالي التشابك لأرضيات الراتنج، والطوب الطيني (cotto)، والرخام، والغرانيت، والسيراميك، وPVC، واللينوليوم، والخشب، والأحجار، بما فيها المعرضة لحركة مرور كثيفة، باستخدام CERA MT المطبَّق بواسطة ناشر شمع أو ممسحة أرضيات من الميكروفايبر بمعدل 40-70 g/m².

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it