# TEHNIČKI LIST CERA MT

## METALIZIRANI ZAŠTITNI VOSAK ZA POLIRANJE S DVOSTRUKIM UMREŽAVANJEM – SJAJNI ILI MAT

## OPIS

CERA MT, dostupan u sjajnoj i mat verziji, je metalizirani vosak s dvostrukim umrežavanjem i vrlo visokom otpornošću, osmišljen posebno za zaštitu podova od smole. Dvostruko umrežavanje međusobno povezuje sve komponente filma stvarajući izvrstan zaštitni sloj, posebno fleksibilan i otporan, koji smanjuje rizik od oštećenja i prljanja površine (ogrebotine, mrlje, tragovi obuće itd.). Zaštita daje vrlo visoku otpornost na saobraćaj i pranje, čak i jakim deterdžentima i alkoholom.

- Dvostruko umrežavanje: fleksibilan i visoko otporan film.
- Smanjuje ogrebotine, mrlje i tragove obuće; uklanja „prašenje“ poda.
- Film klasificiran kao „otporan na klizanje“ (u skladu sa standardom CSMA/USA).
- Pogodan za podove od antistatičkog PVC-a: ne mijenja njihovu provodljivost.

CERA MT je, osim za površine od smole, pogodan i za zaštitu, osvježavanje i poliranje svih drugih vrsta podova (mermer, granit, drvo, PVC, guma, teraco, linoleum, jednopečena keramika itd.), na kojima olakšava uobičajeno čišćenje i, gdje postoji, uklanja ono neugodno „prašenje“ poda.

## PRIMJENA

Posebno za podove i obloge od smole. Za sve vrste podova od kamena, mermera, granita (bez olovnog poliranja), terakote, drveta, parketa, cementnih površina itd. Sintetičke površine (linoleum, PVC, guma), površine od smole (epoksidne, poliuretanske itd.). Antistatički podovi. Za unutrašnju upotrebu.

## PRIPREMA PODLOGE

Površinu pažljivo oprati i odmastiti deterdžentima koji ne sadrže tragove voska ili sličnih tvari i obilno isprati. Površina mora biti savršeno suha, čista i bez uzročnika odvajanja (prašina, masnoća, ulja, prljavština općenito).

## NANOŠENJE

CERA MT je spreman za upotrebu. Izliti malu količinu proizvoda na pod i ravnomjerno ga rasporediti nanosačem voska ili običnim mopom od mikrofibre (s jednom krpom). Sačekati najmanje 1 sat (2 za podove od mermera i granita), uvjeriti se da se proizvod potpuno osušio, zatim nanijeti drugi sloj i, ako je potrebno, treći. Bolje prianjanje na površinama od mermera i granita postiže se nanošenjem, dva dana nakon prvog tretmana, dodatnog sloja CERA MT mašinom velike brzine s krem diskom.

Konačna potrošnja proizvoda iznosi 40-70 g/m$^2$, ovisno o poroznosti podloge.

## PODACI O PROIZVODU

| OPIS | REZULTAT |
|---|---|
| Vrsta proizvoda | Jednokomponentni, spreman za upotrebu |

| | |
|---|---|
| Izgled | Bijela tecnost |
| Konacni izgled povrsine | Sjajan ili mat, ovisno o verziji |
| pH | 8,4 ± 0,2 |
| Specificna tezina | 1,036 g/l |
| Suha tvar | 25% |
| Aktivna tvar | 29% |
| Koeficijent trenja (ASTM 2447/75) | 0,56 |
| Rastvorljivost u vodi | Rastvorljiv |
| Zapaljivost | Nezapaljiv |
| Pakovanje | 5 l |
| Skladistenje | 1 godina, na suhom mjestu pri temperaturi između +5°C i +35°C |

## PODACI O NANOSENJU I VREMENA

| OPIS | REZULTAT |
|---|---|
| Vrijeme susenja | cca 30-45 min |
| Vrijeme za nanosenje sljedeceg sloja | cca 60 min (2 sata za mermer i granit) |
| Minimalna temperatura nanosenja | +5°C |
| Prosjecna konacna potrosnja | Ovisno o upojnosti podloge, cca 40-70 g/m$^2$ |
| Alati za nanosenje | Nanosac voska ili mop od mikrofibre s jednom krpom |
| Ciscenje alata | Voda |

## UPOZORENJA

Osjetljiv na mraz: ne nanositi pri temperaturi nizoj od +5°C. Cuvati na suhom mjestu pri temperaturi između +5°C i +35°C. Na podovima od parafiniranog PVC-a prethodno provjeriti prianjanje i razmazivost.

Nadrazuje oci: u slucaju kontakta obilno isprati vodom i, ako je potrebno, potraziti savjet ljekara. Koristiti rukavice od lateksa. Cuvati izvan dohvata djece. Nakon upotrebe ambalazu ne odlagati u okolis.

## STAVKA ZA PREDMJER I PREDRACUN

Sjajni zastitni tretman na bazi voska s visokim stepenom umrezavanja za podove od smole, terakote, mermera, granita, keramike, PVC-a, linoleuma, drveta, kamena, ukljucujuci i one izlozene intenzivnom saobracaju, proizvodom CERA MT nanesenim nanosacem voska ili mopom od mikrofibre u kolicini od 40-70 g/m$^2$.

DESIGN SYSTEMS

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.