DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA CERA MT

CERA METALIZADA ABRILLANTADORA PROTECTORA DE DOBLE RETICULACIÓN – BRILLANTE O MATE

DESCRIPCIÓN

CERA MT, disponible en versión brillante y mate, es una cera metalizada de doble reticulación y altísima resistencia, concebida específicamente para la protección de los pavimentos de resina. La doble reticulación liga entre sí todos los componentes de la película, creando una excelente capa protectora, especialmente flexible y resistente, que reduce los riesgos de deterioro y ensuciamiento de la superficie (rayas, cercos, marcas de zapatos, etc.). La protección confiere una elevadísima tolerancia al tráfico y a los lavados, incluso con detergentes fuertes y con alcohol.

- Doble reticulación: película flexible y altamente resistente.
- Reduce rayas, cercos y marcas de zapatos; elimina el "polvillo" del pavimento.
- Película clasificada "resistente al deslizamiento" (conforme a la norma CSMA/USA).
- Adecuada para pavimentos de PVC antiestático: no altera su conductividad.

CERA MT, además de las superficies de resina, es igualmente adecuada para proteger, reavivar y abrillantar todos los demás tipos de pavimentos (mármol, granito, madera, PVC, goma, terrazo, linóleo, monococción, etc.), en los que facilita la limpieza habitual y, donde exista, elimina ese molesto "polvillo" del pavimento.

USOS

Específica para pavimentos y revestimientos de resina. Para todos los tipos de pavimentos de piedra, mármol, granito (no plomados), barro cocido, madera, parqué, superficies cementosas, etc. Superficies sintéticas (linóleo, PVC, goma), superficies de resina (epoxi, poliuretánicas, etc.). Pavimentos antiestáticos. Para uso en interiores.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Lavar y desengrasar cuidadosamente la superficie con detergentes que no contengan restos de ceras o similares y aclarar abundantemente. La superficie debe estar perfectamente seca, limpia y exenta de agentes de desprendimiento (polvo, grasa, aceites, suciedad en general).

APLICACIÓN

CERA MT está lista para el uso. Verter una pequeña cantidad de producto sobre el pavimento y distribuirla de manera homogénea utilizando un aplicador de cera o una mopa de microfibra normal (de paño único). Esperar al menos 1 hora (2 para pavimentos de mármol y granito), asegurándose de que el producto se haya secado por completo, y aplicar a continuación una segunda mano y, si es necesario, una tercera. En superficies de mármol y granito se obtiene una mejor adherencia aplicando, dos días después del primer tratamiento, una capa adicional de CERA MT con máquina de alta velocidad provista de disco crema.

El rendimiento final del producto es de 40-70 g/m^2, en función de la porosidad del soporte.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Tipo de producto	Monocomponente, listo para el uso
Aspecto	Líquido blanco
Aspecto final de la superficie	Brillante o mate, según la versión
pH	8,4 ± 0,2
Peso específico	1,036 g/l
Sustancia seca	25%
Sustancia activa	29%
Coeficiente de fricción (ASTM 2447/75)	0,56
Solubilidad en agua	Soluble
Inflamabilidad	No inflamable
Envase	5 litros
Almacenamiento	1 año, en lugar seco a una temperatura comprendida entre +5°C y +35°C

DATOS DE APLICACIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Tiempo de secado	aprox. 30-45 min
Tiempo de espera entre manos	aprox. 60 min (2 horas para mármol y granito)
Temperatura mínima de aplicación	+5°C
Consumo medio final	Según la absorción del soporte, aprox. 40-70 g/m^2
Herramientas de aplicación	Aplicador de cera o mopa de microfibra de paño único
Limpieza de herramientas	Agua

ADVERTENCIAS

Sensible a las heladas: no aplicar a temperaturas inferiores a +5°C. Conservar en lugar seco a una temperatura comprendida entre +5°C y +35°C. Comprobar previamente la adherencia y la extensibilidad en los pavimentos de PVC parafinado.

Irritante para los ojos: en caso de contacto, lavar abundantemente con agua y, si es necesario, consultar a un médico. Utilizar guantes de látex. Mantener fuera del alcance de los niños. No dispersar el envase en el medio ambiente después del uso.

DESIGN SYSTEMS

TEXTO PARA PLIEGO DE CONDICIONES

Tratamiento brillante protector a base de cera de alta reticulación para pavimentos de resina, barro cocido, mármol, granito, cerámica, PVC, linóleo, madera, piedras, incluso sometidos a tráfico intenso, con CERA MT aplicada mediante aplicador de cera o mopa de microfibra en una cantidad de 40-70 g/m^2.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.