DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE CERA MT

CIRE MÉTALLISÉE LUSTRANTE PROTECTRICE À DOUBLE RÉTICULATION – BRILLANTE OU MATE

DESCRIPTION

CERA MT, disponible en version brillante et mate, est une cire métallisée à double réticulation et à très haute résistance, conçue spécialement pour la protection des sols en résine. La double réticulation lie entre eux tous les composants du film, réalisant une excellente couche protectrice, particulièrement souple et résistante, qui réduit les risques de détérioration et de salissure de la surface (rayures, auréoles, traces de chaussures, etc.). La protection confère une très grande tolérance au trafic et aux lavages, même avec des détergents puissants et à l'alcool.

- Double réticulation : film souple et hautement résistant.
- Réduit les rayures, les auréoles et les traces de chaussures ; élimine le « poussiérage » du sol.
- Film classé « résistant au glissement » (conforme à la norme CSMA/USA).
- Convient aux sols en PVC antistatique : n'en altère pas la conductivité.

CERA MT, outre les surfaces en résine, convient également pour protéger, raviver et lustrer tous les autres types de sols (marbre, granit, bois, PVC, caoutchouc, granito, linoléum, monocuisson, etc.), sur lesquels elle facilite le nettoyage courant et, le cas échéant, élimine ce désagréable « poussiérage » du sol.

UTILISATIONS

Spécifique pour sols et revêtements en résine. Pour tous les types de sols en pierre, marbre, granit (non plombés), terre cuite, bois, parquet, surfaces cimentaires, etc. Surfaces synthétiques (linoléum, PVC, caoutchouc), surfaces en résine (époxy, polyuréthane, etc.). Sols antistatiques. Pour usage intérieur.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Laver et dégraisser soigneusement la surface avec des détergents ne contenant pas de traces de cires ou de produits similaires et rincer abondamment. La surface doit être parfaitement sèche, propre et exempte de tout agent de décollement (poussière, graisse, huiles, salissures en général).

APPLICATION

CERA MT est prête à l'emploi. Verser une petite quantité de produit sur le sol et la répartir de façon homogène à l'aide d'un applicateur à cire ou d'un balai « lave-tout » ordinaire en microfibre (à frange simple). Attendre au moins 1 heure (2 pour les sols en marbre et granit), en s'assurant que le produit a complètement séché, puis appliquer une deuxième couche et, si nécessaire, une troisième. Une meilleure adhérence sur les surfaces en marbre et granit s'obtient en passant, deux jours après le premier traitement, une couche supplémentaire de CERA MT avec une machine à haute vitesse munie d'un disque crème.

Le rendement final du produit est de 40-70 g/m^2 en fonction de la porosité du support.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DONNÉES PRODUIT

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Type de produit	Monocomposant, prêt à l'emploi
Aspect	Liquide blanc
Aspect final de la surface	Brillant ou mat, selon la version
pH	8,4 ± 0,2
Poids spécifique	1,036 g/l
Matière sèche	25%
Matière active	29%
Coefficient de frottement (ASTM 2447/75)	0,56
Solubilité dans l'eau	Soluble
Inflammabilité	Non inflammable
Conditionnement	5 l
Stockage	1 an, dans un endroit sec à une température comprise entre +5°C et +35°C

DONNÉES D'APPLICATION ET TEMPS

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Temps de séchage	env. 30-45 min
Délai de recouvrement	env. 60 min (2 heures pour marbre et granit)
Température minimale d'application	+5°C
Consommation moyenne finale	Selon l'absorption du support, env. 40-70 g/m^2
Outils d'application	Applicateur à cire ou balai « lave-tout » en microfibre à frange simple
Nettoyage des outils	Eau

AVERTISSEMENTS

Craint le gel : ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C. Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre +5°C et +35°C. Vérifier au préalable l'adhérence et l'étalement sur les sols en PVC paraffiné.

Irritant pour les yeux : en cas de contact, laver abondamment à l'eau et, si nécessaire, consulter un médecin. Utiliser des gants en latex. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter le récipient dans l'environnement après usage.

DESIGN SYSTEMS

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES

Traitement brillant protecteur à base de cire à haute réticulation pour sols en résine, terre cuite, marbre, granit, céramique, PVC, linoléum, bois, pierres, même soumis à un trafic intense, avec CERA MT appliquée au moyen d'un applicateur à cire ou d'un balai lave-tout en microfibre à raison de 40-70 g/m^2.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it