DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA CERA MT

CERA METALIZADA DE POLIMENTO PROTETORA DE DUPLA RETICULAÇÃO – BRILHANTE OU MATE

DESCRIÇÃO

CERA MT, disponível em versão brilhante e mate, é uma cera metalizada de dupla reticulação e altíssima resistência, concebida especificamente para a proteção dos pisos em resina. A dupla reticulação liga entre si todos os componentes da película, criando uma excelente camada protetora, particularmente flexível e resistente, que reduz os riscos de deterioração e de sujidade da superfície (arranhões, halos, marcas de sapatos, etc.). A proteção confere uma elevadíssima tolerância ao tráfego e às lavagens, mesmo com detergentes fortes e com álcool.

- Dupla reticulação: película flexível e altamente resistente.
- Reduz arranhões, halos e marcas de sapatos; elimina a "formação de pó" do piso.
- Película classificada como "resistente ao escorregamento" (conforme a norma CSMA/USA).
- Adequada para pisos em PVC antiestático: não altera a sua condutividade.

CERA MT, além das superfícies em resina, é também adequada para proteger, reavivar e polir todos os outros tipos de pisos (mármore, granito, madeira, PVC, borracha, granilite (terrazzo), linóleo, cerâmica de monoqueima, etc.), nos quais facilita a limpeza habitual e, onde presente, elimina aquela desagradável "formação de pó" do piso.

UTILIZAÇÕES

Específica para pisos e revestimentos em resina. Para todos os tipos de pisos em pedra, mármore, granito (não tratados com chumbo), terracota (cotto), madeira, parquet, superfícies cimentícias, etc. Superfícies sintéticas (linóleo, PVC, borracha), superfícies em resina (epoxídicas, poliuretânicas, etc.). Pisos antiestáticos. Para uso em interiores.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Lavar e desengordurar cuidadosamente a superfície com detergentes que não contenham vestígios de ceras ou similares e enxaguar abundantemente. A superfície deve estar perfeitamente seca, limpa e isenta de fontes de descolamento (pó, gordura, óleos, sujidade em geral).

APLICAÇÃO

CERA MT está pronta a usar. Verter uma pequena quantidade de produto sobre o piso e distribuí-la uniformemente utilizando um aplicador de cera ou um mop "multiusos" normal em microfibra (de pano único). Aguardar pelo menos 1 hora (2 para pisos em mármore e granito), certificando-se de que o produto secou completamente, e aplicar em seguida uma segunda demão e, se necessário, uma terceira. Uma melhor aderência sobre superfícies em mármore e granito obtém-se aplicando, dois dias após o primeiro tratamento, uma camada adicional de CERA MT com máquina de alta velocidade equipada com disco creme.

O rendimento final do produto é de 40-70 g/m^2, em função da porosidade do substrato.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Tipo de produto	Monocomponente, pronto a usar
Aspeto	Líquido branco
Aspeto final da superfície	Brilhante ou mate, conforme a versão
pH	8,4 ± 0,2
Peso específico	1,036 g/l
Matéria seca	25%
Substância ativa	29%
Coeficiente de atrito (ASTM 2447/75)	0,56
Solubilidade em água	Solúvel
Inflamabilidade	Não inflamável
Embalagem	5 l
Armazenamento	1 ano, em local seco a uma temperatura entre +5°C e +35°C

DADOS DE APLICAÇÃO E TEMPOS

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Tempo de secagem	cerca de 30-45 min
Tempo de recobrimento	cerca de 60 min (2 horas para mármore e granito)
Temperatura mínima de aplicação	+5°C
Consumo médio final	Conforme a absorção do substrato, cerca de 40-70 g/m^2
Ferramentas de aplicação	Aplicador de cera ou mop "multiusos" em microfibra de pano único
Limpeza das ferramentas	Água

ADVERTÊNCIAS

Sensível ao gelo: não aplicar a temperatura inferior a +5°C. Conservar em local seco a uma temperatura entre +5°C e +35°C. Verificar previamente a aderência e a facilidade de espalhamento sobre pisos em PVC parafinado.

Irritante para os olhos: em caso de contacto, lavar abundantemente com água e, se necessário, consultar um médico. Utilizar luvas de látex. Manter fora do alcance das crianças. Não descartar o recipiente no ambiente após o uso.

DESIGN SYSTEMS

ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS

Tratamento brilhante protetor à base de cera de alta reticulação para pisos em resina, terracota (cotto), mármore, granito, cerâmica, PVC, linóleo, madeira, pedras, mesmo sujeitos a tráfego intenso, com CERA MT aplicada por meio de aplicador de cera ou mop multiusos em microfibra na quantidade de 40-70 g/m^2.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it