DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ CERA MT

CEARĂ METALIZATĂ LUSTRUITOARE DE PROTECȚIE CU DUBLĂ RETICULARE – LUCIOASĂ SAU MATĂ

DESCRIERE

CERA MT, disponibilă în versiune lucioasă și mată, este o ceară metalizată cu dublă reticulare și rezistență foarte ridicată, concepută special pentru protecția pardoselilor din rășină. Dubla reticulare leagă între ele toate componentele peliculei, realizând un strat protector excelent, deosebit de flexibil și rezistent, care reduce riscurile de deteriorare și de murdărire a suprafeței (zgârieturi, halouri, urme de pantofi etc.). Protecția conferă o toleranță foarte ridicată la trafic și la spălări, chiar și cu detergenți puternici și cu alcool.

- Dublă reticulare: peliculă flexibilă și foarte rezistentă.
- Reduce zgârieturile, halourile și urmele de pantofi; elimină „prăfuirea” pardoselii.
- Peliculă clasificată „rezistentă la alunecare” (conform standardului CSMA/USA).
- Adecvată pentru pardoselile din PVC antistatic: nu le modifică conductivitatea.

CERA MT, pe lângă suprafețele din rășină, este de asemenea adecvată pentru a proteja, reîmprospăta și lustrui toate celelalte tipuri de pardoseli (marmură, granit, lemn, PVC, cauciuc, mozaic, linoleum, ceramică monoardere etc.), pe care facilitează curățarea obișnuită și, acolo unde există, elimină acea „prăfuire” supărătoare a pardoselii.

UTILIZĂRI

Specifică pentru pardoseli și placări din rășină. Pentru toate tipurile de pardoseli din piatră, marmură, granit (neplumbuite), teracotă (cotto), lemn, parchet, suprafețe pe bază de ciment etc. Suprafețe sintetice (linoleum, PVC, cauciuc), suprafețe din rășină (epoxidice, poliuretanice etc.). Pardoseli antistatice. Pentru uz interior.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Spălați și degresați cu grijă suprafața cu detergenți care nu conțin urme de ceară sau produse similare și clătiți abundent. Suprafața trebuie să fie perfect uscată, curată și lipsită de surse de desprindere (praf, grăsime, uleiuri, murdărie în general).

APLICARE

CERA MT este gata de utilizare. Turnați o cantitate mică de produs pe pardoseală și distribuiți-o omogen folosind un aplicator de ceară sau un mop obișnuit din microfibră (cu lavetă simplă). Așteptați cel puțin 1 oră (2 pentru pardoselile din marmură și granit), asigurându-vă că produsul s-a uscat complet, apoi aplicați un al doilea strat și, dacă este necesar, un al treilea. O aderență mai bună pe suprafețele din marmură și granit se obține aplicând, la două zile după primul tratament, un strat suplimentar de CERA MT cu o mașină de mare viteză echipată cu disc crem.

Randamentul final al produsului este de 40-70 g/m^2, în funcție de porozitatea suportului.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DATE PRODUS

DESCRIERE	REZULTAT
Tip de produs	Monocomponent, gata de utilizare
Aspect	Lichid alb
Aspectul final al suprafeței	Lucios sau mat, în funcție de versiune
pH	8,4 ± 0,2
Greutate specifică	1,036 g/l
Substanță uscată	25%
Substanță activă	29%
Coeficient de frecare (ASTM 2447/75)	0,56
Solubilitate în apă	Solubilă
Inflamabilitate	Neinflamabil
Ambalaj	5 l
Depozitare	1 an, în loc uscat, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C

DATE DE APLICARE ȘI TIMPI

DESCRIERE	REZULTAT
Timp de uscare	cca. 30-45 min
Timp de reacoperire	cca. 60 min (2 ore pentru marmură și granit)
Temperatura minimă de aplicare	+5°C
Consum mediu final	În funcție de absorbția suportului, cca. 40-70 g/m^2
Unelte de aplicare	Aplicator de ceară sau mop din microfibră cu lavetă simplă
Curățarea uneltelor	Apă

AVERTISMENTE

Sensibil la îngheț: nu aplicați la temperaturi sub +5°C. A se păstra în loc uscat, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C. Verificați în prealabil aderența și întinderea pe pardoselile din PVC parafinat.

Iritant pentru ochi: în caz de contact, spălați abundent cu apă și, dacă este necesar, consultați un medic. Utilizați mănuși din latex. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați recipientul în mediul înconjurător după utilizare.

SPECIFICAȚIE PENTRU CAIETUL DE SARCINI

Tratament lucios de protecție, pe bază de ceară cu reticulare ridicată, pentru pardoseli din rășină, teracotă, marmură, granit, ceramică, PVC, linoleum, lemn, piatră, inclusiv cele supuse unui trafic intens, cu CERA MT

aplicată cu aplicator de ceară sau mop din microfibră în cantitate de 40-70 g/m^2.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.