DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ CERA MT
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИРУЮЩИЙ ВОСК ДВОЙНОЙ СШИВКИ – ГЛЯНЦЕВЫЙ ИЛИ МАТОВЫЙ

ОПИСАНИЕ

CERA MT, выпускаемый в глянцевой и матовой версиях, — это металлизированный воск двойной сшивки и сверхвысокой стойкости, разработанный специально для защиты полимерных полов. Двойная сшивка связывает между собой все компоненты плёнки, образуя превосходный защитный слой, особенно гибкий и стойкий, который снижает риск повреждения и загрязнения поверхности (царапины, разводы, следы обуви и т. д.). Защита обеспечивает очень высокую устойчивость к движению и мытью, в том числе сильными моющими средствами и спиртом.

- Двойная сшивка: гибкая и высокостойкая плёнка.
- Уменьшает царапины, разводы и следы обуви; устраняет «пыление» пола.
- Плёнка классифицирована как «противоскользящая» (в соответствии со стандартом CSMA/США).
- Подходит для антистатических полов из ПВХ: не изменяет их проводимость.

CERA MT, помимо полимерных поверхностей, также подходит для защиты, обновления и полировки всех других типов полов (мрамор, гранит, дерево, ПВХ, резина, терраццо, линолеум, керамика монокоттура и т. д.), на которых облегчает обычную уборку и, при наличии, устраняет неприятное «пыление» пола.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для полимерных полов и покрытий. Для всех типов полов из камня, мрамора, гранита (не подвергавшихся свинцовой полировке), терракоты (котто), дерева, паркета, цементных поверхностей и т. д. Синтетические поверхности (линолеум, ПВХ, резина), полимерные поверхности (эпоксидные, полиуретановые и т. д.). Антистатические полы. Для внутреннего применения.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Тщательно вымыть и обезжирить поверхность моющими средствами, не содержащими следов восков и подобных веществ, и обильно промыть водой. Поверхность должна быть совершенно сухой, чистой и свободной от веществ, препятствующих сцеплению (пыль, жир, масла, загрязнения в целом).

НАНЕСЕНИЕ

CERA MT готов к применению. Налить небольшое количество продукта на пол и равномерно распределить его с помощью аппликатора для воска или обычной швабры из микрофибры (с одинарной насадкой). Подождать не менее 1 часа (2 часов для полов из мрамора и гранита), убедившись, что продукт полностью высох, затем нанести второй слой и, при необходимости, третий. Лучшая адгезия на поверхностях из мрамора и гранита достигается нанесением через два

дня после первой обработки дополнительного слоя CERA MT высокоскоростной машиной с кремовым падом.

Итоговый расход продукта составляет 40-70 г/м^2 в зависимости от пористости основания.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Тип продукта	Однокомпонентный, готовый к применению
Внешний вид	Белая жидкость
Конечный вид поверхности	Глянцевый или матовый, в зависимости от версии
pH	8,4 ± 0,2
Удельный вес	1,036 г/л
Сухое вещество	25%
Активное вещество	29%
Коэффициент трения (ASTM 2447/75)	0,56
Растворимость в воде	Растворим
Воспламеняемость	Негорючий
Упаковка	5 л
Хранение	1 год, в сухом месте при температуре от +5°C до +35°C

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ И ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Время высыхания	ок. 30-45 мин
Время до нанесения следующего слоя	ок. 60 мин (2 часа для мрамора и гранита)
Минимальная температура нанесения	+5°C
Средний итоговый расход	В зависимости от впитываемости основания, ок. 40-70 г/м^2
Инструменты для нанесения	Аппликатор для воска или швабра из микрофибры с одинарной насадкой
Очистка инструмента	Вода

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Боится мороза: не наносить при температуре ниже +5°C. Хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +35°C. Предварительно проверить адгезию и растекаемость на парафинированных полах из ПВХ.

Раздражает глаза: при попадании обильно промыть водой и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать латексные перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не выбрасывать упаковку в окружающую среду после использования.

ТЕКСТ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

Защитная глянцевая обработка на основе воска высокой степени сшивки полов из полимерных материалов, котто, мрамора, гранита, керамики, ПВХ, линолеума, дерева, камня, в том числе подверженных интенсивному движению, продуктом CERA MT, наносимым аппликатором для воска или шваброй из микрофибры в количестве 40-70 г/м^2.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.