FLETË TEKNIKE CERA MT

DYLL I METALIZUAR LUSTRUES MBROJTËS ME RRJETËZIM TË DYFISHTË – ME SHKËLQIM OSE MAT

PËRSHKRIMI

CERA MT, i disponueshëm në versionin me shkëlqim dhe mat, është një dyll i metalizuar me rrjetëzim të dyfishtë dhe rezistencë shumë të lartë, i krijuar posaçërisht për mbrojtjen e dyshemeve prej rrëshire. Rrjetëzimi i dyfishtë lidh me njëri-tjetrin të gjithë përbërësit e filmit duke realizuar një shtresë mbrojtëse të shkëlqyer, veçanërisht fleksibël dhe rezistente, e cila pakëson rreziqet e dëmtimit dhe të ndotjes së sipërfaqes (gërvishtje, njolla, gjurmë këpucësh etj.). Mbrojtja i jep një tolerancë shumë të lartë ndaj trafikut dhe larjeve, edhe me detergjentë të fortë dhe me alkool.

- Rrjetëzim i dyfishtë: film fleksibël dhe shumë rezistent.
- Pakëson gërvishtjet, njollat dhe gjurmët e këpucëve; eliminon "pluhurosjen" e dyshemesë.
- Film i klasifikuar "rezistent ndaj rrëshqitjes" (në përputhje me standardin CSMA/USA).
- I përshtatshëm për dyshemetë prej PVC antistatike: nuk e ndryshon përçueshmërinë e tyre.

CERA MT, përveç sipërfaqeve prej rrëshire, është gjithashtu i përshtatshëm për të mbrojtur, gjallëruar dhe lustruar të gjitha llojet e tjera të dyshemeve (mermer, granit, dru, PVC, gomë, mozaik (graniglia), linoleum, pllaka monopjekjeje etj.), mbi të cilat lehtëson pastrimin e zakonshëm dhe, kur është e pranishme, eliminon atë "pluhurosje" të bezdisshme të dyshemesë.

PËRDORIMET

Specifik për dysheme dhe veshje prej rrëshire. Për të gjitha llojet e dyshemeve prej guri, mermeri, graniti (jo të plumbuara), terrakote, druri, parketi, sipërfaqe çimentoje etj. Sipërfaqe sintetike (linoleum, PVC, gomë), sipërfaqe prej rrëshire (epokside, poliuretanike etj.). Dysheme antistatike. Për përdorim të brendshëm.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Lani dhe çyndyrosni me kujdes sipërfaqen me detergjentë që nuk përmbajnë gjurmë dylli ose lëndësh të ngjashme dhe shpëlajeni me ujë të bollshëm. Sipërfaqja duhet të jetë krejtësisht e thatë, e pastër dhe pa burime shkëputjeje (pluhur, yndyrë, vajra, papastërti në përgjithësi).

APLIKIMI

CERA MT është gati për përdorim. Hidhni një sasi të vogël produkti mbi dysheme dhe shpërndajeni në mënyrë homogjene duke përdorur një shpërndarës dylli ose një "mop" të zakonshëm prej mikrofibre (me leckë të vetme). Prisni të paktën 1 orë (2 për dyshemetë prej mermeri dhe graniti), duke u siguruar që produkti të jetë tharë plotësisht, pastaj aplikoni një shtresë të dytë dhe, nëse është e nevojshme, një të tretë. Një ngjitje më e mirë mbi sipërfaqet prej mermeri dhe graniti arrihet duke kaluar, dy ditë pas trajtimit të parë, një shtresë tjetër CERA MT me makinë me shpejtësi të lartë të pajisur me disk krem.

Rendimenti përfundimtar i produktit është 40-70 g/m^2 në varësi të porozitetit të nënshtresës.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

TË DHËNAT E PRODUKTIT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Lloji i produktit	Njëkomponentësh, gati për përdorim
Pamja	Lëng i bardhë
Pamja përfundimtare e sipërfaqes	Me shkëlqim ose mat, sipas versionit
pH	8,4 ± 0,2
Pesha specifike	1,036 g/l
Lënda e thatë	25%
Lënda aktive	29%
Koeficienti i fërkimit (ASTM 2447/75)	0,56
Tretshmëria në ujë	I tretshëm
Djegshmëria	I padjegshëm
Ambalazhimi	5 l
Magazinimi	1 vit, në vend të thatë në temperaturë midis +5°C dhe +35°C

TË DHËNAT E APLIKIMIT DHE KOHËT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Koha e tharjes	rreth 30-45 min
Koha e rilyerjes	rreth 60 min (2 orë për mermer dhe granit)
Temperatura minimale e aplikimit	+5°C
Konsumi mesatar përfundimtar	Sipas thithjes së nënshtresës, rreth 40-70 g/m^2
Veglat e aplikimit	Shpërndarës dylli ose "mop" prej mikrofibre me leckë të vetme
Pastrimi i veglave	Ujë

PARALAJMËRIME

I ndjeshëm ndaj ngricës: mos e aplikoni në temperaturë më të ulët se +5°C. Ruajeni në vend të thatë në temperaturë midis +5°C dhe +35°C. Verifikoni paraprakisht ngjitjen dhe shtrueshmërinë mbi dyshemetë prej PVC të parafinuara.

Irritues për sytë: në rast kontakti lani me ujë të bollshëm dhe, nëse është e nevojshme, konsultoni një mjek. Përdorni doreza lateksi. Mbajeni larg fëmijëve. Mos e hidhni enën në mjedis pas përdorimit.

ZËRI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Trajtim mbrojtës me shkëlqim me bazë dylli me rrjetëzim të lartë i dyshemeve prej rrëshire, terrakote, mermeri, graniti, qeramike, PVC, linoleumi, druri, guri, edhe të nënshtruara trafikut të lartë, me CERA MT të

aplikuar me shpërndarës dylli ose mop prej mikrofibre në sasi 40-70 g/m^2.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.