TEHNIČKI LIST CERA MT

METALIZOVANI ZAŠTITNI POLIRNI VOSAK SA DVOSTRUKIM UMREŽAVANJEM – SJAJNI ILI MAT

OPIS

CERA MT, dostupan u sjajnoj i mat verziji, metalizovani je vosak sa dvostrukim umrežavanjem i izuzetno visokom otpornošću, posebno osmišljen za zaštitu podova od smole. Dvostruko umrežavanje međusobno povezuje sve komponente filma stvarajući odličan zaštitni sloj, naročito fleksibilan i otporan, koji smanjuje rizik od oštećenja i prljanja površine (ogrebotine, mrlje, tragovi obuće itd.). Zaštita obezbeđuje izuzetno visoku otpornost na saobraćaj i pranje, čak i jakim deterdžentima i alkoholom.

- Dvostruko umrežavanje: fleksibilan i visoko otporan film.
- Smanjuje ogrebotine, mrlje i tragove obuće; eliminiše „prašenje“ poda.
- Film klasifikovan kao „otporan na klizanje“ (u skladu sa standardom CSMA/USA).
- Pogodan za antistatičke PVC podove: ne menja njihovu provodljivost.

CERA MT je, pored površina od smole, pogodan i za zaštitu, osvežavanje i poliranje svih drugih vrsta podova (mermer, granit, drvo, PVC, guma, teraco, linoleum, monokotura itd.), na kojima olakšava uobičajeno čišćenje i, tamo gde postoji, eliminiše ono neprijatno „prašenje“ poda.

PRIMENA

Specijalno za podove i obloge od smole. Za sve vrste podova od kamena, mermera, granita (koji nisu polirani olovom), terakote, drveta, parketa, cementnih površina itd. Sintetičke površine (linoleum, PVC, guma), površine od smole (epoksidne, poliuretanske itd.). Antistatički podovi. Za unutrašnju upotrebu.

PRIPREMA PODLOGE

Temeljno oprati i odmastiti površinu deterdžentima koji ne sadrže tragove voska ili sličnih materija i obilno isprati. Površina mora biti potpuno suva, čista i bez izvora odvajanja (prašina, masnoća, ulja, prljavština uopšte).

NANOŠENJE

CERA MT je spreman za upotrebu. Sipati malu količinu proizvoda na pod i ravnomerno je rasporediti pomoću aplikatora za vosak ili običnog „mopa“ od mikrofibera (sa jednom krpom). Sačekati najmanje 1 sat (2 za podove od mermera i granita), uverivši se da se proizvod potpuno osušio, zatim naneti drugi sloj i, ako je potrebno, treći. Bolja prionljivost na površinama od mermera i granita postiže se nanošenjem, dva dana nakon prvog tretmana, dodatnog sloja CERA MT visokobrzinskom mašinom za poliranje opremljenom krem diskom.

Konačna potrošnja proizvoda iznosi 40-70 g/m^2 u zavisnosti od poroznosti podloge.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Vrsta proizvoda	Jednokomponentni, spreman za upotrebu
Izgled	Bela tečnost
Konačni izgled površine	Sjajan ili mat, zavisno od verzije
pH	8,4 ± 0,2
Specifična težina	1,036 g/l
Suva materija	25%
Aktivna materija	29%
Koeficijent trenja (ASTM 2447/75)	0,56
Rastvorljivost u vodi	Rastvorljiv
Zapaljivost	Nezapaljiv
Pakovanje	5 l
Skladištenje	1 godina, na suvom mestu na temperaturi između +5°C i +35°C

PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Vreme sušenja	oko 30-45 min
Vreme za nanošenje sledećeg sloja	oko 60 min (2 sata za mermer i granit)
Minimalna temperatura nanošenja	+5°C
Prosečna konačna potrošnja	U zavisnosti od upijanja podloge, oko 40-70 g/m^2
Alati za nanošenje	Aplikator za vosak ili „mop“ od mikrofibera sa jednom krpom
Čišćenje alata	Voda

UPOZORENJA

Osetljiv na mraz: ne nanositi na temperaturi nižoj od +5°C. Čuvati na suvom mestu na temperaturi između +5°C i +35°C. Prethodno proveriti prionljivost i razmazivost na parafiniranim PVC podovima.

Iritira oči: u slučaju kontakta obilno isprati vodom i, ako je potrebno, obratiti se lekaru. Koristiti rukavice od lateksa. Čuvati van domašaja dece. Ne odlagati ambalažu u životnu sredinu nakon upotrebe.

STAVKA ZA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU

Zaštitni sjajni tretman na bazi voska sa visokim stepenom umrežavanja za podove od smole, terakote, mermera, granita, keramike, PVC-a, linoleuma, drveta, kamena, uključujući i one izložene intenzivnom saobraćaju, proizvodom CERA MT nanetim aplikatorom za vosak ili mopom od mikrofibera u količini od 40-70 g/m^2.

DESIGN SYSTEMS

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.