የቴክኒክ መረጃ ሉህ COLORPASTA W

በውሃ ዲስፐርሽን ውስጥ ያለ ባለ ቀለም (ፒግመንት) ፓስታ

መግለጫ

COLORPASTA W ከፍተኛ ተኳኋኝነትና መረጋጋት ያለው በውሃ ዲስፐርሽን ውስጥ ያለ ባለ ፒግመንት ፓስታ ሲሆን፣ ለተለያዩ የሬዚን ሥርዓቶች፣ አልካላይን ለሆኑትም ጭምር፣ ተስማሚ ነው። በRAL ሠንጠረዥ ወይም በዋና ዋና የቀለም ኮድ ሥርዓቶች መሠረት ሊዘጋጅ ይችላል፤ በቀለም ቅልቅል (ቲንቶሜትሪክ) ሥርዓቶች ውስጥ ለመጠቀም ተስማሚ ነው።

COLORPASTA W ለብርሃንና ለአልካላይን አካባቢዎች በጣም የተረጋጉ ኢንኦርጋኒክና ኦርጋኒክ ፒግመንቶች ባሏቸው የተሟላ የቀለም ዓይነቶች ይገኛል።

- ከፍተኛ ተኳኋኝነት ያለው የተከማቸ ቀለም ፓስታ።
- ከሚሟዎችና ከፕላስቲሳይዘሮች ነፃ፣ ፎርማልዴሃይድ የሌለው፣ APE-free (ከAPE ነፃ)።
- ለብርሃንና ለአልካላይን አካባቢዎች ከፍተኛ መረጋጋት ያላቸው ኢንኦርጋኒክና ኦርጋኒክ ፒግመንቶች።

ከዘመናዊ ዲዛይን ፍላጎቶች ጋር የሚስማማ የተመረጡ ቀለሞችን የያዘ ልዩ የቀለም ካታሎግ "40 Colori Design Systems" ይገኛል፤ ከቀለሙ ኮድ አጠገብ የብርሃን አንጸባራቂነት ዋጋ (LRV) ተመልክቷል፤ ይህ ዋጋ ከማጠናቀቂያ ምርቱ ግሎስ ጋር ተዳምሮ ከ"Indoor Environmental Quality" ምዕራፍ ጋር በተያያዘ ለLEED NC 4.1 "EQc6 – Interior Lighting" ክሬዲቶች አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። ለበለጠ ዝርዝር የLEED Compliance Design Systems ሰነድን ይመልከቱ።

አገልግሎቶች

COLORPASTA W በተለይ ፒግመንት የሌላቸውን በውሃ ላይ የተመሠረቱ የማጠናቀቂያ ሥርዓቶችን ለማቅለም ተስማሚ ነው። በውሃ ላይ ከተመሠረቱ የስኪም ኮት እና ራስ-አስተካካይ ምርቶች ጋርም ፍጹም ተኳኋኝ ነው። የPU-ሲሚንቶ ሥርዓቶችን ለማቅለም ወይም በተፈጥሯቸው ጨለማ የሆኑ የኤፖክሲ-ሲሚንቶ መሠረቶችን ለማንጣት (ለማቅለል) ጭምር ያገለግላል።

COLORPASTA W ከፍተኛ አስተማማኝነት ያላቸውን የቀለም ቅልቅል (ቲንቶሜትሪክ) ሥርዓቶች ለማዘጋጀት ተስማሚ ነው።

አተገባበር

አጠቃላይ መመሪያዎች

COLORPASTA W ከመጠቀም በፊት፣ ሊኖር የሚችለውን ዝቃጭ (ሰዲመንት) ወጥ ለማድረግ፣ ሁልጊዜ በጥንቃቄ እና በደንብ መቀላቀል አስፈላጊ ነው።

የአጠቃቀም ዘዴ

ስለ መጨመሪያ ዘዴዎችና ስለ አጠቃቀም መቶኛዎች የየምርቶቹን የቴክኒክ መረጃ ሉሆች ይመልከቱ። COLORPASTA W ከDesign Systems ሥርዓቶች በተለዩ ሥርዓቶች ውስጥ ለመጠቀም ከተፈለገ፣ ስለ ተኳኋኝነት ጥንቃቄ የተሞላባቸው ግምገማዎችንና ቅድመ ፈተናዎችን ማካሄድ የግድ አስፈላጊ ነው።

ለውጭ አተገባበር ተስማሚ ቀለሞችን በጥንቃቄ መምረጥ። በእነዚህ ሁኔታዎች የDesign Systems የቴክኒክ አገልግሎትን ያነጋግሩ።

የምርት መረጃ

መግለጫ	ውጤት
ቀለም	በጥያቄ መሠረት በRAL ካታሎግ ወይም በዋና ዋና የኮድ ሥርዓቶች መሠረት (የቀለሙን ተግባራዊነት ከDesign Systems ቴክኒክ አገልግሎት ጋር ማረጋገጥ)። ለዲዛይን የ"40 Colori Design Systems" ካታሎግ ይገኛል።

ፍጆታ	በምርቱ እና በሚፈለገው የሽፋን (የመሸፈን) ደረጃ ላይ የተመሠረተ
ልዩ ክብደት (በ25°C)	1,10 – 1,90 g/ml
ቪስኮሲቲ (በ25°C)	100 – 4.000 mPa·s (Brookfield ዘዴ)
pH (በ25°C)	ከ7 እስከ 11
የመቀጣጠል ነጥብ	ተፈጻሚ አይደለም
የመሣሪያዎች ጽዳት	ውሃ
ማከማቸት	8 ወራት፣ በደረቅ ቦታ በ5°C እና 35°C መካከል ባለ የሙቀት መጠን

ማስጠንቀቂያዎች

የአንድ ዓይነት ቀለም የተለያዩ የምርት ሎቶች ትንንሽ ልዩነቶችን ሊያሳዩ ይችላሉ፡ በተቻለ መጠን ከአንድ የምርት ሎት የመጣ ቁስ መጠቀም። በቀለም ምርቶች (ቫርኒሽ) ሁኔታ፣ የቢጫ፣ የብርቱካናማ እና የአንዳንድ ቀይ ቀለሞች ጥላዎች ጥሩ የሽፋን ውጤት ለማግኘት በርካታ ንብርብሮችን ሊጠይቁ ይችላሉ (በአንዳንድ ሁኔታዎች የመጀመሪያ ነጭ ንብርብር ይመከራል)። በኦርጋኒክ ፒግመንቶች ላይ የተመሠረቱ አንዳንድ ቀለሞች (ቀይ፣ ሰማያዊ፣ አረንጓዴ፣ ደማቅ ቢጫ ወዘተ) በደረቅ ወይም በእርጥብ መፋቅ ሲጋለጡ ቀለም የመልቀቅ ዝንባሌ አላቸው፡ በእነዚህ ሁኔታዎች ቀለሙን በግልጽ (ትራንስፓረንት) የማጠናቀቂያ ንብርብር መጠበቅ ይመከራል።

ለተሻለ ውጤት ቀለሞችን በቀን ብርሃን እና/ወይም በመድረሻው ክፍል (ቦታ) መብራት ማረጋገጥ (መቆጣጠር) ይመከራል፤ አስፈላጊ ከሆነም ምርጫውን በአካላዊ (በእውነተኛ) ናሙናዎች ላይ ተመሥርቶ ማድረግ ይመከራል።

ለሙያዊ አገልግሎት የተዘጋጀ ምርት፡ ገዢው የገዛውን ምርት ሲተገብር ከላይ የተመለከቱትን ማስጠንቀቂያዎችና የደህንነት መረጃ ሉህ መመሪያዎችን በጥብቅ ለመከተል ግዴታ ይገባል።

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።