ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ COLORPASTA W
ПИГМЕНТНАЯ ПАСТА В ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ

ОПИСАНИЕ

COLORPASTA W — это пигментная паста в водной дисперсии с высокой совместимостью и стабильностью, пригодная для различных полимерных систем, в том числе щелочных. Может составляться по таблице RAL или по основным системам кодирования цвета; пригодна для использования в колеровочных системах.

COLORPASTA W выпускается в полной гамме цветов с неорганическими и органическими пигментами, очень стойкими к свету и к щелочной среде.

- Концентрированная красящая паста с высокой совместимостью.
- Не содержит растворителей и пластификаторов, не содержит формальдегида, не содержит APE (APE-free).
- Неорганические и органические пигменты с высокой стойкостью к свету и к щелочной среде.

Доступна специальная цветовая карта «40 Colori Design Systems», в которой собрана целенаправленная подборка оттенков, отвечающих требованиям современного дизайна; рядом с кодом цвета указано значение коэффициента отражения света (LRV), которое вместе с глянцем финишного продукта может способствовать получению баллов LEED NC 4.1 «EQc6 – Interior Lighting» в рамках раздела «Indoor Environmental Quality». Подробнее см. документ LEED Compliance Design Systems.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

COLORPASTA W особенно подходит для окрашивания непигментированных финишных систем на водной основе. Также полностью совместима со шпатлёвочными и самовыравнивающимися составами на водной основе. Применяется также для пигментации полиуретан-цементных систем или для осветления эпоксидно-цементных грунтов, тёмных по своей природе.

COLORPASTA W пригодна для разработки колеровочных систем высокой надёжности.

НАНЕСЕНИЕ

Общие указания

Перед использованием COLORPASTA W всегда необходимо тщательно перемешать продукт для гомогенизации возможного осадка.

Способ применения

Способы введения и процентные дозировки см. в технических паспортах конкретных продуктов. При использовании COLORPASTA W в системах, отличных от систем Design Systems, необходимо провести тщательную оценку и предварительные испытания на совместимость.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

При наружном применении следует подбирать подходящие оттенки. В таких случаях обращаться в техническую службу Design Systems.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	По запросу согласно карте RAL или основным системам кодирования (уточнять возможность изготовления цвета в технической службе Design Systems). Для дизайна доступна цветовая карта «40 Colori Design Systems».
Расход	Зависит от продукта и желаемой степени укрывистости
Удельный вес (при 25°C)	1,10 – 1,90 г/мл
Вязкость (при 25°C)	100 – 4.000 мПа · с (по Брукфильду)
pH (при 25°C)	От 7 до 11
Температура вспышки	Не применимо
Очистка инструмента	Вода
Хранение	8 месяцев, в сухом месте при температуре от 5°C до 35°C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Разные производственные партии одного и того же цвета могут иметь небольшие различия: по возможности использовать материал из одной производственной партии. В случае лакокрасочных продуктов оттенки жёлтого, оранжевого и некоторые красные могут потребовать нескольких проходов для получения хорошей укрывистости (в некоторых случаях рекомендуется первый проход белым цветом). Некоторые цвета на основе органических пигментов (красные, синие, зелёные, интенсивные жёлтые и т. д.) склонны отдавать цвет при сухом или влажном истирании: в таких случаях рекомендуется защитить цвет слоем прозрачного финишного покрытия.

Рекомендуется проверять цвета при дневном свете и/или при освещении помещения назначения для лучшего результата и, при необходимости, делать выбор на основе физических образцов.

Продукт для профессионального применения: при применении приобретённого продукта покупатель обязуется неукоснительно соблюдать приведённые выше предупреждения и указания паспорта безопасности.

DESIGN SYSTEMS

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it