# የቴክኒክ መረጃ ሉህ COLORSTYLE

**ሲሚንቶ-መሠረት ያለው ቀለም ሰጪ**

## መግለጫ

የታተመ ፕላስተር (INTONACO STAMPATO) “Wall System” ሥርዓት 5 ምርቶችን ይጠቀማል፡-

- Starmix፣ ነጭ ቀለም ያለው ቅድመ-ድብልቅ ፕላስተር
- Pemid፣ ከStarmix ጋር በድብልቁ ውስጥ የሚጨመር
- Retop፣ የማተሚያ ሻጋታዎች (ስታምፖች) ከStarmix ሞርታር ጋር እንዳይጣበቁ የሚከላከል መለያያ ወኪል
- Protewall፣ ገጹን ከአየር ንብረት ተጽዕኖዎች የሚጠብቅ።
- ColorStyle፣ በ7 የተለያዩ ድምጸቶቹ ጥንታዊ መልክ የሚሰጥና ለተጠናቀቀው ምርት የበለጠ ጥንካሬ የሚያጎናጽፍ ቀለም ሰጪ ምርት

## አጠቃላይ መረጃ

የColorStyle ምርትን በመተግበር ግድግዳው ከመታተሙ በፊት ይቀባል፤ ድምጸቱ ከቀለም ሰንጠረዡ ይመረጣል ወይም በርካታ ቀለሞችን በመቀላቀል ይፈጠራል። የታተመውን ፕላስተር (INTONACO STAMPATO) የበለጠ ለመጠበቅ ሥራውን በሙሉ ለመጠበቅና ለማጠናከር የColorStyle ምርትን በመላው ገጽ ላይ መቀባት ይመከራል። ColorStyle በአወቃቀሩ ምክንያት ጥሩ የአየር አስተላላፊነት ችሎታ አለው። በተጨማሪም የአየር ጠባይን፣ የአልትራቫዮሌት ጨረርን፣ ውሃንና በአጠቃላይ የአየር ንብረት ተጽዕኖዎችን ይቋቋማል። በእነዚህ ሁሉ ባህሪያቱ ምክንያት የታተመውን ፕላስተር ገጽ በውስጥም በውጭም ለመቀባት፣ ለማደብዘዝ (ሼድ ለመስጠት) እና ለማጠንከር ያገለግላል። ምርቱ የUV ጨረርንና መፋቅን እጅግ በጣም ጥሩ የመቋቋም አቅም አለው።

## የአተገባበር ዘዴ

ምርቱን በግምት ከ45% ውሃ ጋር ይቀላቅሉ፤ ColorStyle ተመሳሳይ (ሆሞጂኒየስ) ድብልቅ እስኪገኝ እና እንደሚጠቀሙበት መሣሪያ ተስማሚ ቪስኮሲቲ እስኪኖረው ድረስ ያማስሉ፤ በድሪል የሚሠራ ማማሰያ (ዊስክ) ቢጠቀሙ ይመረጣል። የColorStyle ምርት በሮለር፣ በብሩሽ ወይም በተሻለ ሁኔታ በመርጨት ወዘተ ይተገበራል።

- የColorStyle ምርት Starmix (ሲሚንቶ-መሠረት ያለው ቅድመ-ድብልቅ) ከተተገበረና ከተለሰለሰ በኋላ እርጥብ በእርጥብ ላይ መተግበር አለበት፤ የገጽ ቅርፊት ከተፈጠረ ገጹን በመርጨት በደንብ ያርጥቡና የላይኛው ንብርብር ሙሉ በሙሉ እስኪለሰልስ ድረስ ያለስልሱ፣ ከዚያም በColorStyle ምርት ይቀቡ።
- በStarmix ላይ አንድ የColorStyle ቀለም ድብልቅን በመላው ገጽ ላይ በእኩል መጠን (አንድ ዓይነት ድምጸት ለማግኘት) ወይም በርካታ የColorStyle ቀለም ድብልቆችን በክፍሎች በመተግበር (የተለያዩ ድምጸቶች ሼዶችንና የተፈጥሮ ውጤቶችን ለማግኘት) ይቀቡ፤ ከማተምዎ በፊት ገጹን ያለስልሱ። በተተገበሩት ድብልቆች ላይ ስንጥቆች እንዳይፈጠሩ ለመከላከል ማተሙ Starmix እና ColorStyle ገና እርጥብ እያሉ መከናወኑ አስፈላጊ ነው፤ የColorStyle ምርት ከመጠን በላይ ከደረቀ በገጹ ላይ ትንሽ ውሃ ይርጩና የላይኛው ንብርብር ሙሉ በሙሉ እስኪለሰልስ ድረስ ያለስልሱ፣ ወዲያውኑም ያትሙ።
- በሚቀጥለው ቀን ወይም ከበርካታ ቀናት በኋላ (እንደ ሙቀቱ መጠን ከሁለት ቀናት አይበልጥ)፣ በColorStyle ብሩሾችን ወይም ስፖንጆችን በመጠቀም ተጨማሪ ቀለም መቀባት (ለምሳሌ፡- የመገጣጠሚያ መስመሮችን) ወይም ጥገናዎችን ማከናወን ይቻላል።
- ከላይ የተመለከቱት መመሪያዎች በ20°C አካባቢ ላለ የሙቀት መጠን የሚመለከቱ ናቸው፤ በማንኛውም ሁኔታ የሥራ ጊዜዎች በሙቀት መጠኑ ይወሰናሉ።

**ማተም**

ማተሙ ቀድሞ በRetop ምርት በተረጠቡ የጎማ ማተሚያ ሻጋታዎች ይከናወናል፤ Retop ColorStyle ከሻጋታው ጋር እንዳይጣበቅ ያደርጋል። ከማተምዎ በፊት ገጹን ያርጥቡና በብረት ማለስለሻ ማንኪያ (ስቲል ትሮወል) ያለስልሱ፣ የላይኛውን ንብርብር ሙሉ በሙሉ በማለስለስ፤ አስፈላጊው

ነገር የገጽ ስንጥቆች አለመታየታቸው ነው፣ ምንም እንኳ እነዚህ ከማተሙ በኋላ ወዲያውኑ ወይም በሚቀጥለው ቀን ሊጠገኑ ቢችሉም። መላው ገጽ በተመረጠው/በተመረጡት ንድፍ/ንድፎች ከታተመ በኋላ ምርቱ እንዲደርቅ ይተዋል፤ እንደ ሙቀቱ መጠን በዚያው ቀን ወይም በሚቀጥለው ቀን በDesign Systems መቅረጫዎች ያልቃል። ማተሙ የStarmix ሞርታር ከፍታ እንዲቀንስ ስለሚያደርግ፣ እንዲሁም ነፋስ ሲኖር እና/ወይም የሙቀት መጠኑ ከፍተኛ ሲሆን፣ ጥቃቅን ስንጥቆች (ማይክሮ-ክራኮች) ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህ ጥቃቅን ስንጥቆች በምርቱ ላይ የመዋቅር ችግር አይፈጥሩም፤ በStarmix ምርት ወይም በColorStyle በመዝጋት ሊጠገኑ ይችላሉ። የColorStyle ምርት በድንጋይና በድንጋይ መካከል ያሉ መገጣጠሚያዎችን ለመሙላትም ሊያገለግል ይችላል፤ ምርቱን እንዳለ በመጠቀም ወይም በ25 kg የStarmix ምርት ከረጢት ውስጥ በግምት 2 kg (8%) ColorStyle በመጨመር።

**የመሠረቱ መከላከል**

የታተመው ፕላስተር ከተጠናቀቀ በኋላ በProtewall ምርት በመርጨት፣ በብሩሽ ወይም በሮለር መጠበቅ አለበት፤ የፈሳሽ ፍሰቶች (ጠብታዎች) እንዳይፈጠሩ ይጠንቀቁ።

**የአተገባበር መስክ**

የColorStyle ምርትን በመተግበር ግድግዳው ከመታተሙ በፊት ይቀባል፤ ድምጸቱ ከቀለም ሰንጠረዡ ይመረጣል ወይም በርካታ ቀለሞችን በመቀላቀል ይፈጠራል። የታተመውን ፕላስተር (INTONACO STAMPATO) የበለጠ ለመጠበቅ ሥራውን በሙሉ ለመጠበቅና ለማጠናከር የColorStyle ምርትን በመላው ገጽ ላይ መቀባት ይመከራል። ColorStyle በአወቃቀሩ ምክንያት ጥሩ የአየር አስተላላፊነት ችሎታ አለው። በተጨማሪም የአየር ጠባይን፣ የአልትራቫዮሌት ጨረርን፣ ውሃንና በአጠቃላይ የአየር ንብረት ተጽዕኖዎችን ይቋቋማል፤ በእነዚህ ሁሉ ባህሪያቱ ምክንያት ለውስጥም ለውጭም አካባቢዎች ይመከራል።

## የሽፋን መጠን

በ1 kg ምርት በግምት 6 $m^2$ ይሸፈናል፤ ነገር ግን ይህ ፍጆታ እንደሚከናወነው የቀለም አቀባብ ዓይነት ሙሉ በሙሉ ሊለወጥ ይችላል።

## ማከማቸት

ምርቱን ከ5°C በላይ በሆነ የሙቀት መጠን ያከማቹ።

## ማሸጊያ

5 kg ከረጢት

በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች ከላይ በተጠቀሰው ቀን ባሉት ምርጥ የተግባር ወይም የላቦራቶሪ ልምዶች ላይ የተመሠረቱ ናቸው። የምርቱ አጠቃቀም በቀጥታ ቁጥጥራችን ሥር ስለማይወድቅ፣ እነዚህ መረጃዎች የተሟሉ መሆናቸውን ዋስትና መስጠት አንችልም። ምርቱ ለታሰበው አገልግሎት ተስማሚ መሆኑን ማረጋገጥ የደንበኛው ኃላፊነት ነው። Design Systems መረጃዎቹን ያለቅድመ ማስታወቂያ የመለወጥ መብቱ የተጠበቀ ነው። ተጠቃሚው እነዚህ መረጃዎች ለሚያደርገው የተለየ አጠቃቀም ተስማሚና የተሟሉ መሆናቸውን የማረጋገጥ ግዴታ አለበት። ይህ ሉህ ከዚህ በፊት የወጡትን እትሞች ሁሉ ይሽራል እንዲሁም ይተካል። Design Systems የምርቱን ተስማሚነት ለማረጋገጥ ምርቱን ከመተግበር በፊት ሁልጊዜ ሙከራዎችን ማድረግ ይመክራል።