DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST CORPAV
OBOJENI POSIPNI OCVRSCIVAC

OPIS

Posipni ocvrscivac Corpav je predmijesana smjesa spremna za profesionalnu upotrebu, dostupna u razlicitim tonovima boje; to je proizvod stvoren posebno za izradu podova od stampanog betona, iako se vrlo cesto koristi i u drugim primjenama kao sto su, na primjer, industrijski podovi.

Posipni ocvrscivac Corpav je mjesavina sastavljena uglavnom od tri sastojka (certificirani cement tipa Portland, sferoidni kvarc na silicijskoj bazi, pigmenti od sintetickо-mineralnih oksida) uz posebne aditive. Ova smjesa ima sposobnost poboljsati povrsinu betona i povecáti njegovu otpornost na habanje.

OPCE KARAKTERISTIKE

Boje: 21 standardna, druge boje dostupne po narudzbi (najmanje 10 kvintala)

Otpornost na UV zrake – odlicna

Otpornost na abraziju – odlicna

Proizvod cuvati na temperaturama visim od 5°C; proizvod se mora upotrijebiti u roku od 6 mjeseci. Boje proizvoda Corpav mogu imati blage varijacije u tonu, od sarze do sarze te ovisno o betonu i/ili kombinaciji posipnog ocvrscivaca i sredstva za odvajanje. Suncеve zrake, u ljetnom periodu, mogu uzrokovati promjenu boje tokom faze zaglađivanja.

Najbolji proizvod za upotrebu kako u unutrasnjim tako i u vanjskim prostorima, kao sto su: staze, ulice, trotoari, terase, rubovi bazena, rampe, trgovi, trzni i industrijski centri te svako drugo mjesto na kojem je potreban pod koji je lijep, trajno otporan, jedinstven i prilagodljiv.

REFERENTNA TABELA

PREPORUCENE KOLICINE PREMA POTREBAMA			
Tamne boje i lagan saobracáj	2,5 – 3 kg/m^2	Svijetle boje i tezak saobracáj	4,5 – 5 kg/m^2
Srednje boje i srednji saobracáj	3,5 – 4 kg/m^2		

U svakom slucaju nikada ne prekoraciti 6 kg/m^2

NACIN PRIMJENE

Kljucno je posipni ocvrscivac nanositi posipanjem na svjezu vlazan beton, zagladiti ga odgovarajucim alatima Design Systems i ponavljati postupak dok se ne postigne predviđena doza ili obojenost. Ne koristiti proizvod ispod 5°C. Ne koristiti proizvod dok pada kisa, osim ako postoji odgovarajucá nadstresnica. Kolicina proizvoda koju treba upotrijebiti određena je dvama faktorima: jedan je saobracáj koji pod mora podnijeti, a drugi je boja odabrana za pod. Imati na umu da cé se u slucaju nanosenja vise tonova posipnog ocvrscivaca Corpav (tzv. sjencani stampani pod) tonovi i intenzitet boje razlikovati ovisno o dimenzijama poda koji se izrađuje.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

UPOZORENJA

Proizvod se mora koristiti uz odgovarajuće maske i uz pažnju da se izbjegne kontakt s kožom, očima, sluznicama itd.; u tom slučaju zahvaćeni dio obilno oprati vodom i sapunom i potražiti ljekarsku pomoć. U slučaju radova u zatvorenim prostorima osigurati odgovarajuću ventilaciju. Preporučuje se upotreba zaštitnih rukavica i maski. Držati dalje od dohvata djece.

PAKOVANJE

Vreća od 25 kg

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.